Personalnachrichten

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen = Swiss foresty journal = Journal forestier suisse**

Band (Jahr): **34 (1883)**

PDF erstellt am: **16.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

	Des dm^3 — Du dm^3						
			Schwinden — Retrait				
	Gewicht Poids gr.	Gewichtsverlust Perte sur le poids 0/0	An der Axe selon l'axe 0/0	Am Durchmesser selon le diamètre 0/0	Total 0/0	Volumen Volume cm³	Spezifisches Gewicht Poids spécifique
Ulme, Orme . . .	526,5	42,6	0,1	5,9	11,5	885	0,595
Eibe, If	584,6	35,3	0,5	4,3	8,9	911	0,642
Ahorn, Erable . .	549,8	40,3	0,0(4)	4,5	8,9	911	0,604
Aspe, Tremble . .	405	54	0,3	6,1	12,1	879	0,463
Lärche, Mélèze . .	501,1	34,3	0,4	5,2	10,5	895	0,560
Weisstanne, Sapin .	451,7	43,8	0,4	5,7	11,4	886	0,510
Linde, Tilleul . .	402,1	47,7	0,1	8,8	16,9	831	0,484
Rothtanne, Epicéa .	405,2	23,1	0,3	5,7	11,3	887	0,457

Im Januar verarbeitet, dann in der Retorte (Pulvermühle) 5. bis 6. Juli verkohlt.

Façonné en janvier, puis carbonisé dans un alambic du 5 au 6 juillet.

Kohle — Charbon.

	Des dm^3 — Du dm^3						
			Schwinden — Retrait				
	Gewicht Poids gr.	Gewichtsverlust Perte sur le poids 0/0	An der Axe selon l'axe 0/0	Am Durchmesser selon le diamètre 0/0	Total 0/0	Volumen Volume cm³	Spezifisches Gewicht Poids spécifique
Eiche, Chêne . .	250,6	76,7	6	17	35,2	648	0,387
Esche, Frêne . .	194,2	77,9	7	25	47,7	523	0,371
Buche, Hêtre . .	181,7	82,3	6,5	22	43,1	569	0,319
Kiefer, Pin sylvestre	173,5	80,1	9	26,5	50,8	492	0,351
Ulme, Orme . . .	166,2	81,9	9	20	41,4	586	0,284
Eibe, If	214,8	76,2	10,5	8	19,6	804	0,262
Ahorn, Erable . .	171,2	81,4	8,5	13	30,7	693	0,247
Aspe, Tremble . .	120,6	86,3	7	15	32,8	672	0,179
Lärche, Mélèze . .	174,7	77,1	8,5	10,5	26,7	733	0,238
Weisstanne, Sapin .	152,8	81	10	11	28,7	713	0,214
Linde, Tilleul . .	122,5	84,1	8	25,5	48,9	511	0,240
Rothtanne, Epicéa .	140,7	73,3	9	10,5	27,1	729	0,193

Personalnachrichten.

Kurriger, Benedikt, von Einsiedeln wurde zum Forstinspektor des Forstkreises Monthey, Unterwallis gewählt.