

Elektrische Bestimmung der Sandfeuchtigkeit im Betonturm der Staumauer Mauvoisin

Autor(en): **Graf, P.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **75 (1957)**

Heft 6

PDF erstellt am: **23.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-63308>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Elektrische Bestimmung der Sandfeuchtigkeit im Betonturm der Staumauer Mauvoisin

Von P. Graf, Ing. der Association des Entrepreneurs du Barrage de Mauvoisin

Als die Association des Entrepreneurs du Barrage de Mauvoisin (AEBM) als ausführende Unternehmung der Staumauer Mauvoisin vor rund zwei Jahren mit dem Betonieren begann, hat sie sich unter anderem mit dem Problem der genauen Kontrolle der Wasserzugabe befassen müssen. Die erstrebte Herstellung eines äusserst regelmässigen Qualitäts-Betons war um so dringlicher, als die Beanspruchung dieses Betons weit über die bisher für Staumauerbetone (Parament- und Massenbeton) üblichen Werte hinausging. Ueberdies war der Massenbeton schwach dosiert (bis hinunter auf 160 kg PC/m³) und deshalb auf Veränderungen im Wassergehalt äusserst empfindlich. Im Sommer 1955 hat die Equipe des Betonturms, unter der Leitung des Verfassers, eine Einrichtung entwickelt, die die augenblickliche Kontrolle des die Waage durchlaufenden Sandes erlaubt. Die damit ermöglichte fortlaufende Bestimmung der mit dem Sand zugeführten Wassermenge unmittelbar vor dem Mischprozess bedeutet einen Fortschritt der Betontechnik, der allgemeine Beachtung verdient.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Herstellung eines Betons gleichmässiger Qualität ist die genaue Dosierung des Anmachwassers. Die Hauptschwierigkeit, die sich der Erfüllung dieser Bedingung entgegenstellt, liegt dabei in den Schwankungen des Wassergehaltes der angelieferten Zuschlagstoffe. Von allen Komponenten weist der Sand die weitest aus stärksten Feuchtigkeitsschwankungen auf, deren fortwährende Kontrolle in einer Betonmischanlage grosser Leistung unumgänglich ist. Der aus der Waschanlage anfallende Sand enthält etwa 18 % Wasser. Wird der gewaschene Sand in grossen Silos gelagert, so benötigt das Wasser lange Zeit, um durch die Masse des Sandes hindurchzuzickern. Selbst wenn mehrere Silos zur Verfügung stehen, reicht in der Regel die vorhandene Abtropf-Zeit nicht aus, um eine gleichmässige Feuchtigkeit des Inhaltes im Moment seiner Verwendung zu gewährleisten.

Plötzliche Aenderungen im Wassergehalt von 5 % und mehr sind daher zu erwarten und wirken sich auf die Betonqualität verheerend aus. Die erwähnten 5 % bewirken zum Beispiel bei einem Staumauerbeton der Dosierung PC 250 mit einer totalen Wassermenge von 120 l/m³ eine Aenderung von 30 l/m³! Dabei ist zu beachten, dass eine unbemerkte Erhöhung der Sandfeuchtigkeit gleichzeitig eine entsprechende Verminderung des Trockengewichtes an Sand in der Waage zur Folge hat und umgekehrt.

Zur Analyse der Sandfeuchtigkeit wurden bis heute vor allem zwei Methoden angewendet: 1. Abwägung, Trocknung und erneute Wägung eines bestimmten Quantums (z. B. 500 Gramm) aus der Waage entnommenen Sandes. 2. Bestimmung des erzeugten Gasdruckes bei der Vermischung einer kleinen Menge (z. B. 6 g) feuchten Sandes mit Karbidpulver in einer Druckflasche.

Beide Methoden haben den Nachteil, dass zur Ermittlung des Wassergehaltes einige Minuten benötigt werden. Ein leistungsfähiger Betonturm kann aber je nach Grösse in der Minute 3 bis 6 m³ Beton herstellen. Plötzliche Veränderungen können ausserdem nur bei ununterbrochen ausgeführten Analysen erkannt werden.

Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wurde auf der Baustelle der Staumauer Mauvoisin im Laufe des Jahres 1955 ein neues Verfahren entwickelt. Es beruht auf der Messung des elektrischen Widerstandes von feuchtem Sand.

Zahlreiche Versuche ergaben eine eindeutige Abhängigkeit des ohm'schen Widerstandes einerseits vom Wassergehalt, aber auch vom Raumgewicht (Pressung) des Sandes. Um den letztgenannten Einfluss auszuschalten, muss sich die Messstelle an einem Ort befinden, wo der Sand immer den selben Pressungsverhältnissen unterliegt. Diese Bedingung ist im unteren Teil des Waagebehälters erfüllt. Die Fallhöhe bei der Füllung der Waage ist konstant und die Variation der Füllhöhe (infolge verschiedener Betonsorten) wirkt sich auf die Pressungen im unteren Teil praktisch nicht mehr aus.

Ausführung der elektrischen Messeinrichtung

a) *Messstelle.* Im Innern der Waage ist auf rd. 1/3 der Höhe des Behälters eine kreuzförmige Sonde aus Eisenblech




Bild 1. Anordnung der Sonde im Behälter der Sandwaage




Bild 2. Zusammenhang zwischen durch Trocknen bestimmter und mit der Sonde nach Bild 1 gemessener Sandfeuchtigkeit




Bild 3. Durch Eichung bestimmter Zusammenhang zwischen elektrischem Widerstand und Sandfeuchtigkeit

aufgehängt. Sie ist nach allen Richtungen unverschieblich. Sonde und Aufhängung sind gegenüber dem Behältermantel mittels Gummi isoliert. Gemessen wird der Widerstand zwischen Sonde und Behälterblech. Aus Bild 1 ist die Anordnung der Sonde im Behälter der Sandwaage ersichtlich.

b) *Messinstrument.* Ein handelsübliches Schalttafelohmmeter ist im Blickfeld des Maschinisten am Kommandopult eingebaut. Der Wassergehalt in Prozenten ist direkt ablesbar. Das Instrument arbeitet mit einer kleinen Trockenbatterie von 1,5 Volt Spannung. Die Eichung des Gerätes erfolgte durch Vergleich einer Vielzahl von Ablesungen mit den gleichzeitig durch Trocknung bestimmten Feuchtigkeitswerten. Die besonders bei hohem Wassergehalt auftretenden Streuungen sind zur Hauptsache auf die Ungleichförmigkeit des Sandes in der Waage selbst zurückzuführen.

c) *Genauigkeit der Messungen.* Nach sorgfältiger Eichung kann mit einer Genauigkeit von $\pm 1\%$ (% Wassergehalt) gerechnet werden; die grösseren, ausnahmsweise festgestellten Abweichungen liegen noch im Bereich von $\pm 1,5\%$. Zur Kontrolle sind die Analysen nach den bisherigen Verfahren wei-

terzuführen. Die Skalen-Endstellungen des Instrumentes müssen von Zeit zu Zeit mit den vorhandenen Stellschrauben einreguliert werden. Die auf elektrischem Wege ermittelten Feuchtigkeitswerte entsprechen dem Mittel des Waageninhaltes, während mit den bisherigen Methoden nur ein relativ kleines Quantum analysiert werden konnte. Bild 2 zeigt einen Vergleich zwischen den Ablesungen am geeichten Ohmmeter und den entsprechenden durch Trocknen bestimmten Werten. In Bild 3 ist die verwendete Eichkurve des Instrumentes dargestellt.

d) *Erfahrungen.* Besonders bei zeitlich raschen Feuchtigkeitsänderungen leistet die neue Messeinrichtung sehr gute Dienste. Es besteht die Möglichkeit, nötigenfalls jede einzelne Mischung vor deren Entleerung in die Mischer zu korrigieren. So kann zum Beispiel einer plötzlichen Änderung von 7 % auf 13 % ohne Schwierigkeiten sofort entgegengewirkt werden.

Adresse des Verfassers: Ing. P. Graf, S. A. Conrad Zschokke, Case Eaux Vives, Genève.

Das Projekt für den Verwaltungsbau des Bundes an der Theodor-Kocher-Gasse in Bern

DK 725.121

Für dieses Bauvorhaben ist 1944 ein allgemeiner eidgenössischer Wettbewerb (mit Abb. dargestellt in der SBZ 1944, Band 123, Seite 300) durchgeführt worden. Der Träger des ersten Preises, Arch. G. Baeschlin, Zürich, wurde gemäss Empfehlung des Preisgerichtes mit der Weiterbearbeitung der Bauaufgabe betraut. Das Baugrundstück liegt angrenzend an die Berner Altstadt in unmittelbarer Nähe des Bundeshauses. Die drei an die Parzelle grenzenden Strassen sind sehr unterschiedlich bebaut. Längs der Theodor-Kocher-Gasse befinden sich monumentale Grossbauten der Jahrhundert-

wende; das Inselgässchen zeigt die wenig ansprechende Nordfassade des Bundeshauses Nord; die Amtshausgasse weist mit einigen alten Häusern und der teilweise dreigeschossigen Bauweise noch den eigentlichen Altstadtmasstab auf, doch sind der künstlerische Wert der Häuser und ihr Bauzustand recht unterschiedlich. Schützenswert in der ganzen Strasse ist nur das an die Parzelle grenzende Marcuardhaus, welches mit einer Brandmauer an die Grundstücksgrenze gebaut ist. Die andern Häuser werden früher oder später im Zuge der Altstadterneuerung zu ersetzen sein. Die dem Marcuardhaus gegenüberliegende Strassenseite ist teilweise noch im alten Zustand. Der Neubau, welcher hufeisenförmig erstellt wird, weist drei Strassenfronten auf. An der Amtshausgasse muss auf alle Fälle Rücksicht auf den wertvollen Nachbarn genommen werden.

Nun ist wegen der endgültigen Gestaltung des Bürohauseins ein Meinungsunterschied zwischen Bauherr und Stadt entstanden, der nicht nur von lokalem Interesse ist. Auch in andern Städten mit altem Baubestand stellen sich ähnliche Probleme. Die Frage der Verwertung bereits überbauter Parzellen mit Bauten andern Charakters, anderer Nutzung und Grössenordnung steht hier zur Diskussion. Noch vor wenigen Jahrzehnten ging man recht sorglos über dieses sich heute stellende Problem hinweg. Gerade Bern ist dafür ein Musterbeispiel. Zwischen dem Zytglogge-Turm und dem Bahnhof fand um die Jahrhundertwende herum ein völliger Umbau der Altstadt statt, der bei genauerer Betrachtung weittragende Veränderungen am alten Stadtbild bewirkte. Wohnhäuser wurden abgerissen und Büro- und Geschäftsbauten dafür erstellt. Auch der städtebauliche Masstab unterlag einem grossen Wandel — aus dem einst bürgerlich biedern dreigeschossigen Wohnviertel wurde ein von Leben erfülltes Geschäftsgebiet. Unbekümmert um die ehemalige Ausnutzung der Bauten hat das Wirtschaftsleben diesen Stadtteil erobert. Im Grunde ist gegen diese Entwicklung nichts einzuwenden, nicht einmal dagegen, dass man sich rein äusserlich darum bemühte, das alte Caché mit einheitlichen, behäbigen bernischen Bauformen und Details zu wahren. Der Fremde merkt nichts und ist in diesem Teil der Stadt ebenso entzückt vom «alten Bern» wie im noch wirklich alten unterhalb des Zytgloggens. Die Verwendung einheitlichen Materials, das Beibehalten der Lauben, Dachvorsprünge und Fenstermasse erhielt uns den typisch bernischen Charakter, so dass man als kritischer Beobachter geneigt ist, ein Auge zuzudrücken.

Völlig anders war die Entwicklung beim Bundeshaus. Zwischen dem Bundesplatz und dem Kasino machte sich eine Grossüberbauung mit Banken, Hotels und Verwaltungsbauten breit, deren Masstab ganz aus dem Rahmen der Stadt fällt. Versuche, die bernische Form zu wahren, fehlen aber auch nicht; besonders auffallend und aufreizend ist das grosse Berner Bauernhausdach, welches das Gebäude der Renten-



Bild 1. Blick vom Bundesplatz in die Amtshausgasse, M = Marcuardhaus