Zeitschrift: Archives des sciences physiques et naturelles

Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève

Band: 8 (1926)

Artikel: Représentations empiriques de l'élasticité du quartz

Autor: Perrier, Albert / Mandrot, R. de

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-742400

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

également des irrégularités qui sont certainement en relation avec celles que présente le pouvoir rotatoire optique dans les mêmes longueurs d'onde.

On voit dès lors que les deux anomalies présentent une allure parallèle, car elles sont dues toutes les deux à l'absorption. Les électrons relâchés par l'absorption (résonance) subissent plus facilement l'influence des forces magnétiques internes et externes.

La deuxième substance, le diphénylmétylènecamphre en solution benzénique, n'a été étudiée qu'en une concentration unique: 10,172 gr dans 100 cm³. Les figures 3 et 4 représentent les dispersions rotatoires optique et magnétique ainsi que les coefficients d'absorption. L'échelle des rotations magnétiques est 100 fois plus grande que celle des rotations optiques. Le phénomène de Cotton joue ici encore son rôle. La dispersion ordinaire est normale dans la région étudiée.

Albert Perrier et R. de Mandrot (Lausanne). — Représentations empiriques de l'élasticité du quartz.

Par des recherches présentées antérieurement à la Société¹, les auteurs ont obtenu des dépendances thermiques très caractéristiques de l'élasticité du quartz. Pour utiliser commodément ces données de l'expérience (dans des recherches théoriques par exemple), ils ont recherché des expressions analytiques pouvant les représenter d'une manière suffisante. Voici les plus pratiques, avec quelques chiffres destinés à orienter sur leur degré d'exactitude.

Module d'Young dans la direction d'un axe binaire:

Etat
$$\alpha$$
: E = $6425 (575^{\circ} - t)^{0.035} \text{ kg/mm}^2$
» β : E = $9665 (t - 575^{\circ})^{0.0373} \text{ kg/mm}^2$

Applicables de 0° à 1200°, moins l'intervalle 450°-580°.

1 Alb. Perrier et R. de Mandrot. Elasticité et symétrie du quartz aux températures élevées. Compt. Rendus Soc. suisse de physique, Archives (5), 2, p. 241 (1920); (5), 4, p. 367 (1922). — Publication détaillée: Mémoires de la Soc. vaudoise des sciences naturelles, vol. 1, nº 7, p. 333-364; Lausanne, 1924. — Voir aussi C. R., 175, p. 622 (1922).

Etat a				Etat β				
t	$\mathbf{E}_{\mathrm{obs.}}$	E _{calc} .	$\frac{E_{\text{cale.}} - E_{\text{obs.}}}{E}$	t	E _{obs.}	E _{calc} .	$\frac{E_{\text{calc.}} - E_{\text{obs.}}}{E}$	
15° 110° 140° 201° 324° 387° 404° 457° 495°	8010 8000 7940 7940 7820 7775 7710 7515 7323	8019 7967 7948 7907 7797 7719 7693 7594 7491	$egin{array}{c} +0,001 \\ -0,004 \\ +0,001 \\ -0,004 \\ -0,003 \\ -0,007 \\ -0,002 \\ +0,010 \\ +0,022 \\ \hline \end{array}$	576°,5 585°,5 586° 595°,5 600° 643° 731° 796° 950° 1079°	9030 10510 10550 10810 10965 11350 11620 11880 12020 12190	9813 10550 10570 10830 10900 11313 11668 11820 12056 12190 12245	$egin{array}{c} +0,078 \\ +0,004 \\ +0,002 \\ +0,001 \\ -0,006 \\ -0,004 \\ +0,004 \\ -0,005 \\ +0,003 \\ 0,000 \\ +,0004 \\ \hline \end{array}$	

Module d'Young dans la direction de l'axe ternaire:

Etat
$$\alpha$$
: E = 6425 (575° — t)^{0,0765} kg/mm²
 β : E = 9300 (t — 575°)^{0,0110} kg/mm²

Applicables de 0°-1200°, moins l'intervalle très étroit 574°-578°.

Etat a				Etat 3			
t	E _{obs} .	E _{calc} .	$\frac{E_{\rm calc.} - E_{\rm obs.}}{E}$	t	E _{obs} .	E _{calc} .	$\frac{\mathbf{E_{calc.}} - \mathbf{E_{obs.}}}{\mathbf{E}}$
15° 42° 232°,5 375° 436° 496° 544°,5 556°,5 569°,5 573° 574°	10490 10435 10010 9650 9310 8925 8400 8060 7490 6740 6410	10421 10381 10041 9633 9376 8984 8342 8030 7323 6774 6423	-0,007 $-0,005$ $+0,003$ $-0,002$ $+0,007$ $+0,007$ $-0,006$ $-0,004$ $-0,022$ $+0,005$ $+0,002$	577° 579° 583°,5 596° 598° 654° 731° 814° 824° 851° 898°	9060 9410 9510 9660 9675 9760 9840 9890 9875 9955	9372 9448 9522 9616 9618 9760 9830 9875 9882 9895	$egin{array}{c} +0,033 \\ +0,004 \\ +0,001 \\ -0,005 \\ -0,006 \\ 0,000 \\ -0,001 \\ -0,001 \\ +0,001 \\ -0,006 \\ -0,003 \\ \end{array}$
			, , , , , ,	1023° 1078°	9 990 9 91 0	99 4 5 9957	$\begin{vmatrix} -0,004 \\ +,0004 \end{vmatrix}$

Enfin, dans les deux directions, à $+50^{\circ}$ et -50° de l'axe ternaire et dans un plan de symétrie, on peut faire emploi avec avantage des expressions:

Etat
$$\alpha$$
:
$$\begin{cases} E_{+50^{\circ}} = 5050(575^{\circ} - t)^{0,150} \\ E_{-50^{\circ}} = 4770(575^{\circ} - t)^{0,078} \end{cases}$$
Etat β :
$$E_{\pm 50^{\circ}} = 8590(t - 575^{\circ})^{0,0380}$$

On doit ici tenir compte de ce que les données de l'expérience étaient plus clairsemées, la comparaison avec elles étant par conséquent un appui moins certain de ces formules.

A. PICCARD et E. STAHEL (Bruxelles). — L'Expérience de Michelson, réalisée en ballon libre.

Les derniers résultats de Miller, qui a répété, sur le Mont Wilson, l'expérience classique de Michelson, semblent indiquer que l'éther existe et qu'il n'est pas complètement entraîné par la terre. S'il en est ainsi, il est à prévoir que l'entraînement sera plus petit, par conséquent le vent d'éther plus fort, dans l'atmosphère libre que sur terre ferme. C'est pourquoi il nous a semblé intéressant de répéter cette expérience en utilisant un ballon libre tournant autour de son axe vertical.

La première ascension eut lieu dans la nuit du 20 au 21 juin 1926 avec le ballon Helvétia (2200 m³, hydrogène). L'interféromètre Michelson, enfermé dans un thermostat, était à enregistrement photographique. Les mesures principales furent faites entre 0 et 4 heures, à 2500 m (50°45′ latitude nord et 5°20′ longitude est). 96 tours du ballon furent enregistrés.

Considérant que le vent d'éther devrait se manifester par un mouvement sinusoïdal des franges, nous avons analysé le film en calculant, par la méthode des moindres carrés, la sinusoïde de période donnée qui s'adapte le mieux aux points observés. Son amplitude était de 0,0034 unités (unité = distance entre deux franges) avec une faute probable de même ordre de grandeur (7 km/sec.).

Résultats.

1. L'expérience a montré que la grande stabilité mécanique nécessaire pour la réalisation de ces mesures interférométriques peut être réalisée en ballon libre.