

Zeitschrift:	Archives des sciences [1948-1980]
Herausgeber:	Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève
Band:	12 (1959)
Heft:	1
Artikel:	Résonance paramagnétique du chrome dans un monocristal de rutile
Autor:	Sierro, J. / Muller, K.A. / Lacroix, R.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-739056

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

mais aux diabases en coussins à caractère déjà moins spilitique (pyroxène conservé, plagioclases « sales ») que l'on trouve aussi en grande quantité dans les Alpes, dans la région du Chenaillet (Mont-Genèvre), par exemple.

*Université de Lausanne.
Institut de Minéralogie.*

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

1. BRUNN, J. H., Contribution à l'étude géologique du Pinde septentrional et d'une partie de la Macédoine occidentale. *Annales géol. des Pays helléniques*, 1 ser., t. VII, 1956.
2. HIESSLEITNER, G., Serpentin — und Chromerz — Geologie der Balkanhalbinsel und eines Teiles von Kleinasiens. *Jahrb. Geol. Bundesanstalt*, Wien, Sonderband 1, 1951.
3. VUAGNAT, M., Sur quelques diabases suisses. Contribution à l'étude du problème des spilites et des pillows lavas. *Bull. suisse de Minér. et Pétrogr.*, vol. 26, p. 116, 1946.

J. Sierro, K. A. Muller et R. Lacroix. — Résonance paramagnétique du chrome dans un monocristal de rutile.

La résonance paramagnétique de l'ion Cr⁺⁺⁺ a été étudiée dans un cristal d'oxyde de titane (TiO₂) dans la forme rutile. Les atomes de chrome y sont substitués à des atomes de titane à raison d'un pour 50.000.

Les mesures ont été effectuées dans la bande des 3 cm en fonction de l'orientation du champ magnétique statique par rapport aux axes cristallins à la température ambiante, ainsi qu'à 4,2° K et 77° K.

Le rutile est un cristal tétragonal dont la maille élémentaire contient deux atomes de titane. Chacun d'eux est entouré de six atomes d'oxygène constituant les sommets d'un octaèdre déformé. Cette déformation est telle que la symétrie locale à laquelle est soumis l'ion de titane, ou l'ion de chrome qui lui est substitué, est plus basse que la symétrie globale du cristal; elle est seulement orthorhombique (groupe de symétrie D_{2h}).

Le niveau fondamental de l'ion chrome est un état ⁴F. Sous l'action du champ cristallin orthorhombique, l'état orbital L = 3, sept fois dégénéré, se décompose en sept niveaux

simples, dont deux groupes de trois et un niveau isolé qui reste le plus bas.

Les états les plus bas de l'ion dans le cristal sont donc le produit d'un état orbital non dégénéré par les quatre états du spin $S = 3/2$. Les termes du second ordre de l'interaction spin-orbite séparent les quatre états résultants en deux doublets distants de l'écart d'énergie ΔU .

L'effet de ces termes et celui du champ magnétique peuvent être exprimés par un hamiltonien de spin. Si on choisit comme axes de référence les axes de symétrie locale, les tenseurs intervenant dans cet hamiltonien sont diagonaux et celui-ci est alors de la forme

$$\mathcal{H} = \beta (g_x B_x S_x + g_y B_y S_y + g_z B_z S_z) + D S_z^2 + E (S_x^2 - S_y^2)$$

Les mesures effectuées à la température ambiante et à la fréquence de 9203 MHz selon les trois axes principaux nous ont donné, pour les paramètres de l'hamiltonien, ainsi que pour ΔU , les valeurs:

$$\begin{aligned} g_x &= 1,97 \pm 0,01 \\ g_y &= 1,98 \pm 0,01 \\ g_z &= 1,98 \pm 0,01 \\ D &= 0,553 \pm 0,001 \text{ cm}^{-1} \\ E &= -0,272 \pm 0,001 \text{ cm}^{-1} \\ \Delta U &= 1,451 \pm 0,002 \text{ cm}^{-1} \end{aligned}$$

Ces valeurs sont des résultats préliminaires et nous poursuivons les mesures sur ces cristaux afin de déterminer avec une précision accrue ces paramètres, ainsi que ceux qui expriment l'anisotropie de la structure hyperfine de l'isotope Cr⁵³.

Nous tenons à remercier le Dr A. Linz, qui a mis à notre disposition le cristal de rutile, et le Dr H. Gränicher, qui a orienté les échantillons et qui, le premier, a attiré notre attention sur le rutile en tant que support d'ions paramagnétiques.

Nous remercions également M. B. Natterer qui, lors de son travail de diplôme à l'E.P.F., a fait des mesures d'exploration aux basses températures.

Ces recherches s'effectuent grâce à l'appui matériel du Fonds national suisse de la Recherche scientifique.