Zeitschrift:	Archives des sciences et compte rendu des séances de la Société
Herausgeber:	Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève
Band:	47 (1994)
Heft:	1
Artikel:	Baryum-zinc alumopharmacosiderite de la mine de Cap Garonne (Var, France)
Autor:	Sarp, Halil / Chappero, Pierre-Jacques / Favreau, Georges
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-740172

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. <u>Mehr erfahren</u>

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. <u>En savoir plus</u>

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. <u>Find out more</u>

Download PDF: 31.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

BARYUM-ZINC ALUMOPHARMACOSIDERITE DE LA MINE DE CAP GARONNE (VAR, FRANCE)

PAR

Halil SARP*, Pierre-Jacques CHIAPPERO** & Georges FAVREAU***

(Ms soumis le 1.10.1993, accepté après révision le 6.10.1993)

ABSTRACT

Baryum-zinc alumopharmacosiderite at Cap Garonne mine (Var, France). Baryum-zinc alumopharmacosiderite ideally: $(Ba.K)_{0.5}$ $(Zn.Cu)_{0.5}$ $(Al.Fe)_4$ $(As0_4)_3$ $(OH)_5$. $5H_2O$ occurs on a specimen found at Cap-Garonne mine (Var, France), with weilerite, mansfieldite, zeunerite, metazeunerite, cornubite, parnauite and olivenite. The crystals, colorless, have a pseudocubic habitus and are up to 0.3 mm. Streak colorless, lustre vitreous, transparent. Mohs hardness 2.5. The mineral is non fluorescent, fracture irregular, brittle with two imperfect cleavages {100} and {001}. A chemical analysis was carried out by means of electron probe: Al_2O_3 : 26.67; As_2O_5 : 41.71; BaO: 6.88; K₂O: 0.86; ZnO: 2.68; CuO: 0.76; Fe₂O₃: 0.97 and H₂O by difference 19.47. The crystal system is quadratic, spatial group I42m, with a= 15.476(2), c= 15.675(4) Å, V= 3754(1 Å³ and z= 8. The density is 2.8 (meas) and 2.82 g/cm³ (calc). The strongest lines in the X-ray diffraction pattern are [d in Å, (hkl), I visual]: 7.834, (002), 100; 7.736, (200), 100; 3.916, (004), 40; 3.868, (400), 50; 3.165, (422), 50; 2.754, (404), 60. It is biaxial (-) with 2V= 10-20°; $\alpha = 1.560(2)$; β , $\gamma = 1.572(2)$.

INTRODUCTION

On trouve dans la littérature des pharmacosidérites de différentes compositions. Ainsi, des phases telles que:

(K, H₃O) [Fe₄ (OH)₄ (AsO₄)₃] \cdot 6-7 H₂O (Zemann, 1948), Ba(OH) [Fe₄ (OH)₄ (AsO₄)₃] \cdot 5 H₂O (Walenta, 1966), KAl₄ [(OH)₄ (AsO₄)₃] \cdot 6,5 H₂O (Schmetzer *et al.*, 1981), Ba (OH) [Al₄ (OH)₄(AsO₄)₃] \cdot 5 H₂O (Walenta, 1966) *et* Na₂ (OH) [Fe₄ (AsO₄)₃ (OH)₄] \cdot 7 H₂O (Peacor *et Dunn*, 1985)

ont été décrites.

Durant l'étude des minéraux de la mine de Cap-Garonne (Var, France), nous avons rencontré une baryum-aluminium pharmacosidérite riche en zinc qui fait l'objet de la présente note.

^{*} Département de Minéralogie du Muséum d'Histoire naturelle de Genève, 1, route de Malagnou, CH-1211 Genève 6.

^{**} BRGM, avenue de Concyr, B.P. 6009, F-45060 Orléans Cedex 2.

^{***} Résidence Châteaudouble Bât 8E3, avenue J. Monnet, F-13090 Aix-en-Provence.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET OPTIQUES

Les cristaux sont transparents, incolores, parfois jaune clair pour les variétés légèrement ferrifères, et ont un éclat vitreux. Le minéral n'est pas fluorescent aux UV. Il présente 2 clivages {100} et {001} imparfaits et une cassure irrégulière. Sa dureté approximative est de 2,5. Les cristaux sont idiomorphes et forment des pseudocubes (fig. 1) jusqu'à 0,3 mm d'arête. Le minéral n'est pas soluble dans HCl dilué. Les cristaux, souvent zonés, se partagent en secteurs et montrent une biaxie négative avec $2V\alpha = 10-20^\circ$; $\alpha = 1,560$ (2) $\beta \approx \gamma = 1,572$ (2) à 590 nm. La densité mesurée avec des liqueurs denses est 2,8 g/cm³. La densité calculée est 2,82 g/cm³. Le calcul de la relation de Gladstone-Dale en utilisant les constantes de Mandarino (1981a) donne une compatibilité 0,024 avec Kp = 0,203 et Kc = 0,208.

COMPOSITION CHIMIQUE

Le minéral a été analysé avec la microsonde automatisée Cameca. Il est très facilement endommagé par le faisceau d'électrons, ceci étant probablement dû à l'eau zéolitique qu'il contient. Cet effet indésirable est minimisé lorsqu'on déplace l'échantillon.

L'analyse qualitative n'a mis en évidence que: Al, As, Ba, K, Zn, Cu et Fe.

L'analyse quantitative par dispersion de longueur d'onde a été effectuée en utilisant comme standards Al_2O_3 pour Al, As pur pour As, verre (de composition SiO₂ 68,13; BaO 11,59; ZnO 6,15; Na₂O 14,06; U₃O₈ 0,063) pour Ba et Zn, orthoclase pour K, chalcopyrite pour Cu et hématite pour Fe.

Les conditions d'analyses étaient: tension d'excitation 15 kV, diamètre du faisceau d'électrons 6µ, courant échantillon 12 nA.

Comme le minéral est facilement endommageable, le résultat des analyses montre une certaine fluctuation. Ainsi, les valeurs extrêmes des dix analyses sont:

 Al_2O_3 26 - 30,47; As_2O_5 34,38 - 41,71; BaO 5,73 - 9,87; K_2O 0.06 - 1,99; ZnO 0,73 - 4,68; CuO 0,33 - 2,03; Fe₂O₃ 0 - 6,74; H₂O par différence 16,7 - 24,2 % poids.

Si l'on calcule la formule empirique du minéral pour chaque valeur extrême, en se basant sur 22 atomes d'oxygène, on obtient:

Ba	K	Zn	(Al	Fe)	As
0.35-0,60	0,01-0,1	0,1-0,60	4,05-4,77	0-0,7	2,22-2,80

Les minéraux du groupe de la pharmacosidérite comportent dans leur formule 4Al ou 4Fe et 3As (Mutter *et al.*, 1984). Une de nos 10 analyses donne un résultat proche de cette composition:

Al₂O₃ 26,67; As₂O5 41,71; BaO 6,88; K₂O 0,86; ZnO 2,68; CuO 0,76; Fe₂O₃ 0,97; H₂O par différence 19,47 % poids.

Ceci nous donne pour Al + Fe = 4 une formule empirique:

(Ba . K)_{0,47} (Zn . Cu)_{0,33} (Al .Fe)₄ (As O₄)_{2,71} (OH)_{5,38} \cdot 5,41H₂O 0,33 0,14 0,25 0,08 3,91 0,09





En haut: les cristaux pseudocubiques de Barium-Zinc alumopharmacosidérite. En bas: détail des cristaux.

Idéalement:

(Ba.K)_{0.5} (Zn.Cu)_{0.5} (Al.Fe)₄ (AsO₄)₃ (OH₅ . 5 H₂O

La composition théorique obtenue avec Ba : K = 4; Zn : Cu = 4 requiert:

Al₂O₃ 25,06; As₂O₅ 43,49; BaO 7,73; K₂O 0,59; ZnO 4,10; CuO 1,01; Fe₂O₃ 1,01; H₂O 17,02 %.

RADIOCRISTALLOGRAPHIE

Le diagramme de poudre a été obtenu à l'aide des caméras Guinier - Hägg et Gandolfi (114,6 mm de diamètre). Les valeurs des d_{calc}. et d_{obs}. sont données dans le tableau 1. Un monocristal acceptable a été étudié avec la caméra de précession. Nous avons obtenu une maille quadratique avec a = 15,476 (2), c = 15,675 (4) Å, lesquels paramètres ont été affinés par la méthode des moindres carrés à partir du diagramme de poudre; V = 3754 (1) Å3. Les lois d'extinction obtenues: h00: h = 2 n; 001 : 1 = 2 n; 0kl: k+l = 2 n; hk0: h+k = 2 N; hhl : l = 2 n et hkl : h+k+l = 2 n donnent I42m comme groupe d'espace. Avec Z = 8 et P.M. = 797,23 (Mandarino, 1981b), la densité calculée est d_c = 2,82 g/cm³.

OCCURRENCE ET PARAGENÈSE

Le minéral étudié provient de la mine de Cap-Garonne (Var, France) (Guillemin, 1956; Mari et Rostan, 1986) où il a été rencontré par R. Pecorini et confié à l'un d'entre nous (G.F.) Il se trouve dans un conglomérat à élément de quartz d'âge triasique. Les minéraux associés sont: weilerite, mansfieldite, mansfieldite ferrifère, zeunérite, métazeunérite, cornubite, parnauite et olivénite. Tous ces minéraux ont été identifiés par les rayons X et par l'analyse chimique qualitative à dispersion d'énergie.

RÉSUMÉ

La barium-zinc alumopharmacosiderite de formule idéale: $(Ba.K)_{0,5}$ $(Zn.Cu)_{0,5}$ (Al.Fe)₄ (AsO₄)₃ (OH)₅ . 5H₂O a été découverte sur un échantillon de la mine de Cap Garonne (Var, France). Elle y est associée à: weilerite, mansfieldite, zeunérite, métazeunérite, cornubite, parnauite et olivénite. Ses cristaux, incolores, ont un habitus pseudocubique et mesurent jusqu'à 0,3 mm de côté. Le minéral est transparent, son éclat vitreux et son trait incolore. Sa dureté Mohs est de 2,5 et il n'est pas fluorescent. Fragile, il possède une cassure irrégulière et deux clivages imparfaits selon {100} et {001}. Son analyse chimique obtenue à la microsonde électronique donne la composition moyenne suivante: Al₂O₃: 26,67; As₂O₅: 41,71; BaO: 6,88; K₂O: 0,86; ZnO: 2,68; CuO: 0,76; Fe₂O₃: 0,97; H₂O par différence: 19,47 . Quadratique avec pour groupe d'espace I42m, ses paramètres de maille sont: a= 15,476(2); c= 15,675(4) Å, V= 3754(1) Å³ et Z= 8 . de mesuré = 2,8 et d calculé = 2,82 g/cm³. Les raies les plus intenses du diagramme de poudre sont [d(Å), (hk1), I visuel]: 7,834, (002), 100; 7,736, (200), 100; 3,916, (004), 40; 3,868, (400), 50; 3,165, (422), 50; 2,754, (404), 60. Optiquement biaxial (-) avec $2V= 10-20^{\circ}$, ses indices de réfraction sont: $\alpha = 1,560(2)$; $\beta, \gamma = 1,572(2)$.

TABLEAU 1

hkl	d _c	d _{obs}	Ivis
101	11,013 }	10.9	10
110	10,943	10,9	re
002	7,838	7,824	100
200	7,738	7,736	100
211	6,331	6,329	<
202	5,507	5,510	5
220	5,472	5,481	15
222	4,486	4,475	5
004	3,919	3,916	40
400	3,869	3,868	50
204	3,496	3,485	5
402	3,469	3 116	10
420	3,461	5,440	IC IC
323	3,317		
332	3,307 3,166	3,308 3,165	<5 50
422			
105	3,073	3,084	10
512	2,830	2822	_
521	2,827 J	2,022	`
404	2,753	2,754	60
440	2,736	2,736	30
600	2,579 2,475 2,450 2,447 2,336 2,243	2,577	20
206		2,482	30
602		2 4 4 0	30 15 15
620		2,449	
622		2,339	
444		2,246	
525	2,118	2 1 1 6	10
633	2,110	2,110	IC.
721	2,107	2 095	10
426	2,085 J	2,095	IC IC
660	1,824)	1 822	4
318	1,819 J	1,022	
804	1,735		
840	1,731	1,730	5
109	1.730		

Diagramme de poudre de Barium-Zinc alumopharmacosidérite (Guinier-Hägg CuKal)

BIBLIOGRAPHIE

- Giuillemin C. (1956). Contribution à la minéralogie des arséniates, phosphates et vanadates de cuivre. Bull. Soc. Fr. Min. Crist., 79, p. 1-95.
- MIANDARINO J.A. (1981a). The Gladstone-Dale relationship: part IV. The compatibility concept and its application. *Canad. Miner.*, 19, p. 441-450.
- MIANDARINO J.A. (1981b). Comments on the calculation of the density of Minerals. Canad. Miner., 19, p. 531-534.

MARI G. et ROSTAN P. (1986). La mine du Cap-Garonne (Var). Gîtologie et minéralogie. IMG, 87 p.

- MUTTER G., EYSEL W., GREIS O. and SCHMETZER K. (1984). Crystal chemistry of natural and ionexchanged pharmacosiderites. *Neues Jb. Mineral. Mh.* 4, p. 183-192.
- PEACOR D.R. and DUNN P.J. (1985). Sodium-pharmacosiderite. A new analog of pharmacosiderite from Australia and new occurrences of Barium-pharmacosiderite. *The Miner. Record*, 16, p. 121-124.
- SCHMETZER K., HORN W. et BANK H. (1981). Alumopharmakosiderit, KAl₄ [(OH)₄ | (AsO₄)₃] . 6.5 H₂O, ein neues Mineral. *N. Jb. Miner. Mh.*, 1981, p. 97-102.
- WALENTA K. (1966). Beiträge zur Kenntnis seltener Arsenatmineralien unter besonderer Berücksichtigung von Vorkommen des Scharzwaldes. *Tscherm. Miner. Petr. Mitt.*, 11, pp. 121-164.
- ZEMANN J. (1948. Formel und Structurtyp des pharmakosiderits. *Tscherm. Miner. Petr. Mitt.*, 3. Folge, 1, p. 1-13.