Zeitschrift: Bulletin du ciment

Herausgeber: Service de Recherches et Conseils Techniques de l'Industrie Suisse du

Ciment (TFB AG)

**Band:** 44-45 (1976-1977)

**Heft:** 14

**Artikel:** Dosage des mortiers à la brouette

Autor: [s.n.]

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-145917

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 02.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# **BULLETIN DU CIMENT**

FÉVRIER 1977

45e ANNÉE

NUMÉRO 14

# Dosage des mortiers à la brouette

Attention! Les nouveaux sacs de chaux hydraulique n'ont plus que 40 kg. Calcul des mélanges de mortier. Tableau de dosage de mortier sur la base du sac de 40 kg de chaux hydraulique (CH).

Les indications pour le dosage se rapportent en général au m³ de mortier en place. Par exemple: Crépi de ciment CP 600; mortier bâtard CH 250 + CP 100; mortier de ciment CP 450.

Pour le calcul du mélange il faut connaître, ou admettre, la densité apparente (Da) du mortier.

Suivant la nature du sable et du mélange, on a 1320 l à 1140 l de sable par m³ de mortier, soit 22 à 19 brouettes de 60 l.

Sur de nombreux chantiers, le dosage de petites quantités de mortier se fait à la brouette et par sacs complets de liant.

Il n'est pas très simple de transformer en sac/brouette un dosage donné en kg/m³. Parfois, on ajoute encore une pelletée (5 kg) ou un bidon de ciment (12,5 kg) par sac de chaux.

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 1977, **les sacs de chaux hydraulique ne pèsent plus que 40 kg.** Nous saisissons cette occasion pour montrer à nouveau comment on peut transformer en kg/m³ les dosages donnés en sac/brouette ou vice-versa.

Annexes: «Calcul des mélanges de mortier»

1 tableau pour sacs de 40 kg de chaux hydraulique

1 tableau pour sacs de 50 kg de chaux hydraulique ou de ciment

## 2 Calcul du mélange de mortier

#### 1. Connu:

Nombre de brouettes de sable par sac de CH. 1 brouette = 60 l.

#### 2. Cherché:

Dosage du béton durci en kg/m³.

#### 3. Donné:

Densité apparente (Da) du mortier durci pour un dosage déterminé et un facteur e/c correspondant.

#### 4. A calculer:

Poids de sable sec par m³:

Mortier durci	Da kg/m³
- Liant	— Li kg/m³
<ul> <li>Eau de gâchage Li × e/c</li> </ul>	— E kg/m³
Sable sec	PS <sub>s</sub> kg/m <sup>3</sup>

#### 5. Marche à suivre:

Pour obtenir (2) ci-dessus il faut d'abord faire le calcul inverse, soit chercher le nombre de brouettes par sac correspondant à chaque dosage en kg/m³. Sur cette base, on établit une courbe d'après laquelle on peut aisément trouver le dosage en kg/m³ (2) correspondant à un nombre de brouettes/sac donné (1).

Poids du sable sec: PS<sub>s</sub> kg

Humidité: H %

Poids du sable humide:  $PS_H = PS_s \cdot \left(1 + \frac{H}{100}\right) kg$ 

Densité apparente du

sable humide:  $DS_H = 1300 \text{ kg/m}^3 \text{ (moyenne)}$ 

Volume sable humide:  $VS_H = \frac{PS_H}{DS_H}I$ 

Brouette à 60 l B

Sac à 50 kg pour CP sac nombre sac/m<sup>3</sup> =  $\frac{\text{dosage (kg/m}^3)}{\text{sac}}$  dès 1.1.77 à 40 kg pour CH

Brouette/sac =  $PS_s \cdot \left(1 + \frac{H}{100}\right) \cdot 1000$  $DS_H \cdot B \cdot nombre sac/m^3$ 

# 3 Exemple:

Mortier CH 300; Da 2140 kg/m $^3$ ; e/c = 0,97

Poids sable sec 1549 kg

Sable à 10% d'humidité: DS<sub>H</sub> 1300 kg/m³

#### Brouette/sac:

$$\frac{1549 \cdot \left(1 + \frac{10}{100}\right) \cdot 1000}{1300 \cdot 60 \cdot \frac{300}{50}} = 3,65 \text{ pour CP en sac 50 kg}$$

$$\frac{1549 \cdot \left(1 + \frac{10}{100}\right) \cdot 1000}{1300 \cdot 60 \cdot \frac{300}{40}} = 2,92 \text{ pour CH en sac 40 kg}$$

### 4 Dosages de mortiers à la chaux hydraulique et ciment

1 sac chaux hydraulique = 40 kg (1 sac CP = 50 kg)

Sable 0-4 mm à 10% d'humidité; densité apparente 1300 kg/m³

Brouette à 60 I	sable		1 sac CH <b>40 kg</b>	1	p. =	= 5 kg = 12,5 kg	kg/m	1 <sup>3</sup> *	Dosage total kg/m³*	Tolérance sur dosage total
				'	υ	- 12,5 kg	CIT	Ci	kg/III	kg/III
4		:	1				225		225	—10
4		:	1	: 1	p.		220	+30	250	10
4		:	1	: 1	b.		220	+ 70	290	<b>—10</b>
3,5		:	1				255		255	—10
3,5		:	1	: 1	p.		250	+30	280	-10
3,5		:	1	: 1	b.		250	+ 75	325	—10
3		:	1				295		295	<b>—10</b>
3		:	1	: 1	p.		290	+35	325	—15
3		:	1	: 1	b.		280	+90	370	—15
2,5		:	1				340		340	—10
2,5		:	1	: 1	p.		340	+40	380	—15
2,5		:	1	: 1	b.		330	+ 100	430	-20
2		:	1				410		410	<b>—15</b>
2				: 1	sac	CP à 50 kg	-	495	495	-25
2		:	1	: 1	p.		405	+ 50	455	-20
2		:	1	: 1	b.		390	+ 125	515	-30
1,5		:	1				520		520	—30
1,5				: 1	sac	CP à 50 kg	-	610	610	-35
1,5		:	1	: 1	p.		505	+60	565	-30
1,5		:	1	: 1	b.		490	+ 150	640	<b>—</b> 50
1		:	1				690		690	<b>—45</b>
1				: 1	sac	CP à 50 kg	_	790	790	<b>—65</b>

<sup>\*</sup> Valeurs arrondies

Le dosage effectif réalisé dépend de:

- remplissage de la brouette,
- humidité du sable,
- granulométrie du sable.

Le facteur eau : ciment dépend en partie de la granulométrie du sable; cette dernière a donc une double influence sur la densité apparente du béton durci.

Les dosages ont été calculés pour un sable de bonne granulométrie; c'est pourquoi on a admis des tolérances de —10 kg/m³ pour les faibles dosages (4 B/sac) jusqu'à —45, resp. —65 kg/m³ pour les dosages riches (1 B/sac).

# 5 Dosages de mortiers à la chaux hydraulique et ciment en sacs de 50 kg

Sable 0-4 mm; 10% d'humidité; densité apparente 1300 kg/m³

Brouette sa		<b>5</b> km		t en		Tolérance sur			
à 60 I		50 kg			= 5 kg = 12,5 kg	kg/n CH	CP	total kg/m³*	dosage total kg/m³
4	:	1				275		275	-10
4	:	1	:	1 p.		270	+30	300	-10
4	:	1		1 b.		270	+ 65	335	-10
3,5	:	1				310		310	-10
3,5	:	1	:	1 p.		310	+30	340	-15
3,5	:	1		1 b.		300	+ 75	375	—15
3	:	1				355		355	-10
3	:	1	:	1 p.		350	+35	385	15
3	:	1		1 b.		340	+85	425	—15
2,5	:	1				410		410	—10
2,5	:	1	:	1 p.		405	+40	445	-20
2,5	:	1	:	1 b.		395	+ 95	490	-20
2	:	1				495		495	-25
2			:	1 sac	CP		495	495	-25
2	:	1	:	1 p.		480	+50	530	-25
2	:	1	:	1 b.		470	+ 115	585	<del>-35</del>
1,5	:	1				610		610	-30
1,5				1 sac	CP		610	610	<b>—30</b>
1,5	:	1		1 p.		600	+60	600	<b>—45</b>
1,5	:	1	:	1 b.		570	+ 145	715	<b>—55</b>
1	:	1				790			<b>—65</b>
1			:	1 sac	CP			790	<del>-65</del>

<sup>\*</sup> Valeurs arrondies

Le dosage effectif réalisé dépend de:

- remplissage de la brouette,
- humidité du sable,
- granulométrie du sable.

Le facteur eau : ciment dépend en partie de la granulométrie du sable; cette dernière a donc une double influence sur la densité apparente du béton durci.

Les dosages ont été calculés pour un sable de bonne granulométrie; c'est pourquoi on a admis des tolérances de —10 kg/m³ pour les faibles dosages (4 B/sac) jusqu'à —45, resp. —65 kg/m³ pour les dosages riches (1 B/sac).