

Zeitschrift: Bulletin du ciment
Herausgeber: Service de Recherches et Conseils Techniques de l'Industrie Suisse du Ciment (TFB AG)
Band: 54-55 (1986-1987)
Heft: 9

Artikel: La chaux hydraulique pour rénovation de façades
Autor: Christen, Hans-Ulrich
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-146147>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BULLETIN DU CIMENT

SEPTEMBRE 1986

54e ANNÉE

NUMÉRO 9

La chaux hydraulique pour rénovation de façades

Recrépissage de maçonnerie mixte. Rénovation de maçonnerie en pierres taillées visibles. Formule de mortier.

Le château de Laupen comme exemple!

Le château de Laupen, mentionné déjà peu après l'an 1000, était sans doute à l'origine un ouvrage en terre et en bois. Au cours des 12e et 13e siècles, il a été peu à peu reconstruit en pierre. Sur son

Fig. 1 Château de Laupen. La maçonnerie mixte a été recrépie. La maçonnerie en pierres de taille rejointoyées reste visible.





Fig. 2 Maçonnerie mixte avec cadre de fenêtre en molasse repiquée (en haut à droite).

éperon rocheux dominant la Singine, ce puissant ouvrage de défense commandait le confluent entre la Singine et la Sarine.

«...le château doit être détruit»! Cette déclaration de 1835 du gouvernement bernois paraît aujourd’hui incroyable et risible, mais elle avait alors une raison plausible: Berne en avait assez. Propriétaire du château depuis plus de 500 ans, elle voulait se débarrasser de ce tas de pierres inutile sur son rocher de molasse complètement fissuré. Depuis, au cours des 150 dernières années, des dégâts supplémentaires ont été commis par des transformations, des constructions ou par les intempéries. A la fin de 1978, le Service des bâtiments du canton de Berne demanda une étude et un devis pour la consolidation du rocher et pour la rénovation complète du château. S’éllevant à environ 8 millions de francs, le crédit demandé fut voté par le Grand Conseil en mai 1981. Les importants travaux de consolidation du rocher se sont achevés en 1986.

Le château comprend deux corps de bâtiment. Construite en 1648, la partie nord, richement conçue, abritait les bureaux et le logement du bailli. Après la rénovation générale (partiellement restauration), depuis l’automne 1985, elle est à nouveau le siège de l’administration du district.

Pour les travaux de la partie sud commencés au cours de l’hiver 1985/86, on a d’abord dû débarrasser la salle des chevaliers de tout un fatras (locaux d’archives, cellules de prisonniers sur deux étages). Actuellement, on démolit la boulangerie de 1748, ce qui met



Fig. 3 La maçonnerie mixte a été rejointoyée et crépie.

au jour la paroi est de la salle. Après la fin de ces travaux, on aura reconstitué une salle des chevaliers parmi les plus vastes et les plus belles de Suisse.

Les travaux de rénovation seront terminés au cours de 1988, malheureusement pourrait-on dire, tant ils ont été passionnants.

Fritz Tanner

Formules pour mortier de maçonnerie et crépi

Pour la rénovation de la partie nord de 1648 et du donjon du 12e siècle, il fallut aussi rhabiller leurs façades en conservant leur aspect original. Concernant le choix du mortier, l'entrepreneur, en accord avec la direction des travaux, fit appel au TFB. Il s'agissait de trouver, pour le mortier de maçonnerie et pour le crépi, des formules valables quant aux exigences de la Conservation des monuments, mais offrant aussi à l'entrepreneur la certitude d'obtenir un mortier facile à travailler, ne se fissurant pas et résistant aux intempéries. Il devait correspondre au mortier original en ce qui concerne sa couleur, sa solidité et sa granulométrie. Il était destiné à différents usages:

- comme mortier de maçonnerie mixte ou en pierres de taille,

4 Tableau 1 Formule de base pour 1 m³ de mortier

Sable 0–8 mm (sec)	1510 kg = 1120 l (humide)
Chaux blanche (hydrate de chaux)	125 kg = 167 l
Chaux hydraulique	167 kg = 167 l
Ciment portland	68 kg = 55 l
Eau de gâchage env.	280 kg
1000 litres de mortier pèsent 2150 kg. Le dosage total en liant est de 360 kg.	

Tableau 2 Proportions en volume

Composants	Mortier pour joints et enduit (selon formule de base)		Crépis de façade	
	Est	Nord	Est	Nord
Sable:				
Granulométrie	0–8 mm	0–4 mm	0–8 mm	0–4 mm
Quantité	60 l	60 l	60 l	60 l
Chaux blanche	9 l	10 l	7 l	9 l
Chaux hydraulique	9 l	10 l	7 l	9 l
Ciment portland	2 l	2 l	2 l	2 l

- comme revêtement pour les parties de mur crépies,
- comme couche de fond pouvant aussi jouer par endroit le rôle de revêtement.

Par le choix d'un sable 0–8 mm de bonne granulométrie avec la teneur en fines nécessaire, on a réalisé un mélange ayant une surface totale des grains optimale permettant des dosages en liant et en eau aussi faibles que possible. Les liants choisis étaient la chaux hydraulique et l'hydrate de chaux (chaux blanche) avec en complément un peu de ciment portland. Les résistances du mortier réalisées ainsi étaient amplement suffisantes. La formule théorique du tableau 1 a été adaptée pour permettre au contremaître de faire un dosage simple, en volume. Le temps de gâchage minimum fixé à 2 min. a été respecté. Malgré une consistance molle, le mortier appliqué sur les parois y tenait très bien.

La formule de base donnait, avec le sable 0–8 mm, un mortier un peu trop gras pour les crépis. Ce sont surtout les mélanges du tableau 2 qui ont été utilisés. Il a fallu ajouter un peu de ciment car pour ces crépis exécutés fin novembre, début octobre, on craignait que la chaux blanche ne puisse plus se carbonater avant l'arrivée du brouillard et du froid. Pour des travaux en début d'été, chaux hydraulique et chaux blanche auraient suffi.

5



Fig. 4 Détail de la façade nord. Cadre de fenêtre rénové et nouveau crépi peint.



Fig. 5 Transition entre maçonnerie mixte crépie et maçonnerie en pierres de taille jointoyées. En haut à droite, tablette de fenêtre.



Fig. 6 Une partie de la façade nord.



Fig. 7 Cour intérieure. Façade ouest de la partie nord du château.



Fig. 8 La teinte du mortier est adaptée à celle des blocs de tuf. On a utilisé dans ce but du sable moulu de la carrière de calcaire d'Egerkingen. On remarquera la compacité du mortier qui adhère parfaitement aux blocs, sans aucune fissure.

Il est encore un point à mentionner: Une partie de la façade nord est en maçonnerie de tuf de teinte jaunâtre. Le mortier des joints de ce mur devait avoir la même teinte, ce qu'on a pu obtenir en prenant du sable moulu de la carrière de calcaire d'Egerkingen et en choisissant deux sortes de chaux.

Hans-Ulrich Christen, TFB Wildegg

Ont participé aux travaux:

Direction des travaux:

L'Etat de Berne représenté par le Service des bâtiments du canton de Berne.

Architecte:

Fritz Tanner, Arch. HTL, Laupen

Ingénieur:

Steiner & Buschor AG, Bureau d'ingénieur et de planification, Burgdorf

Entrepreneur:

Spycher AG, Berne (jusqu'en 1984); Wirz AG, Berne (depuis 1985)