Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Band: 15 (1877-1878)

Heft: 79: Le Musée géologique de Lausanne

Artikel: Études géologiques et chimiques sur quelques gisements de calcaires

hydrauliques de vésulien du Jura neuchatelois

Autor: Tribolet, M. de

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-287510

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

ÉTUDES GÉOLOGIQUES & CHIMIQUES

SUR QUELQUES

GISEMENTS DE CALCAIRES HYDRAULIQUES

DU

VÉSULIEN DU JURA NEUCHATELOIS

PAR

M. DE TRIBOLET



Ce travail fait suite à celui que j'ai publié il y a deux ans, en collaboration de M. Alfred Klunge, sur les calcaires hydrauliques de l'Oxfordien et de l'Astartien du Jura neuchâtelois et vaudois '. Il traite des gisements des calcaires hydrauliques vésuliens du Jura neuchâtelois et tout spécialement de ceux de Noiraigue (Furcil) et de Saint-Sulpice.

M. G. Dubied à St-Sulpice, MM. Leuba frères à Noiraigue et M. G. Coulin à Neuchâtel, ont eu l'obligeance de me communiquer les analyses qu'ils possèdent des calcaires de ces deux localités et à l'aide desquelles j'ai rédigé ce travail qui peut être considéré comme étant le complément normal de celui que je viens de mentionner.

VÉSULIEN?

Régulièrement intercalé entre la Dalle nacrée et la Grande Oolite, le Vésulien forme un horizon marno-calcaire constant,

¹ Bull. Soc. vaudoise sc. nat, XIV, 75, p. 65.

² Marnes vésuliennes ou à Discoïdées.

qui, comme l'Oxfordien moyen, prend une large part dans la formation du relief orographique du Jura. Il est généralement composé de calcaires marneux et de marnes dont le développement varie suivant les localités. La puissance de cet étage varie aussi considérablement. Elle peut être évaluée en moyenne à 15-25 mètres '. Très puissant dans la région orientale du Jura neuchâtelois et en particulier au Furcil, le Vésulien va en s'amincissant à mesure qu'on avance vers l'ouest. Aux Brenets, il n'atteint guère qu'une dizaine de mètres; sur la route de Morteau à Pontarlier, il a à peu près disparu (Jaccard).

Quant à sa richesse fossilifère, elle est assez grande. Dans certains endroits, les calcaires ne sont pour ainsi dire composés que d'un triturat de fossiles, mélangé de sable. M. Klunge a aussi constaté dans quelques analyses, qu'ils contiennent généralement des matières organiques, tandis que ceux de l'Oxfordien et de l'Astartien ne paraissent en renfermer aucune trace. Le Vésulien est un terrain à faciès vaseux. Les Céphalopodes y sont passablement rares. Quant aux Pélécypodes, les représentants de la famille des Myacées (Pholadomya, Pleuromya, Ceromya, Thracia, Anatina) y sont très fréquents. Parmi les Brachiopodes, je nommerai les Rhynchonella spinosa, varians et la Terebratula intermedia.

La plus ancienne des exploitations de calcaires hydrauliques vésuliens du Jura neuchâtelois et la plus considérable de toutes, — du moins jusqu'à l'ouverture de celle de Saint-Sulpice, — est celle du Furcil, près de Noiraigue. A proximité du cours d'eau de l'Areuse, de la station de chemin de fer de Noiraigue et gérée par deux sociétés différentes (Duvanel et Cie et Leuba frères), cette exploitation a fait de tout temps et fait encore une grande concurrence aux quelques autres fabriques du Jura.

On n'a ainsi pas été étonné de voir disparaître successivement les exploitations oxfordiennes du Creux-du-Vent, de

¹ Dans beaucoup de cas, cette puissance se trouve considérablement amoindrie: ainsi au Petit-Château (Chaux-de-Fonds), etc.

Ste-Croix et les exploitations vésuliennes des Thévins-sous-Jougne et de St-Sulpice-Sevestre.

Et malgré cela, qui dirait que chaque année encore l'importation en Suisse des chaux hydrauliques et des ciments étrangers augmente continuellement. En 1872, cette importation était de 1,569,095 kilogr. Elle a augmenté jusqu'en 1876 de 3,605,005 kilogr.

En 1873, elle était de 2,086,455 kilogr. 1874, » 3,909,410 » 1875, » 4,948,695 » 1876, » 5,174,100 »

C'est dans la qualité inférieure des produits *naturels* livrés par nos quelques fabriques du Jura, que doit être cherchée, à ce que je crois, la seule cause de cette importation croissante. Il est vrai que les matières premières, c'est-à-dire les calcaires hydrauliques, n'y font pas défaut, mais on ne sait malheureusement pas les préparer d'une manière convenable, de manière à en faire des chaux hydrauliques et des ciments qui puissent être employés avec succès.

Nos ingénieurs, architectes et industriels ont aussi le grand tort de faire venir ces matériaux de l'étranger, au lieu de favoriser notre fabrication indigène et de s'occuper des moyens propres à la perfectionner.

Heureusement que l'on commence maintenant à s'occuper sérieusement à améliorer cette fabrication : d'un côté, c'est le syndicat de l'usine des Convers qui s'efforce de mettre ses produits au niveau de ceux qui nous arrivent du dehors; de l'autre, c'est M. Dubied, à St-Sulpice, qui nous livrera bientôt des chaux hydrauliques et des ciments qui répondront à toutes les exigences de l'art.

Il est malheureusement à prévoir que l'exploitation du Furcil devra cesser dans un nombre d'années fort rapproché. En effet, elle est déjà si avancée, que l'utilisation du gisement ne peut plus se faire qu'en galeries. Or comme on ne peut perforer toujours le rocher sans menacer tôt ou tard l'existence de la route du Val-de-Travers qui passe au-dessus, il

4 sép. calcaires hydraul. Du jura neuchatelois bull. 249 est évident que cette exploitation arrivera bientôt à son terme final.

La petite exploitation de Brot-dessous est située à environ 800 mètres du Furcil, dans la continuation du même gisement.

Telles sont les deux seules exploitations vésuliennes actuellement en activité.

Quant aux gisements du fond du cirque de St-Sulpice, que j'ai décrits comme vésuliens ', et que je persiste à regarder comme tels, malgré l'opinion différente de géologues comme MM. Desor, Jaccard et Renevier ', je n'en dirai ici que deux mots. L'exploitation Sevestre, située sur la rive droite de l'Areuse, a été abandonnée il y a quelques années. Sur la rive gauche, M. Gustave Dubied en ouvrira une vers la fin de 1878. Formée par une société en commandite au capital-actions de 750,000 francs, cette exploitation, basée sur les installations les plus modernes et les plus perfectionnées, ne livrera que des produits artificiels (ciment Portland), tandis que les autres concurrentes n'en produisent que de naturels (chaux hydrauliques et ciments) 's.

L'exploitation des Thévins-sous-Jougne ne s'était établie que pour subvenir aux besoins de la construction du chemin de fer de Jougne à Eclépens. Elle fut fermée tôt après l'ouverture de ce dernier.

Enfin, parmi les gisements vésuliens non exploités du Jura neuchâtelois, je mentionnerai ceux de la Combe aux Auges et de Pouillerel, dans les environs de la Chaux-de-Fonds; ceux de Torneret, des Frêtes et du col des Roches, dans les envi-

¹ Notice géol. sur le cirque de St-Sulpice; Bull. Soc. sc. nat. de Neuchâtel, 1873, p. 8.

² Je renvoie pour ma défense aux *Bull Neuch.*, 1873, p. 443, et à mon travail précédemment cité sur les calcaires hydrauliques, etc., p. 8 (*Bulletin*, p. 72.)

³ Voy. Rapports sur le projet de construction d'une usine pour la fabrication des chaux hydrauliques, ciment naturel et ciment Portland., etc. Neuchâtel 1875.

rons du Locle; ceux du vallon de la Vaux, de la Denairiaz (Chasseron) et du Larmont.

Les analyses des calcaires hydrauliques vésuliens que je mentionne plus loin, ont été exécutées au laboratoire de l'Ecole polytechnique de Zurich (1 et 2); au Furcil, par MM. Leuba frères (3 et 4); au laboratoire de l'Ecole des ponts et chaussées de Paris (5 et 9); au Hâvre, par M. G. Lennier (6 et 8); à Genève, par M. Michaud (11 et 12); à Berlin, par MM. Frühling-Michaelis (10) et enfin à Neuchâtel, par M. le professeur Sacc (7).

1 et 2. Furcil (roche calcinée).

						100						100
Perte	•	•	•	•	•	2,871	•	٠	٠	•	•	8,06
Alcalis	3	•	•	٠	ě	1,566	٠	٠	•	•	•	4,44
SO^3	•	•	•	101	•	2,633		•			•	traces
MgO	•	•	×	٠	٠	1,607	٠	٠	ė	•	•	1,11
CaO	•	•	•		•	54,776	•	•	•	•	•	50,00
$\mathrm{Fe}^{2}\mathrm{O}^{3}$	•	•	.	•	•	2,509	\	•	•	100	•	14,00 ()
Al^2O^3		ě	÷s	٠	•	8,140						14,55 (¹)
SiO ²	•	•	•	•	•	25,898			100	•		21,84

3 et 4. Furcil (roche non calcinée).

SiO ²				•		20,80	٠	•	•	•	•	14,50
$\mathrm{Al^2O^3}$		•		•	•		(•	٠	•	¥	•)	
						7,75	}				}	5,00
FeCO ³	:•:	•	(•)	•	•)		(.		2.	• 1	.)	
CaCO ³	٠	•	•	•	•	67,20	•		•	•	•	75,50
CaSO ⁴	٠	•	•	•	100	traces	30		•	•	17 • 1	traces
MgCO ³	3 .			•	:•	2,10	٠	•	•	•		2,00
Alcalis	•	•	٠	•	•	0,80		•	•	•	•	0,70
H²O et	pe	erte	9	٠	•	1,35	[1 0]		•		•	2,30
					1	100						100

⁽¹⁾ En me communiquant leurs deux analyses mentionnées plus loin, MM. Leuba frères m'écrivent que dans les calcaires hydrauliques du Furcil, le

5. Furcil (roche non calcinée).

Rés. in	nsol.	da	ns	ac	ide	s (1	1)	•	•	•	124	23,05
Al^2O^3	+F	'e²($)_3$	•	•		¥.	•		•		3,85
CaO			•	٠	•	٠	٠	•		•	•	37,65
MgO			•	•		•	•	•	٠	•	•	1,00
SO^3		¥	•	•		٠	٠		•	•	•	0,25
CO2 +	- H²	Ο 6	et p	oro	d. 1	nor	ı d	osé	s	•	•	34,20
											•	100

6. Furcil (roche non calcinée).

<i>a</i>					10 -	100
H ² O et prod. non dosés	•	•	•		•	7,70
$CaCO^3$	•	•	•	•	•	64,95
$Al^2O^3 + FeCO^3$	•	•	•	•	٠	7,20
SiO^2						

7. St-Sulpice (roche calcinée).

SiO ² .	٠	•	•	•	٠	٠	٠	•	٠	•		27,296
Al ² O ³	+	Fe	O.	3 (2).	•		•	•	•	•	13,385
CaO	•	•	•	•	٠	•	•	•	ě	•	٠	51,185
MgO	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	•	0,524
Alcalis	•	•	•	•	•			•	٠		•	$0,\!524$
H^2O .	•	•	٠	•	ě	•	•			•	•	7,086
												100

fer ne s'y trouve en général qu'en proportion minime et qu'il ne dépasse guère 1 p. c. Néanmoins certains bancs en possèdent une teneur plus considérable, soit de 3 à 4 p. c. La moyenne entre 1 et 4 p. c. étant de 2,50, j'ai basé sur cette somme mes calculs de proportion entre l'alumine et le fer, afin d'obtenir ainsi la quantité de silicate d'alumine caractéristique pour les différentes catégories des calcaires hydrauliques.

- (1) Mélange de silice et d'argile.
- (2) Afin de pouvoir distinguer la proportion entre l'alumine et le fer qui n'ont pas été dosés séparément dans les analyses 7, 8 et 9 de Saint-Sulpice, j'ai pris le nombre 7,542 comme proportion moyenne de l'alumine, telle que je l'ai calculée à l'aide des données fournies par les analyses 10, 11 et 12.

8. St-Sulpice (roche non calcinée).

SiO^2) • :			: ■0:	•		•	•	ě		•	$32,\!27$
$\mathrm{Al}^2\mathrm{O}^3$	+:	Fe(CO	3 .		•	٠	•	*	•	•	8,05
												49,63
H²O e	t p	rod	l. n	on	do	sés	S .	٠	٠		•	10,05
	•											100

9. St-Sulpice-Sevestre (roche non calcinée).

Rés. i	nso	ol. d	lan	s a	cid	les	•		•	•		33,40
$\mathrm{Al}^2\mathrm{O}^3$	+	Fe	O_3		•	·	ě	•	. •	2	•	5,05
CaO	*	•	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•	30,90
MgO												0,95
SO^3	(• .)	•		٠	٠	•	•	•	•	•	٠	$0,\!20$
CO_{5} –	$\vdash F$	[²O	et	pr	od	no.	on	dos	sés		(•))	29,50
												100

10. St-Sulpice-Sevestre (roche non calcinée).

SiO^2	٠	•		٠	•		٠	•	ě	•	•	23,404
$ m Al^2O^3$		•	•	•	٠	•	1.	٠	٠	٠	٠	$6,\!504$
$\mathrm{Fe^2O^3}$	(* 1)					•	•		•	•		2,746
CaO	•	٠		٠	•	•	•	٠	•	٠	•	34,419
CO^2 .	•	3 • 3			•		•					26,774
${ m MgO}$		((•	•	•		•	٠		1,415
${ m MnO}$	•	٠	•	•	•	•	ě	•		•	•	traces
SO^3 .		a di	•	•	•	•	•		•	٠	•	0,941
Alcalis	•	٠	•		•	•	•	٠	•	٠	•	1,368
$\mathrm{H}^{2}\mathrm{O}$	•	læ:	•		•	10 1•		•		•		2,981
												100,552 (1)

⁽¹⁾ MM. Frühling et Michaelis classent dans deux catégories les différentes substances obtenues par leurs analyses:

SiO², Al²O³, Fe²O³, MnO: S.

CaCO3, MgCO3, SO3, Alcalis, H2O: A.

Cela donne pour l'analyse mentionnée : S : 32,654 p. c.; A : 67,898 p. c. En outre, je trouve dans les données que M. Dubied m'a obligeamment

11 et 12. St-Sulpice-Dubied (roche non calcinée).

SiO^2 .			*	٠	18,820	•	**	•	•	•	26,232
$\mathrm{Al^2O^3}$.	•		ě	•	6,310		•		•	•	9,814
$\mathrm{Fe^2O^3}$.	•	•	٠	•	$2,\!455$	•	٠	٠	•	•	2,310
CaO .	•		•	•	54,243	•	•	•	•	•	40,545
$CO^2 + 1$	H²(C		•	17,250	•	¥		•	•	19,350
MgO .	•	٠	٠	•	0,715	٠	•	•	٠	٠	1,230
MnO .	•		•	•	traces		•	•	•	•	traces
SO^3 .	•	٠	•	•	0,012	٠	•	•	•	•	0,015
Alcalis	•	•		•	0,073	•	•	•	•	•	0,437
$\mathrm{P}^2\mathrm{O}^5$.	1000			•	0,007			•	٠	٠	0,005
Mat. org	gan	. (4)	•	traces	٠	•	•	•	٠	traces
Perte.		•			0,115	•	•		٠		0,062
				-	100						100

En classant ces différentes analyses d'après les principes de Vicat que j'ai rapidement exposés dans le travail mentionné précédemment (p. 4; Bull., p. 68), nous pourrons nous faire une idée de la qualité des calcaires hydrauliques qui affleurent dans les deux gisements vésuliens que je viens de décrire. Nous aurons ainsi:

communiquées, les chiffres suivants, résultats d'analyses faites également par MM. Frühling et Michaelis sur les calcaires hydrauliques vésuliens de St-Sulpice:

```
Roche à ciment S: 25,71 p. c.; A: 74,29 p. c. Chaux hydraulique S: 18,73 p. c.; A: 81,27 p. c. S: 18,88 p. c.; A: 81,12 p. c. Roche à cim. (tendre) S: 48,31 p. c.; A: 51,69 p. c. S: 27,32 p. c.; A: 72,68 p. c.
```

(¹) Dans les analyses de calcaires hydrauliques oxfordiens et astartiens publiées dans le travail mentionné précédemment, M. Klunge n'a jamais rencontré de matières organiques, sauf peut-être de légères traces pour un ou deux échantillons. En revanche, les calcaires vésuliens lui ont paru en contenir généralement et en plus grande quantité.

I. Chaux hydraulique.	Furcil	17,00	SiO ²	Al ² O ³	Leuba.
II. Ciment.	»	34,038	»	»	Zurich.
»	»	33,89	»	»	»
»	»	26,05	»	»	Leuba.
»	»	24,40	»	»	Paris.
»	»	24,85	>>	»	Lennier.
»	St-Sulpice	34,838	»	»	Sacc.
»	»	39,812	»	»	Lennier.
»	»	40,942	»	»	Paris.
»	»	29,908	»	»	Früh. & Mich.
»	»	25,130	»	»	Michaud.
»	»	36,046	»	»	»

Avec ces analyses, il m'est possible de donner la composition moyenne approximative des calcaires hydrauliques vésuliens exploités au Furcil et à St-Sulpice. Elle peut être facilement fixée comme suit :

Furcil; 26,704 p. c. de silicate aluminique.

St-Sulpice: 34,446 p. c. id. id.

En comparant ces compositions moyennes avec celles que nous avons indiquées précédemment des calcaires hydrauliques oxfordiens des Convers et de Vallorbes (p. 19; *Bulletin*, p. 83), nous obtiendrons :

St-Sulpice: 34,446 p. c. de silicate aluminique.

Furcil : 26,704 p. c. » »

Convers : 25,45 p. c. » »

Vallorbes: 23,77 p. c. »

ADDITION(')

(Voy. p. 249.)

Prix de transport d'une tonne de 1000 kilog. (sans parler du droit fédéral de 3 fr. par tonne) :

I

	De Grenoble.	De St-Sulpice.	Economie.
A Genève	15,90	9,80	6,10
A Lausanne	18,60	6,80	11,80
A Neuchâtel	24,40	3,00	21,40
A Bienne	24,70	5,00	19,70
A Bâle	30,10	10,40	19,70

II

	D'Allemagne.	De St-Sulpice.	Economie.
A Bâle	20,50	10,40	10,10
A Olten	22,50	8,40	14,10
A Zurich	27,70	12,20	15,50

(¹) Union libérale du 30 décembre 1876.

