**Zeitschrift:** Bulletin technique de la Suisse romande

**Band:** 43 (1917)

**Heft:** 17

Inhaltsverzeichnis

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 28.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## BULLETIN TECHNIQUE

Réd.: Dr H. Demierre, ing. 2, Valentin, Lausanne

## DE LA SUISSE ROMANDE

Paraissant tous les

ORGANE EN LANGUE FRANÇAISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES INGÉNIEURS ET DES ARCHITECTES

SOMMAIRE: Etude sur la Conductibilité thermique de quelques constructions, par M<sup>me</sup> C. Biéler-Butticaz, ingénieur. (Suite et fin.) —
Concours pour l'Hôtel de la Banque Nationale suisse, à Zurich. — Mode d'exploitation à adopter sous le régime de la traction électrique sur le tronçon Erstfeld-Bellinzone. — Société vaudoise des Ingénieurs et des Architectes. — Société genevoise des Ingénieurs et des Architectes. — Publications du Service des Eaux du Département fédéral de l'Intérieur. — Service de placement de la Société suisse des Ingénieurs et des Architectes.

# Etude sur la Conductibilité thermique de quelques matériaux de construction.

Par Mme C. Biéler-Butticaz, ingénieur.

(Suite et fin 1.)

## Echauffement et refroidissement.

Rumfort et d'autres ont vérifié que les lois en sont les mêmes, donc, lorsqu'on parle de transmission de chaleur il est bien entendu qu'il s'agit du terme général comprenant aussi la transmission du troid.

La transmission de la chaleur à travers les divers matériaux de construction intéresse spécialement les ingénieurs et les industriels pour l'établissement des locaux frigorifiques, des chauffages centraux, des toitures, des réservoirs d'eau potable, des protections de conduites d'eau, etc. Dans les tunnels la chaleur se transmet à travers les diverses roches.

Nous donnons, ci-dessous, les tableaux des coefficients de conductibilité thermique les plus récemment établis par des auteurs qui font loi. En les comparant on trouve des différences qui proviennent sans doute de conditions d'expériences différentes et pas indiquées, et de l'extrême difficulté d'expérimenter sur toutes les questions de chaleur.

Il est à remarquer que les valeurs de *Marchis* sont pour une heure et celles des *Constantes physiques* pour une seconde.

Tableau des coefficients de conductibilité pour les environs de  $0^0$  et pour des épaisseurs de 20 cm. au moins, d'après L. Marchis  $(1913)^2$ .

Lorsque la température moyenne de l'isolant augmente de 10, le coefficient s'accroît de 1/273 environ.

Tableau des coefficients de conductibilité d'après le Recueil de Constantes physiques, 1913<sup>3</sup>.

(Pour les températures ordinaires.)

<sup>1</sup> Voir numéro du 28 juillet 1917, p. 141.

x = le nombre de calories-grammes qui traversent perpendiculairement, en 1 seconde, 1 cm<sup>2</sup> d'une lame ayant 1 centimètre d'épaisseur et dont les faces sont maintenues à des températures qui diffèrent de 1° C.

| ISOLANT                             | Poids<br>spécifique<br>Kilogrammètre-<br>cube. | Coefficients majorés à utiliser dans les calculs d'isolement p <sup>r</sup> frigorifiques. Calories kg. par heur pour 1º C. de différ, entre les deux faces, par m² pour 1 m. d'épaisseur. |
|-------------------------------------|--|--|
| Air sec en repos                    | 1,3  | 0,05   |
| Air sec en mouvement                | 130 8  | 1,144  |
| Charcoal                            | 200  | 0,059 à 0,069  |
| Coton                               | 81   | 0,050 à 0,067  |
| Feutre                              |  | 0,037 à 0,088  |
| Laine minérale                      | 200 à 250                                      | 0,125  |
| Liège granulé,                      | 80 à 120                                       | 0,05 à 0,087   |
| Lièges agglomérés                   | 200 à 350                                      | 0,062 à 0,10   |
| Expansite                           | 80   | 0,05   |
| Tourbe                              | 290 à 300                                      | 0,062 à 0,087  |
| Bois de pin \ \( \tau \) aux fibres | 546  | 0,16   |
| ll aux fibres                       | 551  | 0,37   |
| Briques                             | 1500 à 1800                                    | 0,43 à 0,57  |
| Grès                                | 2250   | 1,60   |
| Béton                               | 2050 à 2200                                    | 0,90   |
| Argile réfractaire                  | 1720   | 0,62   |
| Plâtre à bâtir                      | 1250   | 0,46   |
| Asphalte pour plancher de           | vividos nais                                   | I by miest na  |
| frigorifique                        | 2100   | 0,75   |
| Brique de liège de 65 mm.           | summania anno                                  | at seems to make   |
| recouverte de 5 mm. ciment          | 446  | 0,075  |

#### x (en unités C. G. S.)

| Chaux           | 29×10-5 | Ardoise         | 81×10-5 |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Ciment Portland | 71 »    | Sciure          | 12 »    |
| Craie           | 220 »   | Brique rouge    | 150 »   |
| Glace           | 220 »   | Caoutchouc      | 8,9 »   |
| Papier gris     | 9,4 »   | Carton          | 45 »    |
| Pierre à bâtir  |         | Cendres de bois | 18 »    |
| à gros grains   | 370 »   | Charbon         |         |
| Pierre à chaux  |         | en poudre       | 22 »    |
| à grains fins   | 580 »   | Cire d'abeilles | 8,7 »   |
| Pierre ponce    | 55 »    | Coton 4,3 et    | 3,3 »   |
| Plâtre          | 430 »   | Edredon         | 1,1 »   |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour plus petites épaisseurs, voir son livre Le froid industriel.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les noms des auteurs et les dates des expériences sont indiqués dans le Recueil de Constantes physiques.