Zeitschrift: Tracés : bulletin technique de la Suisse romande

Herausgeber: Société suisse des ingénieurs et des architectes

Band: 132 (2006)

Heft: 21: Les nuances du béton

Artikel: Béton autocompactant teinté dans la masse

Autor: Dubuis, Alain / Nourrisse, Christian DOI: https://doi.org/10.5169/seals-99514

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Béton autocompactant teinté dans la masse

Situé sur une parcelle à proximité de la sortie Divonne Founex de l'autoroute Lausanne-Genève, le bâtiment réunissant les bureaux du Service Intercommunal d'Alimentation en eau du cercle de Coppet (SIDAC) et les bâtiments du Service du Feu de l'arrondissement de Coppet résulte d'un concours d'architecture remporté par le bureau d'architectes Albert Cornaz et associés. Leur projet consiste en un ouvrage simple et fonctionnel, comportant deux niveaux sur sa partie périphérique, et au centre, une halle en double hauteur permettant le stockage, l'entretien et surtout la circulation indépendante de plusieurs camions d'intervention des pompiers.

1 L'exécution des bétons pour l'ouvrage décrit ici tient compte des normes SN EN 206/1 et SIA 118/262, en particulier son annexe C qui définit les principaux types de béton (type 1 à type 4). Ces normes sont les bases qui servent à définir le béton apparent. Le caractère économique et la capacité de résistance au feu du projet lauréat ont certainement joué un rôle important dans le choix fait par le maître de l'ouvrage. Le béton est en effet l'un des matériaux de construction les moins dangereux en matière d'émanations toxiques tout en offrant une bonne stabilité au feu, cela sans qu'il soit nécessaire de lui appliquer la moindre protection¹.

Des contraintes importantes

Le bâtiment, d'une surface d'environ 1400 m² (63x22 m) et d'une hauteur de 7,80 m, répond à des exigences techniques et esthétiques peu communes. Si l'enveloppe extérieure rouge forme un simple parallélépipède rectangle, elle présente néanmoins des difficultés d'exécution issues de la concomitance de plusieurs facteurs, comme l'aspect monolithique de l'édifice sur une grande longueur, l'homogénéité visuelle des façades en béton apparent teinté dans la masse,



TRACÉS nº 21·1ºr novembre 2006 p.21

Fig. 1 : Vue générale du bâtiment du SIDAC

Fig. 2 : Essai de béton frais

Fig. 3 : Bétonnage d'une dalle colorée

la discrétion des reprises de bétonnage et le calepinage des éléments surfaciques de coffrage. Ainsi, ni joints de dilatation, ni joints de clavage, ni reprises de béton par fers à déplier n'étaient envisageables. Pour corser le tout, la période d'exécution s'est étendue de l'été au printemps suivant, ce qui impliquait des conditions de bétonnage extrêmes. La collaboration de tous les intervenants a été indispensable, tant pour trouver la meilleure solution que pour garantir le résultat final.

Procédé de bétonnage

Si la teinte générale du parement est procurée par les composants du béton, elle peut être modifiée par l'ajout de pigments capables d'absorber une partie de la lumière blanche qu'ils reçoivent en ne restituant que la fraction correspondant à leur couleur. Colorer un béton dans la masse – qui plus est dans une teinte rouge – n'est pas chose aisée: le choix du procédé est déterminant. Deux solutions étaient possibles: l'une, traditionnelle, consiste à couler le béton coloré et vibré en plusieurs étapes; l'autre recourt à un béton autoplaçant, bétonné en une fois sur toute la hauteur.

C'est la deuxième solution qui a été retenue, en vertu de ses indéniables avantages. En effet, la quantité d'armature nécessaire pour répartir la fissuration, qui atteint 170 kg/m³ dans les zones les plus sollicitées, laisse peu de place pour introduire un vibrateur à l'intérieur du coffrage. Celui-ci devait résister à une pression importante sur la hauteur de 7,80 m et il devait également pouvoir donner un aspect le plus uniforme possible avec un minimum de défauts.

Par conséquent, l'entreprise a choisi un coffrage métallique doublé pour la partie visible de panneaux bois, trois plis de 2,50 m x 0,50 m. Ce système offrait l'avantage de répondre aux exigences techniques et esthétiques. La peau en bois au contact du béton SCC reproduit légèrement la texture et donne ainsi ce caractère de béton « vivant », voulu par les architectes. Les bullages et remontées d'eau ont été atténués par cette peau de bois qui se comporte comme un buvard et a grandement contribué à la réussite de l'ouvrage.

La grande fluidité du béton SCC (slump flow d'environ 700 mm) a favorisé la migration des pigments rouges et a ainsi permis d'obtenir une teinte uniforme sur l'ensemble du bâtiment malgré des ouvertures importantes.

Contrôle du béton

Les teintes foncées pour les bétons architectoniques nécessitent des mesures importantes, car la moindre nuance de teinte y est plus visible que sur les bétons de teinte claire. En présence de fort taux d'humidité dans l'air, la chaux contenue dans le clinker peut se manifester sous forme de petites sécrétions blanchâtres (efflorescences). La recette du béton devait donc impérativement limiter ces sécrétions par un adjuvant et des mesures de cure appropriées.

La recette du béton a été élaborée dans une centrale moderne située à une vingtaine de minutes du chantier. Plusieurs essais ont été nécessaires afin de trouver la formule idéale en fonction des différents paramètres. Le ciment *Flextremo 3R*, utilisé depuis plusieurs années, a démontré dans cette recette sa haute qualité technologique. En effet,





p.22

TRACÉS nº 21 · 1ºr novembre 2006

même si le Flextremo 3R contient déjà l'adjuvant nécessaire à produire un béton autocompactant, il restait à mélanger et à doser les pigments rouges, ainsi que l'adjuvant hydrofuge destiné à limiter les efflorescences de chaux, ceci pendant un temps de malaxage de 120 à 140 secondes. Une fois le mélange optimisé, il restait à contrôler que chaque gâchée de 3 m³ ait la même consistance, ce qui a été contrôlé par des essais d'étalement de slump flow. La mise en place du béton s'est fait avec benne chaussette depuis le haut, en une seule étape, pour des murs de 6,70 m de hauteur et de 0,25 m d'épaisseur.

La cure

L'aspect uniforme du béton apparent coloré de cet ouvrage résulte des facteurs énumérés ci-dessus. Toutefois, ce sont l'ensemble des mesures de cure qui ont permis en dernier lieu de garantir cette réussite. Le coffrage restait en place deux jours au minimum, après quoi il était remplacé immédiatement par un emballage de bâches thermiques qui maintenait le béton – en particulier sa peau – à l'abri du froid et empêchait sa dessiccation pendant deux mois. A la fin des travaux, un nettoyage des quelques sécrétions et particules avec un produit adapté a permis d'appliquer un conservateur protégeant le béton des agressions extérieures.

Une association de compétences

Le béton est le matériau de construction le plus complet qui autorise les plus grandes libertés et qui permet de transformer une structure utilitaire en un ouvrage d'art. Cette réa-



lisation en est la démonstration. Le maître d'ouvrage et l'architecte ont su considérer le béton dans sa dualité technique et esthétique, pour l'intégrer dans les phases du processus de conception. Le dialogue qui s'est instauré avec tous les intervenants, ainsi que la haute qualité du béton SCC ont été les clés de cette réussite.

> Alain Dubuis Holcim (Suisse) SA, CH - 1312 Eclépens

> > Christian Nourrisse, ing. civil EPF CH - 1279 Chavannes-de-Bogis

CARACTÉRISTIQUES DU BÉTON

Producteur: Centrale BPE - PQR Béton SA

Spécifications: B 40/30; autocompactant

CEM II /B-M (V-LL)32,5R 450 kg/m3 E/C=0,46 +- 0.02

C30/37; XC4, XF1; D max. 16; CI 0,20; SF = $680\,\mathrm{mm}$ correspondance SN EN 206 étanche; autocompactant, faibles efflorescences

Composition: Flextremo 3R (CEM II /B-M(V -LL) 32,5R

Adjuvants (contenu dans le ciment)

Granulats Hydrofuge de masse

Pigments PP 300

Propriétés du béton

Masse volumique Teneur en air Slump flow

Rapport E/C Résistance à la compression

7 jours 28 jours

Pénétration max. d'eau sous pression

(essai DIN modifié):

 440 kg/m^3 Holcim (Suisse) SA

Sika SA Ronchi SA Gland Grace -Pieri SA

0,4% Grace -Pieri SA

2344 kg/m³ 2-3% 680 - 700 mm 0,46 - 0,47

0-16 mm

45,1 N/mm² 55,8 N/mm²

10 - 12 mm

TRACÉS nº 21 · 1er novembre 2006 p.23