

Rostfreier Stahl

Autor(en): **Menges, Georg / Zander, Anneliese**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift**

Band (Jahr): **14 (1960)**

Heft 3: **Wohnhochhäuser = Maisons-tours d'habitation = High-rise apartment houses**

PDF erstellt am: **21.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-330320>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Dr.-Ing. Georg Menges
Dipl.-Ing. Anneliese Zander

Rostfreier Stahl

Die wertvollen Eigenschaften – das Aussehen, die Dauerhaftigkeit, die Beständigkeit bei chemischen Angriffen, die hohe Festigkeit und gute Verarbeitbarkeit – verschaffen dem rostfreien Stahl heute überall dort Eingang, wo Schönheit mit Zweckmäßigkeit gepaart werden soll.

Bei uns gehörten diese Legierungen vor, während und unmittelbar nach dem Kriege zu den «Sparlegierungen», so daß ihre Verbreitung bei weitem nicht so groß ist wie in anderen, an Rohstoff reichen Ländern. Die Verknappung ist heute beseitigt, und damit werden auch bei uns die Bedarfsgebiete erschlossen, auf denen sich diese Legierungen vorwiegend in den USA längst eingebürgert haben.

Seit dem Beginn der dreißiger Jahre werden in den Vereinigten Staaten von den Architekten in zunehmendem Maß einige dieser Legierungen als Baustoffe für Innen- und Außen- teile verwendet. Den Anstoß gab zweifellos der große Versuch, die Spitze eines Wolkenkratzers, des Chrysler Building in New York, mit Blechen geringer Stärke aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl zu verkleiden (Abb. 1). Dieses Gebäude liegt in der Nähe des Industriegebietes am East River, wo es einer recht aggressiven Industrieatmosphäre ausgesetzt ist, die, zusammen mit dem in New York herrschenden Seeklima, für alle Werkstoffe eine besonders starke Beanspruchung darstellt. Trotzdem hat sich vor einigen Jahren bei der ersten Reinigung nach mehr als zwanzig Jahren keinerlei Abnutzung gezeigt. Es erwies sich vielmehr, daß rostfreier Stahl dieser Legierungsart auch von starken Schmutz- und Staubablagerungen durch Abwaschen mit warmer Seifenlauge – also auf billigste Art – gereinigt werden kann und dann wieder den ursprünglichen Oberflächenzustand zeigt. Dieses Ergebnis hat in der jüngsten Zeit viele Architekten ermutigt, diesen auf lange Sicht sehr wirtschaftlichen, dauerhaften und schönen Baustoff stärker einzusetzen.


Die Werkstoffe und ihre Eigenschaften

Bevor an Hand von Beispielen die Verwendungsmöglichkeiten und Vorteile der rostfreien Stahlar ten aufgezeigt werden sollen, scheint es angebracht, die in Frage kommenden Legierungen näher zu betrachten. Nach den Gefügen lassen sich drei Hauptgruppen unterscheiden:


Chromstähle mit ferritischem Gefüge;
Chromstähle mit härt- oder vergütbaren, sorbitischen, troostitischen oder martensitischen Gefügen;
Chrom-Nickel- und Chrom-Mangan-Stähle mit austenitischem Gefüge. Allen Legierungen dieser Gruppen ist eine hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe gemeinsam. Mit zunehmendem Chromgehalt, beginnend mit 12%, wächst ihre Beständigkeit gegen Rosten und Verzunderung. Man erklärt diese Eigenschaft mit der Bildung einer molekularen Schicht von Sauerstoff an der Stahloberfläche, der sogenannten passiven Schicht, verursacht durch die hohe Affinität von Sauerstoff zu Chrom. Aus diesem Grund kommt dem Ausführungszustand der Oberfläche eine maßgebende Bedeutung zu. Die Beständigkeit wächst mit zunehmender Oberflächengüte; polierte Oberflächen garantieren eine maximale Beständigkeit.

Ferritische Chromstähle und austenitische Chrom-Mangan-Stähle mit 13% Chrom erweisen sich gegen alle Angriffe, die im Haushalt möglich sind, in polierter Form als genügend beständig; weshalb sie vor allem in der Besteckindustrie Verwendung finden. Für Teile, die mit billigerer Oberflächenausführung gleiche oder höhere chemische Beanspruchungen zu ertragen haben, werden ferritische Chromstähle mit 17% Chrom gebraucht. Ihre Beständigkeit erlaubt, wenn sie eine geschliffene oder polierte Oberfläche besitzen, einen bedenkenlosen Einsatz bei allen Anliegen der Innenraumgestaltung. In dieser Ausführung besteht für die Erhaltung ihres Aussehens auch bei wenig Pflege keine Gefahr. Es ist weitgehend die Ansicht verbreitet, daß sie atmosphärischen Bedingungen nicht ganz gewachsen seien. Trotzdem wurden in den Vereinigten Staaten mehrere Hochhäuser mit Blechen dieses Stahltyps auch außen verkleidet. Gewöhnlichen atmosphärischen Bedingungen gegenüber erweisen sich die austenitischen Chrom-Nickel-Stähle mit 18% Chrom und 8% Nickel als absolut beständig. Aus Gründen der Sauberhaltung werden hier ebenfalls geschliffene oder polierte Oberflächen vorgezogen.

Unter extremen Bedingungen, wenn man mit der Ablagerung von Chloriden, z. B. Meersalz, zu rechnen hat, wird den Chrom-Nickel-Stählen Molybdän zulegiert, das sie auch gegen diesen Angriff schützt. Eine recht hohe Beständigkeit lassen ebenfalls die ferritischen Chromstähle mit 18 bis 20% Chrom und 1% Molybdän erwarten, mit denen amerikanische Hochhäuser verkleidet wurden. Austenitische Legierungen




1




2




3




4



5



6



7

1 Spitze des mit Edelstahl «rostfrei» vom Typ 18/8 verkleideten Chrysler Building in New York.
2 Montage von vorfabrizierten Wandplattenelementen aus rostfreiem Edelstahl.
3 Socony-Mobil Building, New York.
4 Das Lever-House in New York. Die Fassade ist durchgehend mit rostfreiem Edelstahl verkleidet.
5-7 Konstruktionsdetails vom Lever Building.
5 Vertikalschnitt durch Fensterrahmen.
6 Horizontalschnitt durch Fensterpfeiler und Schiene für Fensterputzeinrichtung.
7 Isometrie des Fensterpfeilers und der horizontalen Fensterrahmen.
1 Lüftung
2 Schweißnähte
3 Manschette
4 Bohrung für Lüftung

mit 18% Chrom, 8% Mangan und 5% Nickel haben in den Vereinigten Staaten als Verkleidung von Eisenbahnwaggons eine zwanzigjährige Bewährungszeit erfolgreich bestanden, so daß auch sie für Außenverkleidungen verwendet werden können.

Weiteste Verbreitung finden die ferritischen 17%igen Chrom- und die austenitischen Chrom-Nickel-Stähle vom Typ 18/8, da sie ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften besitzen. Legierungen beider Gefügearten werden daher in Form von Blech und besonders Feinblech verarbeitet. Die Verformungseigenschaften bei Kaltbearbeitung sind bei den ferritischen Chromstahlblechen etwa ebensogut wie bei den Tiefziehblechen; bei den austenitischen sind sie noch besser. Die Erzeugung der Feinbleche unter 2,5 mm Stärke durch Kaltwalzen mit nachfolgender Glühung garantiert gleichmäßige Festigkeitseigenschaften und Oberflächen bei engen Toleranzen.

Beide Gefügearten, Ferrit und Austenit, lassen sich mit den konventionellen Mitteln gut schweißen und löten; neuerdings werden sie sogar mit Kunststoffbindern geklebt.

Von ganz besonderer Bedeutung ist die hohe Festigkeit der rostfreien Stähle, welche diejenige der Tiefziehstähle wesentlich übertrifft (Tabelle 1). Ferritische und austenitische Stähle erhalten durch Warmbehandlung keine höhere Festigkeit. Durch Kaltverformung hingegen kann die Streckgrenze der ferritischen Chromstähle auf etwa 50 kg/mm² und auf 80 bis 90 kg/mm² bei den austenitischen Stählen gebracht werden. Von dieser Möglichkeit kann gerade der Leichtbau noch vermehrt Gebrauch machen.

Während die ferritischen und die austenitischen Stähle durch Warmbehandlung in ihren technologischen Werten nicht verändert werden können, bewirkt bei den här-

baren Chromstählen ein erhöhter C-Gehalt ihre Härte- und Vergütbarkeit. Diese Legierungen eignen sich daher besonders für Beschläge und Schrauben. Dabei kann die Formgebung durch Schmieden und Zerspanung in ähnlicher Weise erfolgen wie bei normalen Kohlenstoffstählen.

In der Architektur haben die Wärmeigenschaften der Baustoffe eine große Bedeutung. Die rostfreien Stähle verfügen über einen hohen Schmelzpunkt von etwa 1450° C. Da sie zudem eine außerordentlich gute Zunderbeständigkeit besitzen, können sie einer längeren Flammeneinwirkung gut widerstehen. Die ferritischen und die härte- und vergütbaren Chromstähle haben bis zu Temperaturen von etwa 600° C eine sehr gute Warmfestigkeit. Die austenitischen Stähle zeichnen sich durch eine besonders hohe Warmfestigkeit aus, die noch bei 800° C Beträge aufweist, wie sie von keinem anderen Metall außer einigen sehr teuren Sonderlegierungen erreicht wird. Im Vergleich zu den vielseitig eingesetzten Aluminiumlegierungen ist die Wärmeleitfähigkeit niedrig, sie erreicht bei den ferritischen Stählen etwa ein Zwölftel derjenigen von Kupfer und etwa ein Siebtel derjenigen von Aluminium, während die austenitischen Stähle um das Doppelte weniger Wärme als die ferritischen zu leiten vermögen. Die Wärmedehnung erreicht bei den ferritischen Legierungen etwa die Werte normaler Kohlenstoffstähle, die etwa halb so groß sind wie diejenigen von Aluminium. Die Wärmedehnung von austenitischen Stählen ist um etwa 50% größer als diejenige ferritischer Stähle; ist aber immer noch wesentlich kleiner als bei Aluminium.

Für Außenverkleidungen aus rostfreiem Stahl tritt zu der relativ niedrigen Wärmeleitfähigkeit das hohe Rückstrahlungsvermögen, das wegen der hellen Farbe und der starken

Spiegelwirkung in der gleichen Größenordnung wie bei Aluminium liegt und um ein Mehrfaches niedriger ist als das von Stein. Damit lassen sich zwar bei weitem nicht die sehr niedrigen Produkte aus Wärmeleitung und Strahlungsvermögen der Steine erreichen; aber es ergeben sich sehr günstige Kombinationsmöglichkeiten, auf die später eingegangen werden soll.

Schließlich darf bei einem so großen und vielfältigen Verwendungsgebiet neben all den technologischen Eigenschaften die rein optische Erscheinungsweise nicht vergessen werden. Es wurde bereits ausgeführt, daß im allgemeinen aus Gründen der Sauberhaltung und Witterungsbeständigkeit eine möglichst glatte Oberfläche zu bevorzugen ist. Es empfehlen sich daher folgende Oberflächenausführungen, die nach steigenden Erzeugungskosten angeordnet sind:

- walzpolierte Ausführung;
- walzpolierte Ausführung mit Glanzbeizung;
- fibergebürstete Oberfläche;
- geschliffene Oberfläche, wobei Körnungen des Schleifmittels im Endzustand von 240 bis 400 in Frage kommen;
- polierte Oberfläche;

Für Außenverkleidungen wird im allgemeinen die relativ billige Walzpolitur mit und ohne Glanzbeizung ausreichen. Fibergebürstete Oberflächen sind ebenfalls recht wirtschaftlich zu erzeugen und werden vielen Ansprüchen bei Innenaustattungen genügen. Geschliffene oder gar polierte Oberflächen sind wegen der vielen notwendigen Arbeitsgänge teuer und sollten daher auf außergewöhnliche Fälle beschränkt werden.

Glanz und Farbe der Chromstähle entsprechen dem bekannten Chromglanz verchromter Teile; die Chrom-Nickel-Stähle haben einen etwas weicheren, gelblichen Glanz. Schließlich noch eine wesentliche

Eigenschaft: die rostfreien Stähle bestehen durch und durch aus Werkstoffen der gleichen Beständigkeit und besitzen die Fähigkeit, bei Verletzungen der passiven Außenschicht diese sofort wieder neu zu bilden, so daß ein Durchrosten oder Anfressen überhaupt nicht möglich ist. Ferner kann man Beschädigungen der Oberfläche durch Kratzer oder ähnliches meist dadurch beseitigen, daß man die betreffende Stelle am Bau überschleift und nachbehandelt. Das ist ein bedeutender Vorzug gegenüber allen anderen Werkstoffen metallischer Art, wie Leichtmetallen, die aus Korrosionsgründen eine Schutzschicht, z.B. Eloxierung, tragen; denn diese Metalle können am Bau nicht ausbessert werden.

Möglichkeiten der Baukonstruktion

Da die Grundstückspreise in den Zentren aller Städte steigen, gehören wirtschaftliche Bauformen, wie z.B. Hochhäuser als Verwaltungs- und Geschäftshäuser, zum alltäglichen Bild unserer Großstädte. Die Bauzeiten werden immer mehr gedrückt; man erstrebt den schnell errichtbaren Leichtbau. Man verwendet dazu heute vielfach den Stahlskelettbau, der sich schnell errichten läßt, das tragende Gerippe darstellt und schwierige Rüstungs- und Schalarbeiten weitgehend erspart. Heute werden die Wände derartiger Bauten meist mit Stein, Beton u.ä. verkleidet. Diese Arbeiten verlangen, trotz etwaiger vorgefertigter Einheiten, immer noch einen hohen Aufwand an Lohnstunden, die unter erschwerten Bedingungen, häufig in Zeitnot, mit entsprechenden Lohnzulagen aufgebracht werden müssen. Die verwendeten Werkstoffe, Steine und Beton, verlangen überdies eine starke Dimensionierung, so daß große Baugewichte aufzunehmen sind. Bei Hochbauten ent-

Tabelle 1 Rostfreie Stähle für architektonische Zwecke

Kennzeichnung		Dichtanalyse						Eigenschaften						Verwendung für architektonische Zwecke
Werkstoff-Nr.	Bezeichnung	Kohlenstoff C	Chrom Cr	Nickel Ni	Molybdän Mo	Gefüge	Streckgrenze σ_F kg/mm ²	Zugfestigkeit σ_B kg/mm ²	Bruchdehnung σ %	Wärmeleitfähigkeit cal/cm. sec. grad	Wärmedehnung x 10 ⁻⁶ /Grad	Schmelzpunkt °C		
4016	X 8 Cr 17	0.08	17.0	-	-	Ferrit	< 30	45 ÷ 60	< 20	0.06	10.0	1480	Innenverkleidungen	
4057	X 22 Cr Ni 17	0.22	17.0	2.0	-	Sorbit	< 60	80 ÷ 95	< 14	0.06	10.5	1490	Beschläge	
	X 8 Cr Mo 17	0.08	17.0	-	1.0	Ferrit	< 30	45 ÷ 60	< 20	0.06	10.5	1480	Verkleidungen mit Salzwasser-Beständigkeit	
4122	X 35 Cr Mo 17	0.40	17.0	-	1.2	Sorbit	< 60	80 ÷ 95	< 14	0.07	16.0	1450	Beschläge mit höherer Beständigkeit	
4350	X 12 Cr Ni 188	0.10	18.0	9.0	-	Austenit	< 25	55 ÷ 75	< 50	0.035	16.0	1420	Außenverkleidungen	
4351	X 5 Cr Ni 189	> 0.07	18.0	10.0	-	Austenit	< 25	55 ÷ 75	< 50	0.035	16.5	1420	Außenverkleidungen	
4401	X 5 Cr Ni Mo 1810	> 0.07	18.0	11.5	2.3	Austenit	< 22	55 ÷ 70	< 45	0.035	16.5	142	Außenverkleidung höchster Beständigkeit	
4345	X 8 Cr Mn Ni 189	> 0.1	18.0	5.0	Mn 8	Austenit	< 30	< 65	< 50	0.04	1500	1420	Außenverkleidung geringerer Beständigkeit	

stehen dadurch sehr große Querschnittsbelastungen auf die Tragkonstruktion und auf den Untergrund. Schlechte Baugrundverhältnisse in Großstädten stellen dann den Architekten vor unlösbare Aufgaben. Mancher an sich wirtschaftliche Hochbau wird nicht ausgeführt, da eine Fundamentierung derartiger Gewichte den Kostengewinn aufzehrt.

Eine Lösung dieser komplexen Aufgabe kann nur der Leichtbau bringen. Die Bauten werden z. B. als Stahlskelettbauten in einfachen geometrischen Formen entworfen; ihre Wandverkleidung muß aus vorgefertigten Wandelementen gleicher Abmessungen und geringsten Gewichtes bei einem Minimum an Arbeitszeit ohne Rüstung und Schalarbeiten bei jeder Witterung erstellt werden können. Diese Möglichkeit bietet z. B. der Einsatz rostfreier Stähle, wie man dies in den Vereinigten Staaten erprobt hat.

Die Gateway Center Group, eine Gruppe von mehreren Verwaltungshochhäusern in Pittsburgh enthält einige mit rostfreien «curtain walls» verkleidete Stahlskelettbauten mit 24 und 20 Stockwerken. Die Wandplattenelemente (Abb. 2), welche die Fenster mit einschließen, haben eine einheitliche Größe. Sie werden zusammengestellt aus vorgeformten Blechen, die durch Punktschweißen

miteinander verbunden und in einer Betonfabrik mit armiertem Leichtbeton hinterfüllt wurden. Der Leichtbeton übernimmt die Wärme- und Schallisolation, während die nur 0,8 mm starken Bleche aus rostfreiem 17%igem Chromstahl die verlorene Schalung, die Außenhaut, den Wind- und Wetterschutz und die Fassadenverkleidung bilden.

Die vorgefertigten Wandelemente wurden nach ihrer Fertigstellung in Stapeln, durch Gummizwischenlagen geschützt, zusammengepackt zur Baustelle gefahren. Hier konnten sie unter geringem Aufwand an Arbeitszeit an den Montageort hochgehiebt, mit Hilfe der bereits an den Platten angeschraubten Winkelträger auf die Querträger des Stahlskelettes aufgesetzt und durch Anschweißen der Winkel am Skelett befestigt werden. Die Mannschaft war bei der Errichtung des zweiten Gebäudes bereits so eingespielt, daß in 15 Tagen 17 Stockwerke, von denen jedes 252 Wandplatten umfaßt, samt dem Feuerschutz der Träger vollständig fertiggestellt werden konnten.

Eine derartige Bauweise kommt dem Ideal eines Leichtbaues mit kürzester Bauzeit sehr nahe. Die erreichbaren Vorteile sind derart vielseitig, daß eine Aufzählung kaum vollständig sein würde. Zunächst wird die Planung zweifellos vereinfacht, wenn

auch die Organisation wesentlich intensiver vorbereitet werden muß und mehr derjenigen einer mechanisierten Serienfabrikation eines Industriebetriebes als einer konventionellen Hochbaustelle gleichen dürfte. Dafür werden erhebliche Arbeitszeiten gespart, und man kann praktisch mit ungelerten Arbeitskräften auskommen. Fehlermöglichkeiten sind nahezu ausgeschlossen; die Sicherheit des Gebäudes und die Einhaltung der errechneten Bauzeit und der Kosten werden garantiert; der Baufortschritt kann durch Witterungseinflüsse kaum mehr aufgehalten werden, wodurch sich erhebliche Unsicherheiten der Kalkulation ausmerzen lassen.

Genau erfaßbar sind die gewichtsmäßigen Einsparungen, die sich durch die Verbilligung der Fundierung und durch die Verminderung der Querschnitte der Stahlskelettkonstruktion ergeben. Die frühere Bezugsmöglichkeit sichert dem Bauherrn eine schnellere Rendite; wegen der schwächeren Wände wird bei vielstöckigen Gebäuden viel zusätzlicher Nutzraum gewonnen, der sich in höheren Mieteinnahmen bezahlt macht. Schließlich sind die Instandhaltungskosten niedrig, und die mit einer Reinigung, z. B. bei Ablaugen oder Sandstrahlen eines Mauerwerkes, verbundenen Unannehmlichkeiten sind verschwunden. Die rostfreie Außenhaut und die Fenster können von einem am Dach aufgehängten Fahrstuhl aus mit warmer Seifenlauge abgewaschen werden.

Der Architekt mag sich durch eine derartige Mechanisierung und Vereinheitlichung in seinem künstlerischen Wirken eingeengt fühlen; er wird aber vielfältige Möglichkeiten bei der Gestaltung der Plattenprofile, der Anordnung der Fenster, der Kombination verschiedener Werkstoffe und Farben finden, die solchen Gebäuden dennoch ein individuelles Gepräge zu geben vermögen.

Vielfältig sind die Möglichkeiten, die sich dem Architekten durch die Kombination von Werkstoffen verschiedener Farben bieten. Der Glanz rostfreier Stähle bringt die Schönheit anderer Baustoffe zur Geltung und steigert die Wirkung der Farbe, wobei gleichzeitig die Eintönigkeit großer gleichfarbiger Flächen vermieden wird.

Wie schön ein völlig einheitliches Gebäude sein kann, zeigt das nur aus bläulichem Glas und rostfreiem Stahl bestehende Lever Building in New York (Abb. 4), das man als extremen Leicht-Hochhausbau bezeichnen kann. Seine glatten Fronten werden lediglich durch Farbnuancen des Glases und den Glanz der rostfreien Fassungen unterbrochen. Beide Werkstoffe sind dauerhaft und können durch einfachen Abwaschen mit geringstem Aufwand gereinigt werden. Eine ähnlich wirtschaftliche Lösung einer farbig lebhaften Gebäudegestaltung zeigt schließlich das Beispiel des Lutheran Brotherhood Building in Minneapolis, bei dem die Farbe der emaillierten Stahlplatten der Wand-

verkleidung mit den rostfreien Bändern der Einfassungen lebhaft korrespondiert.

Bei einer derartigen Bauweise steht zweifellos der Anteil des Ingenieurs bei der Gestaltung und Bauausführung im Vordergrund.

Der Architekt wird wegen der vorwiegend optischen Wirkung grundsätzlich die geschliffene oder walzpolierte Oberflächenausführung bevorzugen. Zudem bietet die geschliffene Oberfläche den Vorteil, daß Ungleichmäßigkeiten, wie sie von Schweißnähten und -punkten herrühren können, weniger sichtbar sind als auf einer hochglanzpolierten Fläche.

Der Unterhalt derartiger Verkleidungen ist denkbar einfach. In einer normalen Großstadtatmosphäre genügt im Jahr ein zweimaliges Abwaschen mit warmem Seifenwasser, um die Schönheit der Oberfläche unbegrenzt zu erhalten. Die niedrigen Unterhaltungskosten sind sicherlich von großer Bedeutung, wenn es darum geht, ein attraktives Aushängeschild, wie ein solcher Bauteil es darstellt, zu gestalten.

Auch der Bildhauer greift hin und wieder zu diesem Werkstoff, der ihm geeignet erscheint, die natürliche Schönheit hervorzuheben (Abb. 9) oder durch seine Reinheit eine symbolische Wirkung hervorzubringen (Abb. 15).

Kosten


Es lassen sich heute schon Preiskalkulationen aus den Vereinigten Staaten zum Vergleich heranziehen. Es soll ein Kostenvergleich zwischen einer konventionellen Verkleidung mit Ziegelmauerwerk und rostfreien Wandplattenelementen für den bereits erwähnten Bau von drei Verwaltungshochhäusern des Gateway Center in Pittsburgh aus dem Jahre 1952 gezogen werden.

Die drei Bauten haben eine kreuzförmige Grundfläche mit einem Umfang von je 260 m. Zwei der Gebäude umfassen je 20, eines 26 Stockwerke. Dem Kostenvergleich ist die Verwendung von 17%igem Chromstahl in walzpolierter Oberflächenausführung zugrunde gelegt. Als die wesentlichen Punkte, bei denen Einsparungen in größerem Maße leichterfaßbar sind, werden aufgeführt:

1. Verminderung der Tragkonstruktion durch Lastverminderung

Diese Einsparungen sind die erste Folge der hier gewählten Leichtbaukonstruktion. Die Fundamente konnten schwächer als üblich ausgelegt werden. Da aber ihre Kostenanteile wegen des Baugrundes stark differieren, sind diese Anteile nicht aufgeführt. Wie hoch aber die Massenverminderung wird, kann man bereits aus der Verringerung der Belastung jedes vertikalen Trägers des Stahlskelettes um 2,1 t je Stockwerk ermessen. Bei einem zwanzigstöckigen Gebäude betrug daher die auf jeden Vertikalträger entfallende Lastenverringerung etwa 26 t.


Die leichtere Wandplattenausführung verminderte natürlich auch die Dimensionierung der Querträger, bei denen je Plattenelement von 7,2 m Breite 3 bis 4 t eingespart werden konnten. Insgesamt ließen sich daher an jedem der drei Gebäude 512 bis 640 t Stahlskelett einsparen, was bei den drei Gebäuden zusammen etwa 2000 t entspricht, also etwa 15% des Gesamtgewichtes des Stahlskelettes. Legt man als




8 Inland Steel Building, Chicago.

9 Taufbecken aus rostfreiem Stahl. Bildhauer Werthmann, Kaiserswerth.


10 Verwaltungsbau Schmolz und Bickenbach, Düsseldorf.




- 11
Türkonstruktionen aus rostfreiem Stahl.
Flachrahmen aus rostfreiem Stahl.
1 Schrauben aus rostfreiem Stahl, von
Glas verdeckt
2 Glasscheibe
3 Rostfreies Stahlblech 1,5 mm
4 Rahmen aus Verkanthrohr in Flußstahl
5 Nutdichtungung



- 12
Fensterkonstruktion aus rostfreiem Stahl.
Fensterrahmen mit versteckter Scheiben-
befestigung.
1 Versteifung aus rostfreiem Stahl
2 Bohrung für Halteschrauben
3 Verkleidung aus rostfreiem Stahl
1,5 mm
4 Versteckte rostfreie Schrauben



- 13
Scheibenfassungen und Befestigungen.
Fenster, 360° drehbar.
1 Dichtungsstreifen aus Polyvinyl-
chlorid
2 Befestigung
3 Dichtung aus Polyvinylchlorid
4 Drehzapfen



- 14
Verkleidung von Säulen aus rostfreiem
Stahl.
Verkleidung aus 1,5 mm starkem rost-
freiem Stahlblech mit Klammernverbin-
dung.
1 Verkleidung aus rostfreiem Stahl
1,5 mm
2 Kunststoffrohr
3 Klemmverschluß
4 Versteifungen

Preis für die Tonne Stahlkonstruktion in den Vereinigten Staaten (1950) 172 Dollar zugrunde, so ergibt sich allein für das Stahlskelett eine Kostenersparnis von 357 062 Dollar.

2. Frühere Mieteinnahmen durch Bauzeitverkürzung

Von mehreren Bauunternehmern waren als Bauzeit für die drei Bauwerke allein für die Ausmauerung der Wände sechs Monate geschätzt worden. Für die Verkleidung mit den Leichtplatten aus rostfreiem Stahl und Leichtbeton benötigte man fünfzehn Tage (drei Arbeitswochen) für siebzehn Stockwerke. Die örtlichen Mietpreise betragen (1950) 53 5 Dollar/m² im Jahr. Bei einer Gesamtfläche von 81 3000 m² für alle drei Gebäude lassen sich an Mietausfall berechnen:

Für eine Bauzeit von sechs Monaten: 2 175 000 Dollar.

Für die Zeit zur Verkleidung mit den Wandplatten aus rostfreiem Stahl von drei Wochen (21 Tage) ergibt sich ein Mietausfall von 250 000 Dollar.

Als Gewinn aus der verkürzten Bauzeit fließen daher dem Bauherrn 1 925 000 Dollar zu.

Die Erfahrungen, die man an diesem Bau machte, haben gezeigt, daß die Montagezeiten durch gut eingearbeitete Montagemannschaften sich noch erheblich vermindern ließen.

3. Erhöhte Mieteinnahmen durch Raumgewinn

Bei Hochhäusern mit vielen Stockwerken summieren sich Flächen-
gewinne durch eine Verminderung
der Wandstärken sehr stark. In die-
sem Falle könnte die Wandstärke bei
gleicher Schall- und Wärmedäm-
mung durchschnittlich um 12,5 cm
vermindert werden. Bei einem Ge-
bäudeumfang von 263 m gewann
man daher je Stockwerk zusätzlich
36,9 m², was bei insgesamt 64 Stock-
werken einem Flächengewinn von
2360 m² entspricht. Mit dem bereits
genannten Mietpreis von 53,5 Dollar

je Quadratmeter und Jahr ergibt sich
daher eine Mietmehreinnahme von
126 400 Dollar im Jahr. Diese Mehr-
einnahme summiert sich von Jahr zu
Jahr über eine vielleicht sehr lange
Zeit. Daher kann dieser Betrag alle
anderen Ersparnisse weit überstei-
gen.

Gesamtersparnisse:

Verminderung der Tragkonstruktion
357 072 Dollar.

Mieteinnahmen durch Bauzeitver-
kürzung 1 925 000 Dollar.

Mieteinnahmen durch Raumgewinn
im ersten Jahr 126 400 Dollar.

Totalersparnis im ersten Jahr
2 408 472 Dollar.

Eine Reihe weiterer Kostenfaktoren
ist weniger leicht erfaßbar, kann aber
trotzdem nennenswerte Beträge um-
fassen, zum Beispiel:
geringere Fundierungskosten;
keine Ausfälle durch Witterungs-
einflüsse;

Zinsgewinn durch verkürzte Bauzeit.
Schließlich sind die Kosten für den
Unterhalt ein wesentlicher Faktor,
der sich allerdings nie genau erfassen
läßt. Es wurden für ähnliche Ge-
bäude in Pittsburgh und Chicago,
die in konventionellem Mauerwerk
ausgeführt sind, für eine Reinigung
und Überholung Beträge von 30 000
bis 85 000 Dollar (in einem Falle so-
gar 127 000 Dollar) angegeben. Dem-
gegenüber sind die Kosten für die
einfachen Abwaschungen, wie sie
im Jahr vielleicht einmal notwendig
sein können, wesentlich niedriger.
Dazu kommt der weitere Vorteil, daß
das Gebäude stets neues Aus-
sehen bewahrt – für ein Geschäfts-
haus zweifellos eine Werbung!

Feuerbeständigkeit, Wärme- und Schallisolation

In den baupolizeilichen Vorschriften
spielt die Feuerbeständigkeit eine
wichtige Rolle.

Wie bereits ausgeführt, besitzt rost-
freier Stahl einen sehr hohen
Schmelzpunkt von 1450° C und, be-

sonders die austenitischen Stähle,
eine sehr hohe Wärmefestigkeit.
Diese erreicht zwar bei weitem nicht
diejenige von Stein und Beton bei
sehr hohen Temperaturen; aber
durch Kombination beider Stoffe
lassen sich sehr wirtschaftliche Lö-
sungen finden. Aber es bleibt un-
bestritten, daß von allen in Frage
kommenden Metallverkleidungen
rostfreier Stahl weitaus die günstig-
sten Eigenschaften besitzt. Kombi-
nationen aus rostfreien Blechen
und Beton bieten die Möglichkeit,
allen Anforderungen zu genügen,
durch Vorfertigen den Bauablauf zu
erleichtern und die Bauzeit wesent-
lich herabzusetzen.

Die Wärmeisolation steht natürlich
mit der Feuerbeständigkeit (Feuer-
katastrophe!) in direktem Zusam-
menhang; sie hat aber auch eine
große wirtschaftliche Bedeutung.
Derartige Gebäude besitzen häufig
Klimaanlagen, die für eine ausge-
glichene Temperatur während des
ganzen Jahres zu sorgen haben.
Vom Grad der Wärmeisolation ist
daher sowohl die Größe als auch die
Leistung der Klimaanlage direkt
abhängig. Es ist nun eine bekannte
Tatsache, daß in Gebäuden mit gro-
ßen verglasten Flächen durch die
Einstrahlung gerade im Sommer oft
unerträgliche Temperaturen ent-
stehen, die durch die Klimaanlagen
gar nicht mehr zu bewältigen sind;
sie werden oft durch Wasserver-
knappung in der heißesten Zeit in
ihrer Leistungsfähigkeit noch weiter
beschränkt. In dieser Beziehung
bietet die niedrige Strahlungs-
absorption der blanken rostfreien
Außenhaut weitere Vorteile, die
durch eine Kombination mit den sehr
schlecht wärmeleitenden konven-
tionellen Baustoffen, wie Beton, aber
auch besonderen Kunststoffen, eine
geradezu ideale Verbesserung er-
möglichen.

Beton und Stahl sind sehr gute
Schallträger. Um eine gute Schall-
isolation sicherzustellen, sind diese

Kombinationen allein zweifellos nicht
ausreichend. Man wird aber auf
irgendeinen Innenputz wegen einer
einheitlichen Flächenwirkung nie
verzichten; dieser aber ist zweck-
mäßig als Schallabsorber aufzu-
bauen. Wirtschaftliche Lösungen
bieten aufgespritzte Kunststoffe oder
aufgeklebte oder geschraubte
Schallabsorptionsplatten.

In manchen Gebieten ist großer
Wert auf die Erdbbensicherheit zu
legen. Die beeinflussenden Faktoren
sind Maße, Steifigkeit bzw. Elastizi-
tät und die Fähigkeit, nicht nur
Druckspannungen, sondern auch
Zugspannungen aufnehmen zu
können. Stahlskelettbauten mit
einer Leichtbauverkleidung, deren
Einzelplatten selbst und unterein-
ander große Elastizität aufweisen,
scheinen auch in dieser Beziehung
sehr große Vorteile zu bieten.

Fragen der Konstruktion und Verarbeitung

Es wurde bereits ausgeführt, daß aus
der Vielzahl der rostfreien Stahl-
legierungen für architektonische Ver-
wendungszwecke nur die ferritische
Standardlegierung mit 17% Chrom
bzw. 18% Chrom, 8% Nickel im
wesentlichen in Frage kommt. Beide
Legierungen lassen sich gut ver-
arbeiten. Ihre Erzeugung in Form
von warmgewalzten Profilen und
Blechen oder kaltgewalzten Blechen
und Bändern bereitet keine Schwie-
rigkeiten. Kaltgewalzte Bänder
dienen in den gleichen Stärken, wie
sie für Wandverkleidungen in Frage
kommen, nämlich von etwa 0,5 bis
2,0 bis 2,5 mm, als Ausgangsmaterial
für kaltgewalzte Profile. Bei der Er-
zeugung der kaltgewalzten Bleche,
Bänder und Profile kann die Festig-
keit der Erzeugnisse in hohem Maße
variiert werden. Dabei lassen sich
Zugfestigkeiten erreichen, wie sie
bei Baumaterialien nur noch von
Spannbetonstählen übertroffen wer-
den. Die Formate der Bleche sind

GC

Leichtmetall- Fensterbau Geilinger & Co Winterthur



GC 5916

durch die Breite der wohl in der Mehrzahl der Fälle zur Verwendung kommenden Bänder vorgegeben.

Nun sind auch die deutschen Hersteller fast alle in der Lage, auf modernen Kaltwalzgerüsten Bandbreiten von 1000 bis 1200 mm zu erzeugen. Die Länge der Tafeln ist an sich nur durch Verarbeitungsrücksichten mit etwa 2500 bis 3000 mm begrenzt.

Die Bänder selbst, die weitgehend in der Breite unterteilt werden können, haben im allgemeinen ein Bundgewicht von 5 t. Die Oberflächenausführung dieser Bleche kann sowohl bei walzpolierten als auch bei fiberbürsteten Blechen bereits im Band erzeugt werden, so daß sie nur einen geringen Mehraufwand erfordern.

Mit dem Anlaufen der Bänder haben sich die Preise gegenüber den früheren Preisen von Tafelblechen erheblich ermäßigt. Der Architekt wird daher aus Preisgründen weitgehend von den vorgegebenen Breiten auszugehen haben und für Außenverkleidungen diese relativ billig herstellbaren Oberflächenausführungen seinen Plänen zugrunde legen.


Die hohe Festigkeit der rostfreien Stähle läßt es wünschenswert erscheinen, daß sie zu mittragenden Bauteilen ausgestaltet werden. Trotz der hohen Festigkeit sind gewisse Mindestblechstärken auch bei reinen Verkleidungen ohne Tragaufgabe notwendig, die von der jeweiligen ungestützten Fläche bedingt wird.

Große ununterstützte Flächen neigen nämlich leicht zu Beulenbildung, z. B. bei Temperaturdehnung.

Billiger allerdings als durch Steigerung der Blechstärke können die auch architektonisch noch auswertbaren konstruktiven Möglichkeiten herangezogen werden, durch Sicken, Kanten oder Prägeformen das Trägheitsmoment der Bleche so zu heben, daß man mit sehr geringen Blechstärken häufig auskommen wird. Große und breite Bleche werden auf Abkantpressen verformt; bei Wiederkehr der gleichen Form einer Einprägung, wie sie Abb. 2 zeigt, wird man die Formgebung auf Pressen vornehmen. Profile für Fenster und Türen hingegen, die im allgemeinen in großen Längen bei relativ geringer Breite in großer Zahl benötigt werden, lassen sich ebenfalls auf Profilwalzen kalt herstellen. Sie werden dann lediglich noch auf Längen und Gehrung geschnitten.

Bei den Konstruktionen beobachtet man sehr häufig Schraubverbindungen, die manchmal versteckt angeordnet sind, und Klemmverbindungen mit teilweise sehr sinnreichen Konstruktionen. Es wird aber auch vom Widerstandspunktschweißen ausgiebig Gebrauch gemacht. Dieses Schweißverfahren garantiert hohe Festigkeit der Verbindung, ohne daß die Oberfläche der Bleche beschädigt wird und dann nachgearbeitet werden muß. Voraussetzung hierfür ist die Durchführung von ausreichend vielen Versuchen, um die richtige Einstellung der Schweißmaschinen zu finden.

Schmelzschweißungen sind weniger geeignet, weil sie in allen Fällen Nacharbeit der Naht verlangen und mit Verzug zu rechnen ist. Auch Hartlöten, mit Silberlot-Legierungen, sind aus dem gleichen Grund weniger geeignet. Aus Verarbeitungsgründen eignen sich von allen



15

Plastik. Naturstein in rostfreiem Edelstahl gefaßt. Bildhauer Werthmann, Kaiserswerth.

Loten am besten Weichlote aus 70% Zinn mit 30% Blei, die aber nur für Dichtungszwecke verwendet werden können. Neuerdings wird in vielen Industriezweigen ausgiebig das Kleben mit Kunstharzen eingeführt, wobei sich bei rostfreien Stählen Scherfestigkeiten von etwa 1 kg/mm² ergeben, wenn die Oberfläche vorher durch Ätzen oder Schleifen aufgeraut wurde.

Bei der Gestaltung von Außenteilen aus rostfreiem Stahl muß dafür Sorge getragen werden, daß verschmutztes Tropfwasser nicht über die Flächen herablaufen kann. Andererseits ist es erwünscht, wenn horizontale Bänder eine genügende Neigung aufweisen, damit das Regenwasser abgelagerten Staub ständig entfernen kann.

Werden die rostfreien Bleche mit gewöhnlichem Stahl zusammen verarbeitet, so muß bei der Verarbeitung auf peinliche Sauberhaltung der Oberfläche der rostfreien Bleche von Eisenstaub geachtet werden, damit nicht die sogenannte Fremdstoffbildung auftritt. Im Betrieb muß ebenfalls Sorge getragen werden, daß kein Rost mit Kondenswasser ausdringen oder Regenwasser eindringen kann, wenn z. B. rostfreier Stahl darunterliegenden gewöhnlichen Stahl verkleidet. Dies läßt sich leicht erreichen durch geeignete Konstruktion der Verbindungen sowie durch Abdichtung von Schraubenlöchern, durch Falzen oder Überlappungen mit Kunststoffklebern.

Benutzte Literatur:

Proceedings of the ASTM Vol. 46, 1946. Vorgefertigte Wandelemente aus Stahlblech, Beratungsstelle für Stahlverwendung Nr. 0013/ZE.
Architectural Uses of the Stainless Steels, Committee of Stainless Steel Producers.
Walls of Steel, United States Steel.
Stainless Steels for Store Fronts and Building Entrances, Committee of Stainless Steel Producers.