

**Zeitschrift:** Cementbulletin  
**Herausgeber:** Technische Forschung und Beratung für Zement und Beton (TFB AG)  
**Band:** 4-5 (1936-1937)  
**Heft:** 5

**Artikel:** Beton in der Landwirtschaft : die Kartoffelsilos  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-153125>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 09.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# CEMENTBULLETIN

SEPTEMBER-OKTOBER 1936

JAHRGANG 4

NUMMER 5

Beton in der Landwirtschaft

## Die Kartoffelsilos

Die Kartoffelsilierung ist ein bewährtes Konservierungsverfahren, das wegen der verlustlosen und langen Aufbewahrungsmöglichkeit dem Landwirt sichere Vorteile bringt und den Bestrebungen vom Staat zur Erreichung unserer Nahrungsreiheit entgegenkommt.

**Dem Beton die Zukunft!**

Wo Kartoffeln in grösseren Mengen als Tiernahrung verwendet werden, ist eine möglichst verlustlose Konservierung anzustreben. Die Kartoffel ist aber nur ein beschränkt haltbares Produkt, und die übliche Aufbewahrung in Kellerräumen geht nicht ohne grosse Verluste, wie aus folgenden Zahlen zu ersehen ist.

	Lagerzeit		Verlust in %
5½	Monate	Mitte Oktober bis anfangs April	14,5
7	Monate	Mitte Oktober bis Mitte Mai	26,0
9	Monate	Mitte Oktober bis Mitte Juli	39,0
11	Monate	Mitte Oktober bis Mitte September	70,0

Deshalb sind schon lange andere Konservierungsmittel erprobt worden. Das **Einsäuern** der Kartoffel und die Aufbewahrung in Silos hat sich als das billigste und das wirksamste Mittel zur Vermeidung von Nährstoff- und Güteverlusten erwiesen. Versuchsergebnisse, die wiederholt bestätigt worden sind und infolgedessen als sicher angesehen werden können, ergeben, dass nach 9 Monaten Lagerung der Verlust an organischer Substanz nur 0,15% beträgt, und die Verdaulichkeit der Kartoffel nicht abnimmt. Nach drei- bis vierwöchigem Gärprozess sind die eingesäuerten Kartoffeln an alle Tiergattungen verfütterbar und halten sich jahrelang, ohne nennenswerten Verlust. In kleineren Betrieben, wie sie meistens in der Schweiz zu finden sind, ist noch als besonderer Vorteil zu erwähnen, dass das tägliche mühsame und kostspielige Verlesen, Abkeimen, Waschen und Dämpfen fortfällt, da der gesamte Kartoffelvorrat bereits im Herbst gewaschen, gedämpft und eingesäuert wurde und jederzeit fertig dem Behälter entnommen werden kann.

Ausgedehnte Versuche und die Praxis haben gezeigt, dass die in Silos aufbewahrten Kartoffeln in ihrem Wert für die Schweinemast vollständig den frisch gedämpften Kartoffeln gleichzusetzen sind, und die Schlachtqualität der Schweine nicht beeinflusst wird.

**Kartoffelsilierung.** Nach der Ernte wird die gesamte Futterkartoffelmenge gewaschen und gedämpft. Die gedämpften Kartoffeln müssen noch heiß in die Silos gebracht und zur Beseitigung aller Hohlräume schichtenweise festgestampft werden. Jede Schicht wird mit einer Mineralsäurelösung (Schwefel- oder Salzsäure bzw. Mischungen beider) bespritzt, damit die Tätigkeit vieler schädigender Bakterien unterbunden und eine Milchsäuregärung, die das Futter vor dem Verfaulen bewahrt, erreicht wird. Nach fertiger Einfüllung deckt man die Oberfläche der Kartoffelmasse zunächst mit Jutesäcken ab, auf die eine gut durchgefeuchtete 25—30 cm Lehmschicht aufzubringen ist. Die Abdeckung ist regelmässig auf luftdichten Abschluss zu kontrollieren.

**Silobau.** Der Bau von Kartoffelsilos bietet keine besonderen Schwierigkeiten. Neben den üblichen Anforderungen, die man an jedes Bauwerk stellt: Standfestigkeit, Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit sind für eine einwandfreie Konservierung von eingesäuer-ten Kartoffeln die Luft- und Wasserdichtigkeit sowie die chemische Widerstandsfähigkeit der Silowandungen unentbehrlich. In den-jenigen Ländern, die schon viele Kartoffelsilos besitzen, deuten die gesammelten Erfahrungen darauf hin, dass die Betonsilos – Stampf- oder Eisenbeton, Betonformsteine – sowohl in technischer als in wirtschaftlicher Hinsicht vorzuziehen sind.

Der Gesamtsiloraum richtet sich nach der einzusäuernden Kar-toffelmenge, während die Oberfläche der einzelnen Kammern allein nach der gehaltenen Schweinezahl bestimmt wird. Damit die der Luft ausgesetzte oberste Kartoffelschicht genügend frisch bleibt, sollte täglich eine 10 cm starke Schicht abgenommen und verfüttert werden. Aus diesem Grunde eignen sich die lang-gestreckten, trogartigen Silos mit mehreren Quadratmetern Ober-fläche nur für grosse Betriebe. In kleinen bis Mittelbetrieben reicht bei solchen Silos die tägliche Kartoffelentnahme nicht, um von der ganzen Oberfläche die erforderliche Schichtdecke abnehmen zu können. Für die meisten bäuerlichen Betriebe sind somit Silo-kammern mit  $\frac{1}{2}$  m<sup>2</sup> Oberfläche zweckmässig, weshalb zu erklären ist, dass in Deutschland eine Konstruktion eingeführt und propa-giert wurde, bei welcher der Siloraum bienenwabenartig in ein-zelne Zellen mit relativ geringer Oberfläche aufgeteilt wird (siehe Abb. 1).




Abb. 1 Dreizelliger Kartoffel-silo aus Beton  
System Dr. Schmidt.

Die einzelnen, senkrecht stehenden Zellen haben im allgemeinen bei einem Zellenquerschnitt von  $0,8 \times 0,8$  m eine Höhe von 2,5 bis 3,0 m und werden meist halb oder ganz im Boden versenkt. Nähere Angaben und Schalungspläne stehen Interessenten zur Verfügung. Solche Silos werden am zweckmässigsten aus **S t a m p f b e t o n** gebaut und sind dadurch gekennzeichnet, dass die dünnen Zellenwände armierte säulenartige Verstärkungen haben, welche diesen die nötige Standsicherheit geben und die Ecken der Zellen abschrägen. Die einzelnen Zellen werden durch Zwischenwände aus Holzbohlen mit Winkelfalzen getrennt, die

4 mit einem hitzebeständigen Schutzanstrich zu behandeln sind (Abb. 2).

Sofort nach dem Ausschalen werden die Innenwandungen des Silos verputzt. Der zweischichtige Verputz muss dicht sein und gut abgerieben werden. Zum Schutz gegen die sich in der Kartoffelmasse bildenden Säuren werden zuletzt die gut ausgetrockneten Putzflächen mit einem säurefesten und hitzebeständigen Anstrich versehen.

Um ein einwandfreies Kartoffelfutter zu erzeugen und alle betriebswirtschaftlichen Vorteile der Silierung ausnützen zu können,




Abb. 2 Anordnung eines sechszelligen, halbversenkten Kartoffelsilos aus Stampfbeton

ist ein zweckmässiger Betonbehälter unentbehrlich. Da es nicht möglich ist, in diesem Bulletin die Technik der Silierung und den Silobau eingehend zu behandeln, sind die unterzeichnete Stelle und die «Landwirtschaftliche Vereinigung zur Förderung der Bereitung guter Silofutter» (Haldenbachstrasse 31, Zürich) bereit, den Bauunternehmern und Landwirten mit näheren Angaben zu dienen und Silopläne auszuhändigen.

Beide Abbildungen dieses Bulletins sind aus einer Veröffentlichung des Süddeutschen Cement-Verbandes (Silo für Kartoffelfutter aus Beton) entnommen worden.