Zeitschrift: Cementbulletin

Herausgeber: Technische Forschung und Beratung für Zement und Beton (TFB AG)

Band: 22-23 (1954-1955)

Heft: 1

Artikel: Die Elastizität des Betons

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-153306

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

CEMENTBULLETIN

JANUAR 1954

JAHRGANG 22

NUMMER 1

Die Elastizität des Betons

Die Formänderungen von Beton unter dem Einfluss von kurzfristigen und andauernden Kräften sind nicht augenfällig. Dennoch ist ihre Kenntnis, wie an zwei Beispielen dargetan, von einiger Bedeutung.


1. Die Elastizität.

Beim Wort «Elastizität» denkt man zuerst an Gummi und dann an die Stahlfeder. Dies sind die anschaulichsten Beispiele für diese physikalische Erscheinung. Es darf aber nicht vergessen werden, dass alle Körper, seien sie auch noch so spröde, elastische Eigenschaften zeigen.

Wirken auf einen Körper verschieden gerichtete Kräfte ein, so erleidet derselbe eine Formveränderung, welche sich aus zwei verschiedenen Arten zusammensetzt:

- a) die elastische oder federnde Deformation, die mit der Abnahme der Kräfte wieder zurückgeht und
- b) die plastische oder bleibende Deformation, welche durch andauernde Belastung entsteht oder dann eintritt, wenn die Kräfte eine gewisse Höhe erreicht haben.

2 Jedes Material zeigt in dieser Beziehung charakteristisches Verhalten. Drei Beispiele sollen die Erscheinungen in den Abb. 1 und 2 veranschaulichen.



Erfolgt die **Be**lastung und nachher die **Ent**lastung stufenweise, so können die Beobachtungen graphisch aufgezeichnet werden. Es entsteht ein Spannungs-Dehnungs-Diagramm.




Abb. 2 Schematische Spannungs-Dehnungs-Diagramme

Die elastischen Eigenschaften werden durch eine Kennzahl, dem sog. Elastizitätsmodul «E» ausgedrückt. Dieser ist:

E entspricht der Neigung der Verformungskurve (Abb. 2) und ist theoretisch diejenige Spannung, die notwendig wäre, um den Körper in die doppelte Länge zu ziehen. Die federnden oder elastischen Eigenschaften eines Stoffes sind also gross, wenn dessen E klein ist.

Das elastische Verhalten und die Formveränderungen des Betons.

Das Spannungs-Dehnungs-Diagramm, wie wir es eben für drei typische Beispiele aufgezeichnet haben, sieht für Beton ungefähr so aus:




Abb. 3 Schematisches Spannungs-Dehnungs-Diagramm für Beton

In diesem Bild entsprechen:

D₂ — D₁ der elastischen Deformation
O — D₂ der plastischen Deformation
O — P der Belastungskurve
P — D₂ der Entlastungskurve
S der Bruchspannung.

Ferner wird in der Darstellung angedeutet, dass die Formveränderungen sowohl unter der Einwirkung von Zug- als auch von Druckspannungen eintreten.

Besprechen wir nun kurz die beiden Deformationsarten:

a) Die **elastische Deformation** oder **federnde Verformung** ist von der Dauer der Belastung praktisch unabhängig. Sie reagiert unmittelbar rasch und hat ihre Ursache in den kleinsten Ver4 änderungen der regelmässigen Abstände der Atome im Kristallgitter (vgl. CB 44/12 und 49/21).

Der Elastizitätsmodul von Beton (E) liegt, je nach Festigkeit, zwischen 150 000 und 500 000 kg/cm².

b) Die plastische Deformation oder bleibende Verformung, das «Kriechen», hat, wie der eine Name sagt, trägen Charakter. Sie wächst mit der Zeit der Belastung, bis sie, immer weniger zunehmend, nach 3—5 Jahren einen Endwert erreicht. Das Kriechen entsteht durch kleinste Verschiebungen der einzelnen abgebundenen Cementkristalle untereinander.

3. Anwendungsbeispiele.

a) Das elastische Verhalten von Beton ist in bezug auf die Bildung von Rissen von grösster Wichtigkeit. Als Beispiel berechnen wir die Spannungen, die an der Oberfläche einer Betonstrasse auftreten können, wobei wir folgende Annahmen machen:

Temperaturabfall = 35° C (Sonnenbestrahlung — Hagel)

Mittlere Temperatur

- in der obersten $^{1/2}$ cm dicken Schicht $= 20^{\circ}$ C
- in der darunterliegenden Schicht = 28° C

Temperaturdifferenz = 8° C.

Welche Zugspannungen treten nun infolge der Verkürzung durch die Abkühlung an der Oberfläche der Betonplatte auf? Die **Längenänderung** im Beton infolge Temperaturschwankungen beträgt 0.00001 cm pro 1° C und 1 cm.

In unserem Falle also: $8 \times 0.00001 = 0.00008$.

Der Elastizitätsmodul betrage

- für Beton I: E = 150 000 kg/cm 2
- für Beton II: $E = 400 000 \text{ kg/cm}^2$.

Da $E = \frac{Spannung}{Deformation}$, ist $Spannung = E \times Deformation$.

Die auftretenden Spannungen sind somit:

- 150 000 imes 0.00008 = 12 kg/cm 2 für Beton I
- $400\,000 \times 0.00008 = 32 \text{ kg/cm}^2 \text{ für Beton II.}$

- Wie die Resultate zeigen, können die aufgetretenen Zugspannungen im angenommenen Falle im Bereich der Bruchgrenze liegen. Somit ist die Gefahr der Rissebildung vorhanden. Es ist aber auch ersichtlich, dass in Beton I, mit kleinem E, auch die kleinere Zugspannung auftritt. Dies führt zum Schlusse, dass es erstrebenswert ist, einen Beton herzustellen, der bei hoher Festigkeit einen möglichst niedrigen Elastizitätsmodul aufweist.
 - b) Bevor die Erscheinung des **Kriechens** bekannt war, vor ungefähr 45 Jahren, scheiterten Versuche mit vorgespanntem Beton, indem die Spannung der verwendeten Stahldrähte, anfänglich 600 kg/cm², mit der Zeit vollständig verschwand. Erst mit der Erkenntnis des Kriechens und insbesondere des Umstandes, dass das Kriechmass einem Endwert zustrebt, konnte dann, allerdings unter viel höherer Zugbeanspruchung des Stahls, die Idee der Vorspannung verwirklicht werden.

Das **Kriechmass** beträgt bei einer Belastung von 100 kg/cm² ungefähr 0.5 mm/m und ist auf die Dauer somit grösser als die elastische Verformung. Das Kriechen des Betons bewirkt zusammen mit dem Schwinden und den Kriecherscheinungen des Stahles eine schlussendliche Reduktion der Vorspannung um 10—20 %.

4. Die Beeinflussung der Betonelastizität.

Die Grössen des Elastizitätsmoduls und die der Festigkeit gehen Hand in Hand, d. h., dass alle Faktoren, wie Zusammensetzung, Kornabstufung, Lagerung etc., welche die Festigkeit erhöhen oder herabsetzen, auch den Elastizitätsmodul im gleichen Sinne beeinflussen. Diese Feststellung ist für die Erfüllung der Forderung nach grosser Festigkeit bei kleinem E nicht geeignet. Mit der Wahl von bestimmten Gesteinen als Zuschlagstoffe ist aber dennoch die Möglichkeit gegeben, das Verhältnis günstig zu verschieben. Ein Gestein mit kleinem Elastizitätsmodul ergibt auch einen Beton mit kleinerem E, ohne dass die Festigkeit in gleichem Mass Einbusse erleidet. Solche, sich günstig auswirkende Zuschläge sind gebrochener Granit oder Quarz.

In letzter Zeit versucht man auch durch Zusätze von plastischen Massen, wie Bitumen und Kunststoffe, das Verhältnis der Festigkeit zur Elastizität günstig zu beeinflussen. Die Versuche sind aber

6 noch lange nicht abgeschlossen, und es fehlen vor allem Bewährungsproben über längere Zeitspannen.

5. Die Messung des Elastizitätsmoduls.

Bei der Messung von E kann wie bei der Festigkeitsprüfung vorgegangen werden. Es wird jedoch nicht bis zum Bruch belastet, sondern man misst bei bestimmten einwirkenden Lasten die Formveränderungen des Probekörpers.

Neuerdings kann man durch Messung der Fortpfanzungsgeschwindigkeit von Schallwellen in Probekörpern oder durch Bestimmung der Eigenfrequenzen des Betons auf den Elastizitätsmodul schliessen. Die enge Beziehung von E zur Festigkeit ausnützend, bilden solche Messungen die Grundlagen zu den Methoden der zerstörungsfreien Festigkeitsprüfung.