Zeitschrift: Cementbulletin

Herausgeber: Technische Forschung und Beratung für Zement und Beton (TFB AG)

Band: 42-43 (1974-1975)

Heft: 23

Artikel: Ortsbeton mit glatter Sichtfläche

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-153570

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

CEMENTBULLETIN

NOVEMBER 1975

JAHRGANG 43

NUMMER 23

Ortsbeton mit glatter Sichtfläche

Skelettbau mit glattem, gleichmässigem Beton. Allgemeine Angaben zur Ausführung solcher anspruchsvoller Ortsbeton-Arbeiten.

Das hier gezeigte Bauwerk ist ein Beton-Skelettbau mit glatten, gleichmässigen Sichtflächen. Der Guss dieser feingegliederten Teile erfolgte auf der Baustelle. Die Qualität der Schalungs- und Betonierarbeiten ist bemerkenswert. Welches sind die Voraussetzungen für diesen Erfolg?




Abb. 1 Frontansicht des Chemiegebäudes. Die Kasten im Vordergrund tragen Oberlichter für die darunter sich befindenden Hörsäle.



Abb. 2 Seitliche Ansicht. Das Gebäude ist nach rückwärts dem Gelände entlang abgestuft. Im obersten Geschoss sind Bibliothek (im geschlossenen Kubus), Verwaltung und Forschungslaboratorien untergebracht, während die unteren Teile Studentenlabors, Seminarräume und Werkstätten enthalten.

1. Planung

Der Konstrukteur, der im Hinblick auf schöne Betonsichtflächen entwirft, tendiert nach Möglichkeit zu grösserem Betonvolumen und zu kleinerem Bewehrungsgehalt. Dieses Bestreben mündet hauptsächlich in einer grösseren Eisenüberdeckung und erbringt bedeutende Arbeitserleichterungen. Im vorliegenden Falle wurde zudem auf gleichbleibende Abmessungen der Beton-Bauteile geachtet.

2. Schalung

Es muss ein glattes, dichtes und möglichst biegungssteifes Schalungsmaterial angewandt werden, das sich mit Maschinen auf der Baustelle mit grösster Genauigkeit zuschneiden lässt. In diesem Falle sind kunstharzvergütete Sperrholztafeln von 25 mm Dicke angewandt worden. Damit will man folgendes erreichen:

- Glatte Oberflächen mit durchgehend unbeschädigter Zementhaut durch stabile Schalung,
- helle, gleichmässige Tönung des Betons durch dichte Schalungsflächen mit minimalem Gebrauch von Trennmitteln,
- fleckenlose Schichtflächen durch undurchlässige Schalungsfugen.




Abb. 3 Blick von der Seite in die Eingangshalle. Die Doppelstützen und Balken haben alle die gleichen Ausmasse und stehen in normierten Abständen. Boden- und Deckenplatten sind vorfabriziert.

3. Betonmischung

Bei dieser Art von Betonarbeit sollte man in erster Linie die Oberflächenqualität ins Auge fassen und nicht einfach eine maximale Betonfestigkeit anstreben. Anstelle des steifen und harschen Betons bevorzugt man eine weiche, mörtelreiche Mischung. Die Kornzusammensetzung wählt man mit 10–15% Mehlkorn 0–0,2 mm und mit mindestens 40% Sand 0–4 mm, also mit einer etwas feineren Abstufung als die Fullerkurve. Die Zementdosierung wäre entsprechend auf rund 350 kg/m³ zu erhöhen. Die Wasserzugabe erfolgt in dem Masse, dass ein steifklebriger Betonmörtel entsteht. Die geschmeidige Konsistenz des Betons beruht damit auf dem erhöhten Mörtelanteil.

Dadurch will man folgendes erreichen:

- Vollständige Füllung der Formen durch geschmeidige Konsistenz,
- glatte, geschlossene Oberfläche bei Vermeidung von Kiesnestern und Wasserausscheidungen,
- gleichmässige Farbe bei ausbleibenden Feinkornentmischungen,
- Verminderung der Luftblasen.




Abb. 4 Auch die rückwärtigen Abstufungen enthalten Oberlichter. Innere und äussere Zirkulationswege sind seitlich angeordnet.

4. Verarbeitung

Es ist auf zeitlich gleichmässige Arbeitsabläufe zu achten bezüglich Verarbeitung, Ausschalen und Nachbehandeln. Die Verdichtung muss vollständig, doch sollte der einzelne Rüttlereinsatz jeweils möglichst kurz sein. Jegliche Nachvibration von bereits mehr als einer Stunde eingebrachtem Beton ist zu vermeiden. Dies bedingt einen verhältnismässig raschen Betonierfortschritt nach oben. Der grössere Gehalt an Zement und Feinsand erhöht die Gefahr der Schwindrissbildung. Deshalb ist der Beton vor vorzeitigem Austrocknen zu schützen. Das Ausschalen sollte im Sommer nicht vor 3, im Winter nicht vor 7 Tagen erfolgen. Wenn notwendig befeuchtet man die ausgeschalte Betonfläche in regelmässigen Abständen mit einem Sprüher. Dabei ist zu beachten, dass keine Rinnspuren entstehen.

5. Aufwand, Aufsicht

Gründliche Arbeitsplanung, -vorbereitung und -kontrolle gewährleisten den regelmässigen Ablauf bei gleichbleibenden Materialqualitäten. Man könnte einwenden, dass dies alles ein sehr aufwendiges Verfahren sei. Dies trifft nicht unbedingt zu, weil doch




Abb. 5 Fensterfront eines Studentenlabors. Die Doppelsäulen enthalten die Versorgungsleitungen. Die Zwischenräume sind mit leicht entfernbaren Pressholzplatten abgedeckt. Der Abstand der Stützen beträgt 3 m.




Abb. 6 Blick in die Hinterseite eines Labors. Die Deckenspannweite beträgt 15 m.

auch kostensparende Bedingungen vorliegen wie z.B. weniger Schalungsfugen, Mehrfachverwendung der Schalung, geringerer Arbeitsaufwand beim Einbringen und Verdichten.

Chemiegebäude des «Royal Holloway College», England

Architekten: Colquhoun & Miller, London

Fotoaufnahmen: R. Einzig, London