Zeitschrift: Cementbulletin

Herausgeber: Technische Forschung und Beratung für Zement und Beton (TFB AG)

Band: 50-51 (1982-1983)

Heft: 2

Artikel: Die Einwirkung verschiedener Stoffe auf den Beton

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-153645

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

CEMENTBULLETIN

FEBRUAR 1982 JAHRGANG 50 NUMMER 2

Die Einwirkung verschiedener Stoffe auf den Beton

Grundsätzliches zur chemischen Beständigkeit von Zementbeton. Drei Hauptreaktionen: Säureangriff, Sulfatangriff und Karbonatisierung. Tabelle über schädliche Stoffe und Schutzmassnahmen.

Im CB Nr. 14/1967 hatten wir unter dem gleichen Titel eine Tabelle publiziert, in welcher die Einwirkung bestimmter Chemikalien oder chemisch-technischer Produkte auf Beton angegeben und bewertet wurden. Die gleiche, etwas ergänzte Tabelle wird hiermit neu aufgelegt. Als «Vorwort» seien noch einige allgemeine Angaben zur chemischen Beständigkeit des Betons gemacht:

- Es gibt drei wesentliche chemische Reaktionen mit Beton bzw. mit dem Zementstein, die wegen der entstehenden Schäden vordringlich behandelt werden müssen:
 - Der Säureangriff zeichnet sich durch eine flächige, zumeist gleichmässige Materialauflösung an der Oberfläche aus. Der zeitliche Fortschritt ist um so grösser, je höher der Wasserzementwert an der betreffenden Stelle ursprünglich bemessen war oder sich eingestellt hatte. Zementstein und die meisten Zuschlagsgesteine werden durch Säure angegriffen. Oft wirksam, aber wenig beachtet sind die Säuren aus Lebensmitteln wie Fettsäuren, Buttersäure, Milchsäure und Fruchtsäuren.

- Der Sulfatangriff beruht auf der Bildung von «Ettringit» (3 CaO . Al₂O₃ . 3 CaSO₄ . 32 H₂O) beim Zusammentreffen von 3 CaO . Al₂O₃, einem Zementbestandteil, und SO₄-lonen (Sulfationen) in Wasser. Am meisten werden Sulfationen durch Gips, CaSO₄, hinzugebracht. Die Schädigung zeigt sich in der Regel durch Aufquellen und langsames Ablösen der Oberfläche oder, wenn die Reaktion in der Tiefe stattfindet, durch einfache Absprengungen. Wenn der Verdacht besteht, dass Beton mit sulfathaltigem Wasser in dauerndem Kontakt stehen könnte, so muss dieses Wasser analysiert und auf die mögliche Betonschädlichkeit hin beurteilt werden. Eine Gegenmassnahme ist die Verwendung von Portlandzement mit hoher Sulfatbeständigkeit, PCHS (s. CB 5/1978).
- Die Karbonatisierung kann nur indirekt zu Schaden führen, indem sie die alkalische Reaktion des Porenwassers im Zementstein aufhebt und damit das Anrosten der Armierungseisen ermöglicht. Der Zementstein selber wird dadurch nicht beeinträchtigt. Der Vorgang beruht auf dem Zutritt von CO₂-Gas (Kohlensäure) aus der Luft und dessen Reaktion mit Ca(OH)₂ (Calciumhydroxid). Der Reaktionsumsatz bzw. das Vordringen der Neutralisation in die Tiefe wird durch verengte Poren und allenfalls durch den Wassergehalt der Poren gehemmt oder ganz unterbunden.
- 2. Wenn chemische Einwirkungen auf den Beton befürchtet werden, muss man grundsätzlich einen harten und dichten Beton mit einfacher Formgebung und glatten, geschlossenen und rissefreien Oberflächen anstreben. Dadurch wird die Angriffsfläche verkleinert. Die Eisenüberdeckung ist möglichst gross zu bemessen. Neben den besonderen Konstruktionsmerkmalen bedingt dies ausführungstechnisch einen möglichst niedrigen Wasserzementwert, eine geschmeidige Betonkonsistenz sowie tadellose Verdichtung ohne Wasserausscheidung oder andere merkliche Entmischungen. Man kommt damit auf einen Beton mit relativ hoher Zementdosierung (über 300 kg/m³) was, um Temperatur- und Schwindrisse zu vermeiden, kluge Einteilung der Betonieretappen und wirksame Nachbehandlungen erfordert.
- 3. Es ist zu beachten, dass die meisten betonschädigenden Reaktionen nur in Gegenwart von Wasser stattfinden. Bei der Beurteilung darf man die mögliche Entstehung von Kondenswasser nicht vergessen und bedenken, dass auch starke Luftfeuchtigkeit und hohe Eigenfeuchtigkeit des Betons wirksam sein können.

	Schäd-	Schutzmassnahmen			
Substanz	lich- keits- grad	Imprägnierungen Anstriche	Aus- klei- dungen	Bindemittel Spezialmörtel	
Abgase	3*	62, 52, 45, 54	12	51, 57	
Abwasser	0-5				
Acoton (roin)		P _h -Wert und Sulfatgehalt			
Aceton (rein) Äther	0				
Ätherische Öle	1				
Alaun	3-4*	31, 52, 59, 58, 54	11, 12	23, 25, 51, 57	
Alkalien	0	01, 02, 00, 00, 01	11, 12	20, 20, 01, 07	
Alkohol	0				
Aluminium-					
chlorid	4-5*	31, 52, 56, 58, 59	11, 12,	23, 51, 57	
			54		
Aluminium-					
sulfat	3-4*	31, 52, 44, 37, 56, 59	11, 12	51, 57, 58, 23	
Aluminium	0				
(Metall) Ameisensäure	0	64 56	11 10	E1 E7	
Ammoniak	3-4	64, 56	11, 12	51, 57	
Ammonsalze	3-4*	31, 52, 59, 54	54, 59	51, 57, 52	
Anthracenöl	1	01, 02, 00, 04	04, 00	31, 37, 32	
Asche	3-4*	52, 54, 64	11, 12	25	
Ätznatron	0				
Benzin	0				
Benzol	0				
Bier	1-2	52, 58, 54	11, 12	51, 52	
Beizen	3-4	33, 51, 54, 59	11, 12	51, 52	
Blei	0				
Borax	1				
Braunkohle	1-3*	52, 59, 64	11	51, 57	
Buttermilch	2-4	56, 55, 64	12, 54	52, 58	
Cacaobutter	5	52, 57, 58, 55, 54	11, 12, 52, 54	51, 52, 57, 58	
Calziumchlorid	2	31, 52, 56, 59, 45, 54	11, 31	51, 57, 23	
Calziumsulfat					
(Gips)	1-4*	31, 52, 56, 58, 59, 45	11, 12	25	
Calziumnitrat	1				
Carbolsäure					
(Phenol)	2-3	44, 45, 62, 64	11, 12	51, 57, 24	

Substanz	Schäd- lich- keits- grad	Schutzma Imprägnierungen Anstriche	ssnahme Aus- klei- dungen	en Bindemittel Spezialmörtel
Chlorwasser (Chlorkalk) Chloride	2	31, 33, 54	11, 12	24, 58
(Alkali-) Citronensäure Cumol	1 4-5* 0	64, 52, 56, 54	12	51, 52, 57
Dest. Wasser (s. Wasser) Dieselöl	_ 1	*		
Dünger (Kunst-)	1-4*	31, 54, 59	11, 12, 54	51, 52, 57
Eisen (Stahl) Eisenchlorid Erdnussöl	0 1-3* 3	31, 52, 56, 58, 62, 64 52, 54, 55, 58, 64	11, 12 12, 52, 54	51, 57, 23 51, 52, 57, 58
Essig Essigsäure	$\begin{bmatrix} 3-4 \\ 3-4 \end{bmatrix}$	31, 46	11, 12	23, 51, 58
Fett (Pflanzen- und Tier-)	3-5	31, 52, 54, 58, 59, 64	11, 12 54	51, 52
Fluate Feuchtigkeit Flusssäure Flusswasser	1 1 5	54, 45	14, 16	23, 57
(s. Wasser) Formalin Fruchtsäfte	- 3-4 3-4	31, 33 52, 54, 56, 62	11, 12 11, 12	24, 58 51, 52, 24
Gerbsäure Gipswasser Glaubersalz Glycerin Glykol Grundwasser (s. Wasser)	2 1-4 3-4* 3 3-4	31, 46 31, 52, 56, 58, 59, 45 31, 52, 56, 58, 59, 44 31, 44, 46, 52, 54, 59	11, 12 11, 12 11, 12 11, 12	25 25 51, 52, 57, 23
				4

	Schäd-	Schutzmassnahmen		
Substanz	lich- keits- grad	Imprägnierungen Anstriche	Aus- klei- dungen	Bindemittel Spezialmörtel
Grünfutter	2-3	31, 52, 44	11, 12 54	51, 52, 57
Heizöl	0-1			
Humussäuren	3-4	31, 62, 64	11, 12 51	51, 57
Jauche	3	52, 62, 64	31, 11, 12	51, 52, 57
Kalilauge Kali-	0			
permanganat	0			
Kalisalpeter Kali-	1			
wasserglas Kalk (Ätzkalk,	0			
Kalkhydrat)	0			
Karbolineum	2-4	44, 45, 62, 64	11, 12	51, 57, 24
Kochsalz	1	4		
Kohlensäure	0			
(Gas) Kohlensäure	0			
(in Lösung)	2-3	52, 54, 58, 59, 62	31, 11, 12, 54	23, 51, 52, 57
Kohle	0-3*	52, 59, 64	11	51, 57, 23
Koks	0-1			
Kupfervitriol	2-3	31, 45, 52, 54, 55, 58	11, 12	25
Leichtöl	0-1			
Leinöl	3	46, 52, 54, 58, 59, 62, 64	11, 12, 54	51, 52, 57
Magnesium-				
salze	3*	45, 44, 52, 54, 56–59, 62	11, 12, 54	51, 52, 57, 23
Melasse	2-3	52, 54, 56, 57, 59, 62, 64	11, 12, 54	51, 52, 57
Milch	0			
Milch, saure	2-4	52, 55	11, 12, 59	51, 52, 58

Substanz	Schäd- lich- keits- grad	Schutzma Imprägnierungen Anstriche	assnahme Aus- klei- dungen	en Bindemittel Spezialmörtel
Milchsäure	3-4	31, 45, 54, 56, 58, 59, 62	11, 12, 54	51, 57, 58
Mineralöle	0			
Moorwässer	3-4	52, 33	11, 12	22
Molkereiwässer	2-4	52, 55	11, 12, 59	51, 52, 58
Natronlauge	0			
Nickelbäder	2-3	33, 52, 56, 59	11, 12, 54	51, 52
Obstsaft	3-4	31, 52, 59, 64	11, 12, 54	51, 52, 57
Öl (Mineral-) Öl (Pflanzen-)	1 3-5	31, 52, 54, 58, 62	11, 12,	51, 52, 57
Oxalsäure	0-1		54	
Paraffin	1			
Pech	0			
Petroleum	1			
Pflanzliche				
Fette s. Fett	3-5			
Phosphorsäure	3-4	45, 46, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 64	11, 12, 14	51, 57, 23
Pottasche	1	30, 33, 62, 64	14	
Quellwasser (s. Wasser)	_			
Rauchgase	3-4*	44, 45, 52, 54	11, 12, 16	23, 34, 51
Rizinusöl	5	31, 52, 54, 58	11, 12	51, 52, 57
Rüböl	5	31, 52, 54, 58, 62	11, 12, 54, 59	51, 52, 57
Salpetersäure Salze	5	45, 54	11, 12	51, 57
Salzsäure	5	45, 54	11, 12, 31, 54	51, 57
Sauerkraut	2-3	52, 58, 59	11, 12	51, 52, 57

Substanz	Schäd- lich- keits- grad	Schutzma Imprägnierungen Anstriche	assnahm Aus- klei- dungen	en Bindemittel Spezialmörtel
Säuren	4-5	31, 44, 52, 54, 55, 59	12, 31, 54	51, 52, 57, 23
Schwefel	0		01	
Schwefel-				
kohlenstoff	0			
Schwefelsäure	5	44, 54, 56	11, 13	24, 23, 57
			16	
Schwefel-				
wasserstoff	3-4*	45, 52, 54, 58, 59, 62, 64	11, 12, 31	51, 52, 57, 23
Schweröl	0			
Seife	0			
Soda	0			
Sole	2-3			
Staufferfett	2			
Steinkohle	1-3*			25
Sulfate	3-4*			25
Süssmost	3-4	52, 54, 56, 62	11, 12	51, 52, 24
Teer	2-3	52, 59, 62	11, 12	51, 52, 57
Terpentinöl Tierische Fette	0			
s. Fett	3-5			
Toluol	0			
Vaseline	1 ,			
Wasser: Dest. Wasser Regenwasser Kondenswasser				
kalkarmes				
Wasser	3-4			
Weiches Wasser Hartes Wasser	2-3			
(stark kalkhaltig)	0			
dito (stark				
gipshaltig)	3-4	31		25

Substanz	Schäd- lich- keits- grad	Schutzma Imprägnierungen Anstriche	assnahme Aus- klei- dungen	en Bindemittel Spezialmörtel
dito (stark kohlensäure- haltig) Binnensee- wasser	2-3	31, 62		
Flusswasser Gletscher- wasser	1 2-3			
Wasserglas Weinsäure	0 2-3	31	31, 11, 12	51, 52, 57
Wein Wollfett	1 4-5	31, 52, 54, 58	11, 12, 54	51, 52, 57
Xylol	0			
Zink Zucker	0 3-4*	31, 52, 54, 56, 59, 62, 64	11, 12, 54	51, 52, 57
n				

Erläuterungen zu den Tabellen

1. Schädlichkeitsgrad

- 0 völlig unschädlich
- 1 sehr geringe Wirkung
- 2 schwache Wirkung
- 3 deutliche Angriffe
- 4 gefährlich
- 5 sehr gefährlich
- gilt in Verbindung mit Feuchtigkeit, sonst geringer

2. Schutzmassnahmen

Schlüssel zu den empfohlenen Werkstoffen

- a) Materialien für Auskleidungen
- 11 Ziegel
- 12 Klinker
- 13 Graphitplatten
- 14 Kohlenstoff-Platten
- 15 Feuerbeständige Steine
- 16 Bleiplatten
- b) div. Bindemittel
- 21 Portlandzement
- 22 Aluminium-Schmelzzement
- 23 Schwefel
- 24 Silikate
- 25 Sulfatbeständige Zemente

- c) Mineralstoffe
- 31 Bitumen
- 32 Paraffin
- 33 Asphalt
- d) Künstliche und natürliche Kautschuke
- 41 Naturkautschuk
- 42 Butadien-Kautschuk (Buna)
- 43 Butyl-Kautschuk
- 44 Chlor-Kautschuk
- 45 Styren-Butadien-Kautschuk
- 46 Polysulfid-Kautschuk
- e) Kunststoffe
- 51 Furan
- 52 Epoxy
- 53 Polyacryl
- 54 Polyvinyl
- 55 Urethan
- 56 Chlorsulfon-Polyethylen
- 57 Phenolharz
- 58 Polyester
- 59 Neopren
- f) Imprägniermittel

(nur beschränkt wirksam)

- 61 Silikone
- 62 Magnesium- oder Zinkfluat
- 63 Bleifluat
- 64 Alkalisilikate

Literaturangaben:

Kleinlogel, Einflüsse auf Beton (div. Auflagen, Wilhelm Ernst, Berlin)

ACI-Committee 201, Durability of Concrete in Service,

J. Am. Concr. Inst. (Proc.) 59, 1771 (1962)

ACI-Committee 515, Protection of Concrete against Chemical Attack,

J. Am. Concr. Inst. (Proc.) 63, 1305 (1966)

K. Walz, Die Beständigkeit von Beton unter Gebrauchsbeanspruchung, «beton», **13**, 279 und 331 (1963)

M. Regourd, Résistance chimique du béton,

RILEM, Matériaux et constructions, 14, 130 (N° 80, 1981)