

**Zeitschrift:** Schweizerische Bauzeitung  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 21/22 (1893)  
**Heft:** 5

**Artikel:** Der Neubau und die Einrichtungsverhältnisse der eidg. Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien  
**Autor:** Tetmajer, L.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-18155>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 03.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

INHALT: Der Neubau und die Einrichtungsverhältnisse der eidg. Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien. (Schluss.) — Die Festigkeitsversuche von Wöhler und Bauschinger und unser Gesetz über die Schwächung des Arbeitsvermögens der Materialien durch Spannungswechsel. — Nekrologie: Ernst Kinzelbach. Werner Kümmler. Victor Contamin. — Miscellanea: Eidg. Polytechnikum. Eisenbahn Jaffa-Jerusalem.

Der Kanal von Korinth. Elektrische Stadtbahn in Berlin. Lokomotiven in Japan. Technische Hochschule in Darmstadt. Deutscher Verein für den Schutz des gewerblichen Eigentums. Denkmal für Louis Favre. Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine. — Konkurrenzen: Rathaus in Elberfeld. — Litteratur. — Vereinsnachrichten: Stellenvermittlung.

## Der Neubau und die Einrichtungsverhältnisse der eidg. Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien.

Von Prof. L. Tetmajer in Zürich.

(Schluss.)

### 3. Die Einrichtung des Festigkeitsinstitutes.

In folgender Zusammenstellung geben wir eine Uebersicht über die augenblicklich vorhandenen Einrichtungsgegenstände der Festigkeitsanstalt, soweit diese bei der Appretur und dem Prüfungsverfahren von Bau- und Konstruktionsmaterialien in Betracht fallen. Fachkundigen gegenüber ist die Bemerkung überflüssig, dass das schweiz. Festigkeitsinstitut auch vermöge seiner Einrichtungsverhältnisse

— im Gegensatz zu Versuchsanstalten — den Charakter der Prüfungsstation trägt und sich weder mit den grossen mech. techn. Laboratorien des deutschen Reiches, also weder mit den techn.

Versuchsanstalten zu Charlottenburg, noch mit denjenigen Prof. Bauschinger's in München messen kann. Ja selbst die staatliche Versuchsanstalt Belgiens, welche als Annex der Staatsbahnwerkstätten zu Mecheln im Betriebe steht, verfügt über so bedeutende Installationen, dass diesen gegenüber unsere Einrichtungen als nur bescheidene Anfänge gelten können. Vermöge seiner Einrichtungen steht das eidg.

Festigkeitsinstitut den Laboratorien am nächsten, welche neuerer Zeit an der techn. Hochschule zu Stuttgart, an dem kais. russischen Wegebauinstitut zu Petersburg, dem Polytechnikum zu Bukarest, ferner an techn. Hochschulen in Oesterreich und Ungarn (Prag, Wien, Budapest) eingerichtet wurden.

#### A. Kellergeschoss:

Nr. 1. *Feuerraum* (mit 29,11 m<sup>2</sup> B.-Fl.)\*

enthält: Einrichtung für chemisch-analytische Verbrennungszwecke; 1 Sandtrockenofen; 1 Darrschrank für niedrige Temperaturen; 1 Cementbrennofen; 1 Muffelofen für Temperaturen bis etwa 1000°.

Nr. 2. *Materialdepot* (mit 26,72 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: Normalsandbehälter; Lagerplätze für Einläufe an hydr. Bindemitteln.

Nr. 3. *Cementwerkstätte* (mit 77,65 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: 4 Arbeitsplätze für Schüler und Volontärs; 2 Garnituren Formmaschinen für Probekörper hydr. Bindemittel; 2 Garnituren von Sieb- und Rüttelmaschinen; 2 Einstäuber für die Bestimmung der Volumengewichte hydr. Bindemittel in losem Zustande; 1 Normalsandsiebvorrichtung; 4 Garnituren Abbindeapparate; Apparate für die Bestimmung der Temperaturerhöhungen; 2 Arbeitsplätze für die

ständige Bedienungsmannschaft; 1 einpferdiger Wassermotor; Utensilien und Werkzeug.

Nr. 4. *Nasslagerraum* (mit 36,49 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: 2 hölzerne und 2 gemauerte Wasserbehälter für die Lagerung der Probekörper mit 29 m<sup>2</sup> Belegfläche.

Nr. 5. *Schmiede und Heizraum* (mit 53,40 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: 1 Schmiedefeuer mit Ventilatorgebläse; Schmiedegeräte; Utensilien.

Nr. 6. *Kohlenraum* (mit 21,04 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

Nr. 7. *Staubkammer* (mit 18,90 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: 1 Petrolreservoir; 2 Kugelmühlen; 1 Siebwerk; 1 Kalkbehälter; 1 Schiefertisch. Das Petrolreservoir ist geschlossen und steht vermittelst eines, die Umfassungsmauer durchsetzenden Füllrohrs mit dem Hofraum in Verbindung.

Nr. 8. *Nasswerkstätte* (mit 36,49 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: 1 Steinsäge, System Henrich; 1 Diamantsteinhobelmaschine; 1 Schleifapparat für Abnutzungsproben, System Bauschinger; 1 Schleifapparat für Metalle, Konstruktion Prof. R. Escher; 1 Ammoniak-Kompressor, System Linde, mit Kühltisch für Frostproben. Diverse Utensilien und Werkzeuge.

Nr. 9. *Photograph. Dunkelraum* (mit 3,00 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: die Ausrüstung für Entwicklung, Fixage, Tonung etc. phot. Aufnahmen.

Nr. 10. *Kellerraum* (mit 22,19 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

#### B. Erdgeschoss:

Nr. 11. *Vorstands-Zimmer* (mit 38,61 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: neben den Bureau-Ausrüstungsgegenständen, die Bibliothek der Anstalt.

Nr. 12. *Assistenten-Zimmer* (mit 38,61 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: neben den Bureau-Ausrüstungsgegenständen, 2 analytische Wagen.

Nr. 13. *Physikalisches Laboratorium* (mit 80,50 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: 8 Plätze für Schüler oder Volontärs; Apparate für einschlägige physikalische Arbeiten; Apparate für laufende Volumenbeständigkeitsproben hydr. Bindemittel; Wassergebläse für 4 Flammen; 1 Kapelle mit Gas und Wasser; 1 Durchlässigkeitapparat; 2 Wagen; 1 Aufzug nach der Cementwerkstätte; Gestelle für Luftlagerung von Cementproben; Messwerkzeuge; Gerätschaften.

Nr. 14. *Chemisches Laboratorium* (mit 59,85 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: 3 Arbeitsplätze für die ständigen Chemiker; 1 Kapelle mit 6 Wasserbädern, Gas und Wasser; 2 Wassergebläse; diverse Apparate und Mobiliar.

Nr. 15. *Mechanische Werkstätte* (gemeinsam mit der mech. techn. Abteilung des schweiz. Polytechnikums;

130,65 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: 3 Fraismaschinen; 2 Bohrmaschinen; 4 Drehbänke; 3 Hobelmaschinen; 1 Kreissäge; 1 Bandsäge mit




Fig. 8. Chemisches Laboratorium.

\* B.-Fl. = Bodenfläche.

Holzhobel und Fraiseinrichtung; 1 Gewindschneidemaschine; 1 Schleifstein; 2 Holzhobelbänke; 6 Arbeitsplätze; 1 einpferdige Turbine, System Bossard-Ziegler.

Nr. 16. Motorenraum (mit 22,40 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: 1 zweipferdigen Gasmotor, System Martini & Co.;

1 etwa siebenpferdigen Petrolmotor, System von Lüde (der Motorenfabrik Saurer & Sohn, Arbon); 1 Dynamomaschine und verschiedene Ausrüstungsgegenstände.

Die Transmission der anschliessenden Werkstätte geht durch den Motorenraum u. es ist durch eine Klauenkuppelung und 4 Friktionskuppelungen Vorsorge zu mannigfachen, den Bedürfnissen entsprechenden Kombinationen von Kraftproduktionen und Abgabegetroffen werden.

Nr. 17. Versuchs- oder Maschinenraum (mit 170,56 m<sup>2</sup> B.-Fl.)

enthält: 1 Werder'sche Festigkeitsmaschine für 100 t Kraftentfalten, mit Ausrüstung zur Vornahme zu Zug, Druck, Knickungs- und Biegeversuchen.

Eidg. Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien in Zürich.




Fig. 10. Motorenraum.

1 Festigkeitsmaschine, System Pohlmeier, für 100 t Ausrüstung zur Vornahme von Zug- und Biegeversuchen. Die Maschine arbeitet hydraulisch; sie ist an die Wasserleitung des Gebäudes

angeschlossen, mit einem Multiplikator versehen und dient der Hauptsache nach für laufende Zerreihsqualitätsproben von Eisen und Stahl.

1 Festigkeitsmaschine, System Mohr & Federhaff, für urspr. 50 t, abgeändert auf Maximum 25 t mit Ausrüstung zur Vornahme von Zerreihs- und Biegeproben, sie dient hauptsächlich für Qualitätsbestimmungen von Gusseisen, Kupfer und deren Legierungen.

3 hydraulische Pressen, u. z. eine für 120 t mit maschinellm Antrieb (abgeänderter Druckapparat, System Brink-Hübner); eine für 20 t (System Amsler-Amagat); eine für 2,0 t (System Amsler-Amagat). Sämtliche Druckapparate arbeiten mit reibungslosem Presskolben nach dem Prinzip Amagats.

1 Präzisions-Zerreihsmaschine für max. 2,0 t Kraftentfaltung, Syst. Hartig-Lennert.

1 Drahtzerreihs-Federdynamometer, System Amsler;

1 Draht-Torsionsapparat, System Amsler;

1 neuer Draht-Umschlagapparat von Tarnogrocky.

2 Zerreihsapparate für Bindemittel;

1 Adhäsionsapparat für Bindemittel;

1 Kaltbiegemaschine für Metalle, System Mohr-Federhaff;

1 Kaltbiegemaschine für Metalle, System Amsler;

1 kleiner Schmid'scher Wassermotor zum Antriebe der Drahtprüfungsmaschinen;

1 Laufkrahm mit 3,0 t Tragfähigkeit. Professor Bauschinger's Feinmesswerkzeuge und Messapparate für laufende Bedürfnisse. An der Aussenwand des Maschensaaes ist ein stabiler Herd mit Roof'schem Gebläse angebracht, welcher vorwiegend beim Verguss von Drahtseilen benutzt wird.

#### C. Erster Stock:

Nr. 18. Hörsaal (mit 98,13 m<sup>2</sup> B.-Fl.) dient zeitweise zu Versammlungszwecken und erhielt mit Rücksicht auf diese eine bewegliche Bestuhlung für 72 Zuhörer. Das Katheder ist mit Wasser, Gas und Elektrizität, die Fenster sind mit Rollvorrichtungen zur Verdunkelung des Saales bei Tageshelle ausgerüstet.

Nr. 19. Archiv (mit 31,79 m<sup>2</sup> B.-Fl.) enthält die deponierten Akten und Drucksachen der Anstalt, ferner verschiedene Lehrmittel des Dozenten für die Technologie der Baumaterialien u. d. m.

Nr. 20. Sammlungsraum (mit 60,45 m<sup>2</sup> B.-Fl.) dient lediglich zur Aufnahme und Konservierung von Belegstücken.

**Die Festigkeitsversuche von Wöhler und Bauschinger und unser Gesetz über die Schwächung des Arbeitsvermögens der Materialien durch Spannungswechsel.**

Von Prof. Autenheimer in Winterthur.

In der „Schweiz. Bauzeitung“ vom 25. Febr. d. J. teilten wir folgende Gleichung

$$n = c \frac{E}{s^2 - s_1^2} \cdot \frac{A}{t + \sqrt{t^2}}$$

mit, welche lehrt, wie viel Spannungswechsel ein Konstruktions-  
teil aushalten kann bis er bricht. Dabei wurde von der Vor-  
aussetzung ausgegangen, dass *jeder* Spannungswechsel einen  
Verlust an Arbeitsvermögen des Materials zur Folge habe,  
wie klein auch die spezifische Anspannung des  
Materials sei; ferner, dass dieser Verlust wesentlich  
bedingt sei durch die  
Dauer des Spannungs-  
wechsel. Einige Beispiele  
über Schmiedeisen sind  
beigefügt, um die An-  
wendung des Gesetzes auf  
die verschiedenen Arten  
von Spannungswechseln  
zu zeigen.

Nun ziemlich allge-  
meine Verneinung dieser  
Auffassung. Man halte  
sich an die Versuche von  
Wöhler und Bauschinger.

Diese haben gezeigt,  
„dass bei schmiedbarem  
Eisen wiederholte An-  
strengungen innerhalb  
der Elasticitätsgrenze  
eine Abminderung des  
Arbeitsvermögens nicht  
entsteht, selbst bei den  
als ungünstig angesehe-  
nen Anstrengungen mit  
kurzen Ruhepausen.“ Das ist nun  
allerdings die neue, durch  
genannte Autoritäten begründete  
Lehre, welcher die Konstrukteure  
zum Teil huldigen und um  
so lieber, da sie dadurch leicht  
bauen können, ja sie sogar  
glauben anwenden zu dürfen  
auf Fälle, wo die grössten  
Gefahren für Menschen-  
leben daraus erwachsen  
können.

Zur Rechtfertigung  
unserer Theorie mag es  
angezeigt sein, die Ver-  
suche von Wöhler und  
Bauschinger in nähere  
Betrachtung zu ziehen.  
**Versuche von Wöhler.**

A. Wöhler, Ober-  
maschinenmeister a. D.  
der niederschlesisch-  
mährischen Eisenbahn,  
publizierte anno 1870  
Versuche, welche er aus  
Auftrag des preussischen  
Ministers des Innern,  
Grafen von Itzenplitz, aus-  
führte. Er stellte sie zu-  
sammen in 17 Tabellen.  
Die vier ersten enthalten  
Versuche mit belasteten

Stäben, welche konti-  
nuierlich gedreht wurden;  
die fünf folgenden  
mit Stäben, welche (innerhalb  
bestimmter Grenzen) konti-  
nuierlich nach einer Richtung  
gebogen wurden; die drei  
weiteren mit Stäben, welche  
kontinuierlich verstreckt wurden  
und einen Versuch über konti-  
nuierliche Verdrehung. Endlich  
sind in vier Tabellen die  
Resultate von Zerrei-  
sungs- und Drehungsproben  
mitgeteilt, welche dazu dienen,  
das Arbeitsvermögen der  
verwendeten Materialien  
annähernd zu bestimmen.

Um unsere Gleichung auf  
diese Versuche anwenden  
zu können, sind wir genötigt,  
einige Annahmen zu machen.

Die Spannung giebt Wöhler  
in Centnern, die Querschnitte  
in Quadratzollen, beide wohl  
im preussischen Masssystem  
an. Wir nehmen deshalb  
abgerundet 1 Ctr. = 50 kg  
und 1 Q.-Zoll = 6,84 cm<sup>2</sup> an.  
Wöhler hat die Spannungs-  
wechsel von einer Hauptwelle  
aus bewirkt. Wir nehmen  
an, es haben dabei die Stäbe,  
welche untersucht wurden,

75 Umdrehungen per  
Minute gemacht. Diese  
Ziffer mag etwas hoch  
erscheinen; allein es  
musste dem Experimentator,  
um allzu grosse Kosten zu  
vermeiden, daran liegen,  
möglichst schnell zu Resultaten  
zu gelangen. Die Dauer  
einer Drehung war daher  
60:75 = 0,8 Sekunden.  
Bei der überwiegenden  
Mehrzahl der Versuche  
war die Zeit  $t_1$  des  
Gespanntseins, d. h. die  
zwischen Anspannen und  
Nachlassen, gleich Null.

Wir citieren Versuche  
mit Schmiedeisen u. Guss-  
stahl. Die Versuchsstäbe  
waren kalt ausgeschnitten  
aus Eisenbahn-Achsen.

#### A. Versuche mit Schmiedeisen von der Gesellschaft Phönix von 1857.

Es ist  $E = 1\,800\,000$  und  $A = 5,6$ .  
Ferner nehmen wir die  
Konstante  $c = 750$  statt 620  
an, wie das in der ersten  
Arbeit geschehen.

(Tab. I siehe folgende Seite.)

Die ersten Versuche haben  
Spannungen, welche über  
die ursprüngliche Grenze  
der Elasticität hinausführen  
und hätten föhlich ausfallen  
dürfen; denn jeder Konstrukteur  
weiss, auch ohne dass  
besondere Versuche gemacht  
werden, dass bei solchen  
Spannungen das Material  
bald zu Grunde geht.

In Nr. 7 hält sich die  
Spannung gerade an der  
Grenze der Elasticität;  
daher kommen nur drei  
Versuche vor, die für den  
Konstrukteur von Wert  
sind.

Man erkennt, dass  
das Material der Stäbe  
ungleich war. Von Nr. 5  
auf 6 springt die Touren-  
zahl auf das 4fache, von  
Nr. 6 auf 7 nur auf das  
1,4fache; dagegen von  
Nr. 7 auf 8 wieder auf

das 4fache, obschon bei  
sämtlichen Uebergängen die  
Spannungsdifferenzen gleich  
blieben. Augenscheinlich  
war das Material unter Nr. 7  
ein schlechtes. Unsere  
Gleichung giebt daher auch  
dreimal mehr Umdrehungen  
als Wöhler fand.

Bei Nr. 8 stimmen die  
Tourenzahlen nach Wöhler  
und nach unserer Gleichung  
überein.

Bei Nr. 9 war der Stab  
noch im Betrieb, nachdem  
er schon 132 Millionen  
Umdrehungen gemacht hatte.  
Unsere Gleichung giebt  
5,3 mal weniger, selbst für  
den Bruch. Dieser auffallende  
Sprung von 19 auf 132  
Millionen Drehungen

Eidg. Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien in Zürich.




Fig. 11. Mechanische Werkstätte.

Eidg. Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien in Zürich.




Fig. 12. Cementwerkstätte.

Tab. I.

Stäbe mit schlanker Hohlkehle abgesetzt; belastet und dabei kontinuierlich gedreht.

Da nach der Anspannung eine sofortige Entlastung eintritt, so wird  $s_1 = 0$ . Jeder Umdrehung entsprechen zwei Spannungswechsel (auf Zug und Druck); daher  $t = 0,4 : 3600$  Stunden.

Nr.	Grösste Spannung		Anzahl Umdrehungen bis zum Bruche	
	Ctr.	kg	nach Wöhler	nach Gleichung
1	320	2339	56 430	—
2	300	2193	99 000	—
3	280	2047	103 145	—
4	260	1901	479 490	—
5	240	1755	909 810	—
6	220	1608	3 632 588	13 070 000
7	200	1462	4 917 992	15 950 000
8	180	1316	19 186 791	19 675 000
9	160	1170	132 250 000	24 900 000
10	—	900	—	42 085 000
11	—	600	—	94 621 000
12	—	300	—	378 765 000

lässt sich nur erklären, wenn man annimmt, das Material unter Nr. 9 sei ausgezeichnet gewesen; denn der Uebergang von 1316 kg Spannung auf 1170 rechtfertigt eine solche enorme Verschiedenheit sicher nicht. Liegt doch 1316 kg auch innert der Grenze der Elasticität, nur etwas näher an derselben als 1170 kg. Gerade hier wären nun mehr Versuche am Platze gewesen; denn bei 1170 kg Spannung abbrechen, auf einen einzigen Versuch hin und erklären, nun sei bei niedrigeren Spannungen ein Bruch durch Spannungswechsel gar nicht mehr zu erwarten, das ist denn doch nicht statthaft. Wir haben die Tabelle noch um Nr. 10—12 erweitert mit kleineren Spannungen, wie sie häufig in der Praxis vorkommen und die Tourenzahl beigefügt. Nr. 12 zeigt, dass ein Stab von der vorausgesetzten Qualität nur 378 Millionen Umdrehungen, also doppelt so viel Spannungswechsel aushalten kann.

Trägt man die Resultate graphisch auf, indem man z. B. die Spannungen als Abscissen, die Zahl der Umdrehungen beider Abteilungen als Ordinaten annimmt, so entstehen zwei Kurven, die einen stetigen Verlauf nehmen sollten und zwar für normales Material innerhalb der Elasticitätsgrenze einen Verlauf, der sich durch ein Gesetz darstellen lässt. Die Wöhler'sche Kurve kann, wegen der Verschiedenheit des Materials, einen stetigen Verlauf nicht zeigen; aber eine gewisse Annäherung an die Stetigkeit sollte doch vorhanden sein, namentlich bei dem Teil der Kurve, der innerhalb der Elasticitätsgrenze liegt. Dieser geht durch drei Punkte (für Nr. 7, 8 und 9), steigt aber vom Punkt Nr. 8 auf 9 so plötzlich, dass die Kurve für einen benachbarten weitem Punkt Nr. 10 schon ins Unendliche verlaufen müsste, was unmöglich ist. Es fehlt noch ein Versuch mit einer Spannung von etwa 900 kg, um mit Sicherheit die Richtung der Kurve festzustellen, bezw. die Kurve bei Punkt 9 korrigieren zu können. So bleibt, trotz oder wegen der 132 Millionen Drehungen, der darauf basierte Schluss ein gewagter. Er lautet:

„Wenn der auf relative Festigkeit belastete Versuchsstab kontinuierlich gedreht wurde, so dass bei jeder Umdrehung in derselben Faser ein Uebergang aus der grössten Zugspannung in die grösste Druckspannung und umgekehrt stattfand, erfolgte der Bruch noch bei 180 Ctr. pro Quadratzoll grösster Faserspannung; bei 160 Ctr. trat er nicht mehr ein, obschon der Stab schon weit über hundert Millionen Biegungen erlitten hatte. Die Bruchgrenze kann daher bei 160 Ctr. pro Quadratzoll Faserspannung angenommen werden. Da die Grenzspannungen positiv und negativ waren, so ist die massgebende Differenz = 320 Ctr.“

Unsere Kurve kennt keine „Bruchgrenze“; sie giebt nur zusammengehörende Werte von Spannung und Zahl der möglichen Spannungswechsel in stetiger Folge. Soll z. B. ein schmiedeiserner Stab 300 Millionen Spannungswechsel gleich denen der Wöhler'schen Tab. I durchmachen bis er bricht, bei einem Arbeitsvermögen  $A = 4$ , so geht unsere Gleichung über in

$$300\,000\,000 = 750 \cdot \frac{1\,800\,000}{s^2} \cdot \frac{4 \cdot 60 \cdot 60}{0,4}$$

woraus folgt Spannung  $s = 402$  kg. Diese Spannung liegt nun weit unter der Wöhler'schen „Bruchgrenze“ und doch hält die Stange nur 300 Millionen Spannungswechsel aus bis sie bricht. Das allerdings setzt voraus, dass die Konstante  $c$  unserer Gleichung richtig ermittelt ist.

Wollte man immerhin die Wöhler'sche Grenze in beschränktem Sinne gelten lassen, so könnte dies doch nur für Spannungswechsel der ersten Art der Fall sein und zwar von ganz kurzer Dauer. Wie diese Dauer zunimmt, nimmt die Zahl der möglichen Spannungswechsel ab, wie folgender Fall zeigt.

Die Feder einer Taschenuhr wird täglich aufgezogen, sie macht also während 24 Stunden je einen Spannungswechsel durch mit der Zeit zum Anspannen und Nachlassen, also ohne Zwischenpause.

Würde nun das Wöhler'sche Gesetz auf diese Feder anwendbar sein, so könnte sie wohl 100 Millionen solcher Wechsel durchmachen und würde dann erst noch nicht brechen. Allein das würde eine Dauer bedeuten von mehr als 100 Millionen Tagen oder 274 000 Jahren. Jedermann weiss aber, dass jede Uhrfeder einmal bricht und zwar nach kaum 15—20 Jahren; sie wird spröde und reisst, weil sie die Spannung, welche sie früher mit Leichtigkeit ertragen, nunmehr nicht mehr anhalten kann.

Der Wöhler'sche Satz ist auch entschieden nicht übertragbar auf Spannungswechsel der zweiten Art, bei welchen das Material vom Anspannen an bis zum Nachlassen eine Zeit lang gespannt bleibt, wie dies z. B. vorkommt bei Stangen einer hydraulischen Presse, beim Stillstellen einer belasteten Achse, bei einem arbeitenden Dampfkessel etc. Beim Dampfkessel steigt des Morgens während des Anheizens die Spannung, diese verharrt bis Abends auf sehr nahe der gleichen Höhe und lässt dann wieder nach, um einen Spannungswechsel von 10—15 Stunden Dauer durchzumachen. Ein solcher Kessel könnte, wollte man die Wöhler'sche Theorie darauf anwenden, mit einer Spannung gleich der „Bruchgrenze von 160 Centner“ = 1170 kg, mindestens 132 250 000 Spannungswechsel aushalten, mithin ebensoviel Tage oder etwa 440 000 Jahre im Betrieb sein, was doch aller Erfahrung widerspricht.

Eidg. Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien in Zürich.




Fig. 13. Versuchs- oder Maschinensaal.