

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 83 (1965)
Heft: 32

Artikel: Plasmaschneiden
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-68226>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Plamaschneiden


DK 537.525

Zum Schneiden hochtemperaturfester Werkstoffe, wie etwa nichtrostender Stahl, Hastelloy usw. werden heute vielfach Plasmabrenner verwendet. Im folgenden sollen Prinzip, Aufbau und Anwendung solcher Brenner kurz beschrieben werden.

Unter einem thermischen Plasma versteht man ein dissoziiertes, hochionisiertes, elektrisch leitendes Gas, in welchem sich Moleküle, Atome, Ionen und Elektronen in völlig ungeordneter Bewegung befinden. Im Plamaschneidbrenner wird das Plasma mit Hilfe eines Gleichstromlichtbogens erzeugt. Bild 1 zeigt einen solchen Brenner

Bild 1. Plasmabrenner mit offenem Lichtbogen (übertragener Lichtbogen)

- 1 Gas, welches dem Durchgang durch den Lichtbogen das Plasma bildet
- 2 Wolframelektrode
- 3 Kühlwasser
- 4 Isolation
- 5 Plasma
- 6 Lichtbogen



mit offenem Lichtbogen, der von einem Druckgasmantel umgeben ist und zwischen einer Wolframelektrode und dem Werkstück gebildet wird. Im Kern des Plasmastrahles entstehen Temperaturen von 25000 °C und mehr. Seine Geschwindigkeit erreicht nahezu die des Schalles. Beim Schneiden schmilzt die hohe Temperatur des scharf gebündelten Gasstrahles, der aus einer Düse austritt, den Werkstoff.

Gegenüber dem Schneiden mit Sauerstoff hat das Plamaschneiden den Vorteil, dass auch solche Werkstoffe getrennt werden können, deren Schmelzpunkt niedriger liegt als die Entzündungstemperatur, wie z. B. Nichteisenmetalle und austenitische Stähle. Es lassen sich praktisch alle leitenden Werkstoffe, wie hochlegierte Stähle, Nickel, Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium und deren Legierungen schneiden. Die Schnittqualität ist durchaus mit derjenigen eines Sauerstoffschnittes an Baustahl zu vergleichen. Die Wärme stammt ausschliesslich vom Plasmastrahl und nicht aus der Verbrennung des Eisens in Sauerstoff wie beim Sauerstoffschnitten. Die Temperatur des Strahles nimmt mit grösserwerdendem Abstand von der Düse ab. An der Werkstückoberseite schmilzt mehr Werkstoff ab, die Schnittfläche fällt deshalb nicht senkrecht zur Oberfläche aus. Gegenwärtig lässt der Stand der Technik einen Winkel zwischen Brenneraxe und Schnittfläche von unter 5° einhalten. Die Schnittfugenbreite ist beim Plasmabrennen doppelt so gross wie beim Sauerstoffschnitt und beträgt rund das Zweifache des Düsendurchmessers. Die Vorschubgeschwindigkeit ist beachtlich. So wird bei einem 8 mm Cr-Ni-Blech auf geraden Strecken 3000 mm/min erreicht. Der benötigte Silizium-Gleichrichter hat eine Leistung von 50 kW. Diese Anlage erlaubt, Cr-Ni-Platten bis zu 36 mm Dicke zu schneiden.

Bezüglich der Schnittkosten wird der Plasmabrenner überall dort überlegen sein, wo ein grosser Auftragsbestand für das Schneiden von hochlegierten Stählen vorhanden ist, da eine mechanische Nachbearbeitung meistens wegfällt. Mit dem Plasmastrahl lassen sich auch Drehtheile von hochhitzebeständigen Werkstoffen und nickelhaltigen Verbindungen 5- bis 10mal schneller bearbeiten als mit dem konventionellen Verfahren. Das Gefüge wird nur bis zu wenigen Zehntel mm beeinflusst. Als Richtwert kann angegeben werden, dass das Schneiden von rostfreiem Stahlblech von 10 mm Dicke per Laufmeter 0,3 Fr. kostet.

Das genaue Einhalten der optimalen Vorschubgeschwindigkeit sichert eine einwandfreie Schnittfläche. Abweichungen können zu Bartbildungen, konvexer Schnittfläche und runden Kanten führen. Die elektrische Leistung des Hochstromlichtbogens muss der Vorschubgeschwindigkeit und dem Material sowie der Blechdicke angepasst werden, andernfalls leidet die Schnittqualität.

Als Gase werden meistens zweiatomige Gase wie etwa Stickstoff-Wasserstoffgemische verwendet, die einen grösseren elektrischen Widerstand als einatomige Gase aufweisen. Es sind deshalb höhere Spannungen erforderlich; damit sinkt die notwendige Stromstärke für eine bestimmte Wirkleistung. Der Wirkungsgrad wird deshalb besser, da der Wärmeverlust geringer ist. Die Elektrodenerosion ist ebenfalls geringer.

Der Düsenabstand wird normalerweise 8 bis 15 mm betragen. Zu kleiner Abstand birgt die Gefahr eines Kurzschlusses in sich, der zur sofortigen Zerstörung der Düse führen würde.

Ein wesentlicher Vorteil des Plamaschneidens liegt in der minimalen Gefügebeeinflussung des Schnittes. Dies äussert sich in vielen Fällen durch eine nur geringe Abnahme der Härte des Materials.

Beim Schneiden von Baustahlblechen liegen die Schnittgeschwindigkeiten mit dem Plasmastrahl nur bis zur Blechdicke von 15 mm wesentlich höher als beim Sauerstoffschnitten. Wegen seiner hohen Wirtschaftlichkeit ist das Plasmabrennschneiden für alle jene leitenden Werkstoffe sehr geeignet, die sich autogen nicht schneiden lassen. Nähere Angaben findet man in: «Schweisstechnik» 55 (1965), Heft 2, S. 46-63.

Elektronischer Korrosionsschutz

DK 620.197

Im Stahl sind infolge von Verunreinigungen, wie z. B. Schlackenresten, Walzzunder usw., aber auch infolge unterschiedlicher Spannungszustände, die sich beim mechanischen Bearbeiten ergeben, immer kleine Bezirke anodischen und kathodischen Charakters vorhanden. Beim Vorhandensein eines Elektrolyten, wie beispielsweise feuchter Metalloberflächen, Wasser, feuchtem Erdboden usw. wandern Ströme von den anodischen zu den kathodischen Bezirken. Der Stromkreis schliesst sich durch Elektronenleitung im Metallkörper. An denjenigen Stellen, an welchen der Strom aus dem Metall in den Elektrolyten übertritt, also an den anodischen Bereichen, wird Metall abgetragen. Im Elektrolyten, insbesondere in der an das Metall angrenzenden Zone, findet Rostbildung statt. Interessante Schutzmöglichkeiten bespricht R. Brandt in Band 72/1963 der VDI-Berichte¹⁾. Bei den kathodischen Schutzverfahren unterbindet man das Ausbreiten der Korrosionsströme dadurch, dass man von aussen her auf die zu schützende Metalloberfläche einen genügend starken Gegenstrom schickt. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Eine erste besteht darin, dass die zu schützende Metalloberfläche mit einem unedleren Metall zu einem galvanischen Element zusammengeschaltet wird (*Opferanoden-Verfahren*). Beim sogenannten *Fremdstrom-Verfahren* wird die zu schützende Metalloberfläche mit einer Gleichspannungsquelle verbunden. In beiden Fällen muss der Schutzstrom gerade so stark sein, dass der Korrosionsstrom unterdrückt wird. Genaue Messungen werden mittels Vergleichselektrode und einem hochohmigen Spannungsmesser durchgeführt. Meistens muss man allerdings auf Grund von Erfahrungswerten arbeiten. Der notwendige Schutzstrom hängt von vielerlei Faktoren ab, von denen erwähnt seien: Art und Güte des isolierenden Anstriches, Zusammensetzung und Sauerstoffgehalt des Elektrolyten usw. Da sich diese Einflüsse mit der Zeit ändern können, muss das Schutzzpotential von Zeit zu Zeit nachgeprüft werden.

Ihre Anwendung finden die kathodischen Verfahren zum Schutz von Boilern und Kühltanks, von Schiffen und Hafenbauten, Lagertanks, Rohrleitungen usw. Der Entscheid, welches der beiden Verfahren in einem bestimmten Fall angewandt werden soll, hängt von verschiedenen äusseren Bedingungen ab, wie Strombedarf, Schutzstromdichte, Elektrolytwiderstand, Installations- und Wartungskosten. Beim Opferanoden-Verfahren verwendet man gegen Gebrauchswasserkorrosion, besonders im Erdboden, vorwiegend Magnesium-Anoden. Gegen Seewasser-Korrosion sind Elektroden aus Zink mit Aluminium, Cadmium oder Quecksilber als Legierungsbestandteilen vorzuziehen. Die berechnete oder durch Messungen bestimmte Stromstärke regelt man mittels Anzahl und Abständen der eingebauten Anoden. Beim Fremdstrom-Verfahren schaltet man meistens das zu schützende Objekt über eine Transformator-Gleichrichter-Einheit an das Ortsnetz an. Wegen der Gefahr von Funkenbildung bei schadhaften Zuleitungen und hoher Induktivität kommt dieses Verfahren für Benzintanks nicht in Frage. Der Fremdstrom wird über eine oder mehrere Elektroden eingeleitet, die entweder «selbstverzehrend» sind, wie Eisen- und Aluminiumelektroden, oder «nicht selbstverzehrend», wie solche aus Graphit mit Kunststoff gebunden, Eisen mit bis zu 14% Silizium oder platiniertem Titan. Es hält allerdings sehr schwer, allgemeingültige Richtlinien anzugeben. Zur Anwendung des kathodischen Schutzverfahrens ist ein erhebliches Mass an Erfahrung notwendig; es sind sogar Fälle bekannt, unter denen sich diese Verfahren nicht anwenden lassen.

¹⁾ VDI-Berichte, Bd. 72/1963 «Heizung-Lüftung-Klimatisierung», S. 49/55. Zu beziehen durch den VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf, Bongardstrasse 3, Preis DM 24.50.