

**Zeitschrift:** Schweizer Ingenieur und Architekt  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 118 (2000)  
**Heft:** 25

**Artikel:** Stellungnahme der Kommission Swisscode 5 - Holzbau  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-79939>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 14.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

stische Berechnung zeigt ebenfalls, dass die heikle Zugzone - und nicht die duktile Druckzone - die Schwachstelle des Querschnitts bleibt.

### Zusammenfassung

Die Bemessung von Holzbalken auf Tragsicherheit mit dem Konzept der Biegefestigkeit hat sich für den Rechteckquerschnitt bestens bewährt. Für komplexe Querschnitte aber ist die Methode zu unpräzise: insbesondere wird nicht zwischen Biegezug- und Biegendruckzone unterschieden. Der Ingenieur kann die günstigen plastischen Eigenschaften von Holz auf der Biegendruckseite nicht ausnutzen. Erst mit einer plastischen Berechnung

wird dies möglich sein. Die plastische Bemessungsmethode ist zweifellos anspruchsvoller als die bisherige Bemessung auf der Basis der Elastizitätstheorie, sie gewährt dem Ingenieur aber wesentlich mehr Spielraum, was der Produktentwicklung im Ingenieurholzbau mehr Impulse geben könnte. In diesem Sinne ist die plastische Bemessung im Holzbau eine wichtige Voraussetzung für eine Zukunft mit noch tragfähigeren Holzquerschnitten.

Adresse des Verfassers:

Maurice Brunner, Dr. sc. techn., Schweizerische Hochschule für Holzwirtschaft, Solothurnstrasse 102, 2504 Biel

### Literatur

[1]

Steiger R.: Mechanische Eigenschaften von Schweizer Fichten-Bauholz bei Biege-, Zug-, Druck- und kombinierter M/N-Belastung. IBK-Bericht Nr. 221, Birkhäuser Verlag Basel, 1996

[2]

Steurer A.: Holzkonstruktionen mit Stahl- und Kunststoffverstärkung. 31. SAH-Tagung, Lignum, Zürich, 1999

[3]

Kollmann/Côté: Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe, Abschnitt 7.4. Springer Verlag, Berlin 1984

[4]

Eurocodes: EC5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten; EN 338: Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

## Stellungnahme der Kommission Swisscode 5 – Holzbau

Im obigen Artikel werden Vorschläge für einen Tragfähigkeitsnachweis von Holzbalken basierend auf den plastischen Bemessungsregeln veröffentlicht. Der Verfasser geht in seinem Artikel davon aus, dass bei der Festlegung der charakteristischen Biegefestigkeiten  $f_m$  von Bauholz in den einschlägigen Normen SIA 164 und ENV 1995-1-1 (Eurocode 5) eine Plastifizierung des Querschnitts wohl berücksichtigt, aber nicht offen gelegt werde. Der Verfasser unterlässt es leider, seine theoretischen Überlegungen anhand der vielen veröffentlichten, experimentellen Untersuchungen an Bauholz zu überprüfen.

Bevor auf das Kernproblem «plastisches Tragverhalten von Holzbalken» eingegangen wird, sind folgende Richtigstellungen zum oben stehenden Beitrag erforderlich:

Es gibt Eurocodes und Euronormen. Die Festigkeitsklassen von Bauholz für tragende Zwecke werden in der Euronorm EN 338 behandelt. Die dort aufgeführten Festigkeitswerte sind charakteristische Kennwerte, die dem unteren 5%-Fraktilwert der jeweiligen Grundgesamtheit entsprechen.

Die in EN 338 festgelegten Biegefestigkeiten gehen auf umfangreiche Bruchversuche an Bauholz zurück. Die Biegefestigkeit wird aus dem Bruchmoment, geteilt durch das Widerstandsmoment, ermittelt. Die Berechnung erfolgt somit unter der Annahme einer linearen Spannungsverteilung

(eigentlich einer linearen Dehnungsverteilung und einer Gleichsetzung des E-Moduls für Zug und Druck). Die in EN 338 angegebenen charakteristischen Werte enthalten - entgegen der Aussage des Autors - keinen Sicherheitsfaktor.

Gemäss Bild 5 (S. 568) und Text geht Thunell von einem identischen E-Modul für Zug und Druck aus. Dies gilt generell für «fehlerfreie» Holzproben, ist aber auch weitgehend korrekt für Bauholz (Unterschiede unter 5%). Die Feststellung des Autors «wobei die Elastizitätsmoduln für Zug- und Druckbeanspruchung nicht immer gleich gross sind» ist viel- bzw. nichtssagend. Gemäss Bild 3 (S. 568, gültig für fehlerfreies Holz) wäre aber gemäss Autor ein um rund 50% höherer Zug-E-Modul Tatsache.

In Bild 1 (S. 567) wird der vom Autor postulierte «wahre» Spannungsverlauf eines rechteckigen Holzbalkens infolge Biegung dargestellt. Da selbst bei plastischem Tragverhalten die Gleichgewichtsgesetze weiterhin Gültigkeit haben, müsste die resultierende Druckkraft gleich gross wie die Zugkraft sein. Für den vorliegenden Fall müssten somit die Flächen bezüglich Druck und Zug gleich gross sein. Dies ist eigenartiger Weise nicht der Fall! (Gilt übrigens auch für Bild 5.)

Bezüglich der Kernfrage «Verhalten sich Holzbalken im Biegebruchversuch elas-

tisch oder plastisch?» geht der Autor bei seinen Überlegungen von folgender Feststellung aus: «Holzforscher haben zwischen den beiden Weltkriegen raffinierte Bemessungsmethoden entwickelt, um die Tatsache zu erklären, dass die Biegefestigkeit von fehlerfreien Proben wesentlich höher ist als die Druckfestigkeit». Er findet es kurios, dass diese Erkenntnisse bisher nicht zu plastischen Bemessungsregeln in den Holzbaunormen geführt haben.

In der Baupraxis wird jedoch mit «Bauholz» und nicht mit «kleinen, fehlerfreien Holzproben» gearbeitet. Die Holzbaunormen müssen deshalb die Eigenschaften des Baustoffs «Bauholz» berücksichtigen - und nicht diejenigen eines fiktiven Baustoffs!

Die charakteristischen Biegefestigkeiten von so genannt «normalem Bauholz» (entsprechend FK II gemäss Norm SIA 164 bzw. C 27 gemäss EN 338) liegen im Bereich von 24 bis 27 N/mm<sup>2</sup>. Bei einem so tiefen Beanspruchungsniveau (im Vergleich zu der Festigkeit von fehlerfreiem Holz) verhält sich die Druckseite noch vollkommen elastisch. Eine Stauchung tritt - in Übereinstimmung mit den Feststellungen des Autors - erst ab rund 3% auf. Die charakteristischen Biegefestigkeiten entsprechen jedoch einer Bruchdehnung von lediglich 2%.

Weil sich Bauholz - auf dem für die Bemessung entscheidenden charakteristischen Niveau der 5%-Fraktilen - elastisch verhält, ist die Feststellung des Autors, dass

«die Plastifizierung des Querschnitts indirekt durch die Einführung einer nominellen fiktiven Biegefestigkeit berücksichtigt werde» unzutreffend. Eine Stauchung der Druckseite konnte nur bei sehr hochwertigem Bauholz beobachtet werden (ungefähr ab dem 95%-Fraktilwert, abhängig von der betrachteten Festigkeitsklasse). Dieser Bereich ist aber für die Festlegung der Bemessungswerte irrelevant.

#### Folgerung

Bei Bauholz ist die Biegezugfestigkeit generell geringer als die Biegendruckfestigkeit. Es findet deshalb keine plastische Stauchung der Biegendruckseite statt: der Spannungsverlauf ist elastisch-linear.

Die weiteren Aussagen bezüglich «zusammengesetzter Querschnitte» und die vorgestellten «einfachen Ideen» sind eigentlich korrekt, bedürfen jedoch einer Ergänzung: Diese Ideen haben in der Praxis seit längerer Zeit Eingang gefunden und wurden auch schon verschiedentlich in der Normung berücksichtigt, z.B. der unsymmetrische Querschnittsaufbau für kombiniertes Brettschichtholz in der Norm DIN 1052-1/A1. Bei der Massenproduktion von Brettschichtholz wird jedoch gegenwärtig der symmetrische Querschnittsaufbau bevorzugt.

Die Hauptsachbearbeiter der Norm Swisscode 5 - Holzbau: *Ernst Gebri*, Prof. em. ETH, *Adrian Mischler*, Dr. sc. techn., ETH Zürich, Institut für Baustatik und Konstruktion, *René Steiger*, Dr. sc. techn., Empa Dübendorf, Abteilung Holz

## Duplik des Autors

Ich stelle fest, dass die Kernaussagen des Artikels nirgends in Frage gestellt werden:

- Die Schwachstelle eines Holzbalkens ist die spröde Biegezugseite. Für Balken mit zusammengesetztem Querschnitt könnte es ingenieurtechnisch und wirtschaftlich Sinn machen, die heikle Biegezugseite ungleich mehr als die duktile Biegendruckseite zu verstärken.

- In der duktilen Biegendruckzone eines Holzbalkens ist eine grosse Tragreserve vorhanden, die mit der von Euronorm/Eurocode/Swisscode vorgeschriebenen Berechnung gemäss der Elastizitätstheorie nie ausgenutzt werden kann.

- Das Beispiel zeigt klar auf, dass für Balken mit zusammengesetztem Querschnitt die Bemessung mit der undifferenzierten «Biegefestigkeit» zu Fehlurteilen hinsichtlich Versagensart und theoretischem Bruchmoment führen könnte. Bei den Berechnungen sind natürlich die inneren Zug-

und Druckkräfte immer im Gleichgewicht.

Im Berechnungsmodell schlage ich vor, den sogenannten «Volumeneinfluss» zu vernachlässigen und vorsichtshalber die Stauchungsgrenze der Biegendruckzone gleich gross wie die Druckfestigkeit anzusetzen. Diese Annahme entspricht auch einem Grundsatz der Duktilitätstheorie, wonach die Fliessgrenze sowohl bei Normalkraft- wie bei Biegebeanspruchung gleich gross ist - siehe z.B. die einschlägigen SIA-Normen für Stahlbau und für Betonbau. Den Ausführungen der Normkommission zufolge wäre hierfür ein grösserer Wert mindestens auf der Höhe der Biegefestigkeit anzunehmen. Damit erhält insbesondere die zweite Kernaussage Rückendeckung.

Ich bleibe bei meiner Botschaft: die plastische Bemessung ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Entwicklung einer neuen Generation von hochfesten Holzbalken mit zusammengesetztem Querschnitt.

*Maurice Brunner, Biel*