

**Zeitschrift:** Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins  
**Herausgeber:** Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke  
**Band:** 34 (1943)  
**Heft:** 19

**Artikel:** Das "Elin-Hafergut"-Verfahren für die Dünoblechschweissung  
**Autor:** Hauser, H.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1061762>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 05.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Wir wissen, dass der Generator in der Stunde 22 000 kWh erzeugt und können aus den vorlie-




Fig. 13.  
Die fertigen Teile des Generators

genden Tabellen entnehmen, dass 11 060 kWh konsumiert wurden, woraus sich somit eine nötige Laufzeit von genau 30 Minuten ergibt.

Wenn es uns interessiert, können wir aber auch ausrechnen, wie lange der Generator laufen müsste, um ihn mit Gleichstrom zu schweißen. Es ergibt sich ein Energiekonsum für das Schweißen von 23 000 kWh und somit eine Laufzeit von 65 Min.




Fig. 14.  
Tragbalken des Generators

Wenn wir alle Schweisskosten zusammenzählen, dann kommen wir auf einen Betrag von ca. 17 000 Franken, weniger als 2% des Generatorpreises. Wenn man bedenkt, was für eine grosse Rolle die elektrische Schweissung bei der Herstellung des Generators gespielt hat, dann darf man ruhig sagen, dass dies ein wirklich sehr bescheidener Betrag ist, und wir müssen einmal mehr erkennen, was für ein wertvolles und billiges Verfahren die elektrische Schweissung ist.

## Das „Elin-Hafergut“-Verfahren für die Dünnschleissung

Referat, gehalten an der Diskussionsversammlung des SEV vom 5. Mai 1943 in Basel,  
von H. Hauser, Zürich-Oerlikon

621.791.75

Das «Elin-Hafergut»-Schweissverfahren, im folgenden kurz «EHV» genannt, ist eine Erfindung der Elin A.-G., Wien. Die Lizenz für die Schweiz ist von der Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, Bührle & Co., Abt. Elektrodenfabrik, erworben worden. Nach längeren Versuchen, die zur Entwicklung einer Spezialelektrode sowie einer Standardeinspannvorrichtung führten, wurde das Verfahren in der Schweiz eingeführt, wo es in steigendem Masse in der Industrie Anwendung findet.

*Le procédé Elin-Hafergut est une découverte de la S. A. Elin, de Vienne. La licence pour la Suisse a été acquise par la Fabrique de Machines-Outils d'Oerlikon, Bührle & Co., département de la Fabrique d'électrodes. Après de longs essais en vue de mettre au point une électrode spéciale et un dispositif de serrage standard, le procédé a été introduit en Suisse, où il est de plus en plus appliqué par l'industrie.*

Das Verfahren besteht im Prinzip darin, dass die zu verschweisenden Bleche (Dicke 1...3 mm) stumpf aneinandergestossen, zwischen zwei Kupfer-




Fig. 1.  
Das Prinzip des Elin-Hafergut-Verfahrens  
1 Obere Kupferschiene.  
2 Dickumhüllte Pressmantel­elektrode.  
3 Bleche stumpf zusammengestossen und geheftet.  
4 Untere Kupferschiene.

schiene eingespannt werden, deren obere eine Nute zur Aufnahme einer dickumhüllten Pressmantel­elektrode, die untere eine kleinere Rille zur Auf-

nahme des abgeschmolzenen Schweissmaterials zur Bildung der sog. Gegenraupe enthalten (Fig. 1).

In dem durch die Bleche und die obere Cu-Schiene gebildeten Kanal brennt die Elektrode automatisch ab.

Diese Anordnung hat folgende wesentliche Vorteile gegenüber der Handschweissung:

1. Richtung des Lichtbogens und damit Erzielung einer absolut gleichmässigen Naht.
2. Durchschweissung und Bildung einer Gegenraupe.
3. Das Verziehen der Bleche wird infolge der starken Pressung durch die Cu-Schiene auf ein Minimum beschränkt und eine nachträgliche Richtung der geschweissten Werkstücke ist deshalb meistens nicht erforderlich.
4. Die Schweissung erfolgt in dem Kanal unter fast vollkommenem Luftabschluss, somit unter Ausschluss von Stickstoff und Sauerstoff; deshalb sind die statischen und dynamischen Festigkeiten als hervorragend zu bezeichnen.

Das Verfahren wurde von der deutschen Erfinderfirma zuerst mehreren grossen Industrien in

der Schweiz angeboten. Die von diesen Firmen mit Schweizer Elektroden durchgeführten Versuche ergaben teilweise sehr schöne Nähte, während plötzlich aus unerklärlichen Gründen wieder löchrige Schweissungen auftraten. Eine Konstanz der Qualität konnte aber nirgends erreicht werden. Aus diesem Grunde liess das anfänglich vorhandene starke Interesse rasch nach. Dem Verfahren schienen offensichtlich noch gewisse Kinderkrankheiten anzuhaften.

Zu diesem Zeitpunkt wurde die Lizenz des EHV von der Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, Bührle & Co., erworben.

Systematisch durchgeführte Versuchsreihen führten bald zur Aufdeckung einer Reihe von Fehlerquellen, die ihren Ursprung einerseits in der Elektrode, andererseits in der Einspannvorrichtung besaßen. Es wurde festgestellt:

Die normalen, für die Handschweissung bestimmten Elektroden eignen sich nicht für das EHV. Die oft auftretenden Kurzschlüsse waren auf die geringe Distanz zwischen Elektrodenkern und Blech zurückzuführen. Dem suchte man entgegenzuwirken durch Unterlegen von Papierstreifen und später durch stärkere Umhüllung des Elektrodenkerns. Damit war schon ein grosser Fortschritt erreicht. Die häufig auftretenden Verwerfungen der Naht, sowie das übermässig starke Haften der Schlacke auf der Schweisse, machten die Entwicklung einer Spezialelektrode notwendig.

Die heute zur Verwendung gelangende «Oerlikon»-Elektrode «Cito-Rapid» zeichnet sich durch einen äusserst weichen Fluss, gleichmässigen Aspekt und selbsttätiges Lösen der Schlacke aus. Einschränkung ist zu sagen, dass natürlich diese drei Eigenschaften von der richtigen Stromstärke abhängen.

In diesem Zusammenhang sollen auch die grundlegenden «Untersuchungen an Schweissverbindungen» (von Otto Graf und Fritz Munziger), die mit dem «Elin-Hafergut»-Verfahren angestellt worden sind, erwähnt werden<sup>1)</sup>. Die Autoren geben die Ergebnisse von Festigkeitsuntersuchungen an Stumpf- und Kehlnahtschweissungen nach dem EHV bekannt. Dabei interessieren speziell die Ergebnisse der Versuche mit Stumpfnähten an 1,5...3,0 mm dicken Stahlblechen. Die Probestücke wurden mit der deutschen Elektrode «Messer-Ra-

pid» geschweisst. Analoge Versuche wurden von uns mit unserer Spezialelektrode «Cito-Rapid» durchgeführt. Die Ergebnisse sind in den Tab. I und II den Werten der «Messer-Rapid» gegenübergestellt.

Versuchsbedingungen	Blechedicke	
	1,5 u. 2 mm	2,5 u. 3 mm
Rundung des Biegestempels	4,0	6,0
Lichter Abstand der Auflagerollen von 50 mm Durchmesser	10	15

Faltversuche

Tabelle I.

Messer-Rapid		Cito-Rapid	
Blechedicke	Biegewinkel	Blechedicke	Biegewinkel
1	180°	1	180°
1,5	180°	1,5	180°
2	180° teilw. Anrisse	2	180°
2,5	180° teilw. Anrisse	2,5	180°
3	180° Anrisse	3	180°
Schweißstromstärken 90...100 A		Schweißstromstärken 90...145 A	
Elektroden $\varnothing$ 3 mm		Elektroden $\varnothing$ 2,5...4 mm	

Zugversuche

Tabelle II.

Messer-Rapid		Cito-Rapid	
Blechedicke	Zugfestigkeit kg/mm <sup>2</sup> mittel	Blechedicke	Zugfestigkeit kg/mm <sup>2</sup> mittel
1	37,6	1	41,3
1,5	—	1,5	40,1
2	38,8	2	40,7
2,5	40,9	2,5	42,0
3	33,3	3	41,5

Diese Zusammenstellung zeigt, dass die Elektrode «Cito-Rapid» der «Messer-Rapid» gleichwertig ist.

Prof. Graf erklärt in seinen Schlussbemerkungen zu den mit der «Messer-Rapid» durchgeführten Versuchen u. a.:

«Die beschriebenen Versuche zeigen, dass das EHV Schweissverbindungen liefert, die für die Aufnahme von vorwiegend ruhenden Belastungen durchaus geeignet sind.»

Trotz den erzielten bessern Resultaten mit unserer Spezialelektrode traten bei unsern Versuchen, die wir teils nur mit Kupferschienen, die mit Schraubzwingen aufeinander gepresst wurden, teils mit einer primitiven Einspannvorrichtung durchführten, von Zeit zu Zeit scheinbar unbegründet löchrige Schweissungen auf. Es wurde beobachtet, dass an Stellen, wo die obere Kupferschiene nicht ganz dicht auf dem Blech auflag, eine Verwerfung der Naht und eine löchrige Schweisse resultierte. Es zeigte sich ferner, dass bei rasch aufeinanderfolgenden Schweissungen, die in der Praxis bei Serienarbeiten oft vorkommen können, die Kupferschienen sich sehr stark erwärmten. Die schönste Schweissraupe wurde erzielt bei einer Kupferschiementemperatur von ungefähr 60°. Sobald die Temperatur höher stieg, wurde die Naht unregelmässig und die Schlacke löste sich schlechter vom Schweissgut. Bei dünnen Blechen (1 mm) traten zudem häufig Löcher auf. Aus diesen Gründen musste eine Einspannvorrichtung entwickelt werden, die allen diesen Faktoren Rechnung trug.




Fig. 2. Zugprobe

Vorbereitung der Proben:

Länge der Probe: 600 mm

- a) Faltprobe:
  - Breite 20 mm
  - Längskanten abgerundet
  - Wülste abgehobelt bis zur Blechoberfläche
  - Kopfseite der Schweissung in der Zugzone
- b) Zugprobe nach Fig. 2.

<sup>1)</sup> Elektroschweissung 1941, Heft 8, S. 125—135.






Fig. 7.  
«Citomat», Typ B, geschlossen

heit in einem Gang automatisch durchzuschweißen. In einigen Fällen war es sogar möglich, 4-mm-Bleche stumpf damit zu schweißen, doch spielt hier die Blechqualität eine ausschlaggebende Rolle.

Die Versuche mit 5- und 6-mm-Blechen haben gezeigt, dass hier vorläufig noch eine Ansträgung nötig ist, doch lassen die im Gange befindlichen Versuchsstudien die Annahme zu, dass es innerhalb absehbarer Zeit auch möglich sein wird, 5- und sogar 6-mm-Bleche stumpf in einem Arbeitsgang durchzuschweißen.

Es sei noch kurz auf die Bedeutung des EHV für die Schweißung an unzugänglichen Stellen, z. B. Kühlplatten, hingewiesen (Fig. 9). Diese Kühl-




Fig. 8.  
«Citomat», Typ B, offen

platten wurden früher aus dem Vollen durch Bohren von Längs- und Querkanälen hergestellt.

Durch die Einführung von Kupferschienen mit Aussparungen zur Aufnahme der Elektroden in die vorgehefteten Werkstücke können Kehlnähte von hoher Qualität, die allen Anforderungen genügen, hergestellt werden. Um ein starkes Verziehen zu verunmöglichen, werden die Nähte beidseitig eines Steges gleichzeitig geschweisst.




Fig. 9.  
Kühlplatte  
nach EHV geschweisst

Die Anwendungsgebiete des EHV sind mannigfaltig. Neben Stumpfnähten können auch Kehlnähte ausgeführt werden, dabei kann gleichzeitig durch Verwendung von 2 getrennten Stromquellen beidseitig des Steges geschweisst werden, wodurch eine grosse Zeitersparnis erzielt wird.

Auftragschweißungen (z. B. auf Schienen) können auf diese Weise ausgeführt werden, dass zum Beispiel 6 Elektroden von 8 mm  $\varnothing$  nebeneinander gelegt und an eine Schweißzange angeschlossen werden. Nach der Zündung springt der Lichtbogen selbsttätig von einer Elektrode zur andern, so dass jeweils nur eine Elektrode brennt. Es ist uns auf diese Weise gelungen, Auftragsnähte von 6...8 cm Breite und 0,5...0,8 cm Höhe in einem Schweißgang zu erzielen.

In Ungarn wurde die 925 m lange und 27,5 m breite Strassenbrücke über die Donau in Budapest (Arpad-Brücke) zum grossen Teil nach dem EHV geschweisst. Dabei wurden 61 000 m Kehlnähte nach dem EHV geschweisst und dadurch nach Angaben des Betriebsleiters, L. Peter<sup>2)</sup>, 29 100 Arbeitsstunden gespart.

Diese grosse Einsparung konnte nur erzielt werden, weil beim EHV das Abbrennen der Elektrode absolut selbständig erfolgt, so dass diese Arbeiten durch einen Hilfsarbeiter, evtl. sogar eine Frau ausgeführt werden können. Dadurch werden qualifizierte Schweißer für andere Arbeiten, die notwendigerweise von Hand ausgeführt werden müssen, frei.

Durch seine einfache und zuverlässige Handhabung hat sich das EHV in andern Ländern, speziell für die Dünoblechschweißung, bereits durchgesetzt, und es steht ausser Frage, dass es sich auch in der Schweiz im Rahmen seiner Anwendungsmöglichkeiten innert kurzer Zeit durchsetzen wird.

<sup>2)</sup> Elektroschweißung 1942, Heft 9.