

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 96 (2018)
Heft: 3

Artikel: Ein Mycelium im Holz
Autor: Clémenton, Heinz
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-935313>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Ein Mycelium im Holz

HEINZ CLÉMENÇON

Holz bewohnende Pilze breiten ihr Mycelium im Holz aus und bauen dieses ab. Das weiss jeder Pilzkenner, aber wie sieht das im Einzelnen aus? Wir beschränken uns auf den Orangeseitling (*Phyllotopsis nidulans*) im Holz einer Fichte. Kleine Proben stark weissfaulen Holzes wurden mit Aldehyden fixiert, mit einer Alkohol-

reihe entwässert und in Methacrylat eingebettet. Die Mikrotomschnitte wurden wie in den Legenden angegeben gefärbt.

Die Abbildung 1 zeigt Fruchtkörper des Orangeseitlings sowie das beim Sammeln des Pilzes freigelegte Mycelium. Das Vorkommen und die Verteilung der Hyphen im Holz wird in den Abbildungen 2 und 3

gezeigt, und schliesslich sieht man in der Abbildung 4 die wichtige, oft unbemerkte und auch kaum bekannte Schleimhülle der Hyphen, mit deren Hilfe die Hyphe das Substrat, hier die Wand einer Holz-Zelle, enzymatisch angreift und ausserhalb der Hyphe verdaut. Alles Weitere steht in den Legenden.



Abb. 1 Fruchtkörper des Orangeseitlings; das Exemplar ganz links sitzt auf einem Stück Holz, das auf seiner Bruchfläche das blasser Mycelium erkennen lässt.

Abb. 2 **Querschnitte** durch das weissfaule Fichtenholz. Die Zellwände der Holz-Zellen und die Hyphenwände des Pilzes erscheinen grau bis schwarz, der Hypheninhalt rot. Im **Übersichtsbild** links sieht man die regelmässig angeordneten, rundlich vier- bis sechseckigen Holz-Zellen, die in Wirklichkeit lange, quer getroffene kantige Röhren sind. Die Hyphen des Pilzes laufen etwa parallel zur Längsachse der Holz-Zellen und sind deshalb meist quer geschnitten. Sie sind sehr ungleich im Holz verteilt. Einige Holz-Zellen erscheinen fast leer, andere hingegen enthalten viele Hyphen. Ein Ausschnitt aus einer dicht vom Pilz besiedelten Zone ist im **mittleren Bild** festgehalten. In den grösseren Zwischenräumen zweier Holz-Zellen wachsen oft anders orientierte Hyphen, hier parallel zum Radius des Holzstückes. Das **rechte Bild** zeigt eine stark abgebaute Stelle im Holz. Die Wände der Holz-Zellen sind teilweise aufgelöst, und die Hyphen wachsen in allen Richtungen. – Säurefuchsin – Tannin – Eisenchlorid – Hämatoxylin.




Abb. 3 Längsschnitte durch das weissfaule Fichtenholz. Im **Übersichtsbild** links sieht man einige längs geschnittene Holzzellen mit locker verteilten Pilzhyphen. Das **mittlere Bild** ist ein Ausschnitt aus dem Bild links und zeigt eine Schnalle (Pfeil). Das **rechte Bild** zeigt eine stark abgebaute Stelle im Holz. Die Wände der Holzzellen sind teilweise aufgelöst und die Hyphen wachsen in allen Richtungen. – Toluidinblau, Graustufen-Wiedergabe.




Abb. 4 Die Hyphen sind von einem Schleimmantel überzogen, der in diesen beiden Aufnahmen besonders deutlich sichtbar ist. Diese Hyphenscheide wird von der Hyphe ausgeschieden und enthält die zum Abbau der Wände der Holzzellen notwendigen Enzyme, und sie kann die Hyphe am Substrat festkleben. Die von den Enzymen durch die Verdauung der Holzzellwand freigesetzten niedermolekularen Substanzen werden von der Hyphe durch ihre Wand in das Cytoplasma des Pilzes aufgenommen. Der Pilz ernährt sich also von ausserhalb seines Myceliums verdautem Substrat. Das kann natürlich in diesen Schnitten nicht gezeigt werden. – Säurefuchsin – Tannin – Eisenchlorid – Hämatoxylin. Man vergleiche dazu den Abschnitt «Hyphenscheiden», in meinem Buch «Anatomie der Hymenomyceten» Seiten 37 und 38. Ein PDF dieses Buches kann beim VSVP kostenlos via Internet auf den PC oder Macintosh kopiert werden.

