Zeitschrift: Wasser Energie Luft = Eau énergie air = Acqua energia aria

Herausgeber: Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband

Band: 97 (2005)

Heft: 1-2

Artikel: Hornissen : die vorbildlichen Meister des Leichtbaus

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-941720

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 19.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Hornissen – die vorbildlichen Meister des Leichtbaus

Empa

In Versuchsständen auf einem Empa-Dach in Dübendorf beherbergen Forscher aus der Abteilung Holz derzeit zwei Hornissenpopulationen. Sie untersuchen die faszinierenden Leichtbaukonstruktionen der sozialen Hautflügler und ihre Strategien zur Thermoregulation, um daraus neue technische Lösungen abzuleiten.

Dank einer äusserst effektiven Thermoregulation bewahren Hornissen in ihren Nestern bis in den Spätherbst hinein eine konstante Bruttemperatur um 29°C. In ihren filigranen Leichtbaukonstruktionen aus abgenagten Holzspänen und Speichel halten die sozialen Insekten die Innentemperatur mit einer Kombination verschiedener physikalischer Prinzipien konstant auf hohem Niveau – ein spannendes Feld für Materialwissenschaftler.

Die Empa-Forscher versuchen herauszufinden, wie gross das bionische Potenzial dieser Phänomene ist, d.h. ob aus den beobachteten Leistungen der Natur neue technische Lösungen, beispielsweise für Fassadenkonstruktionen, abgeleitet werden können. Mit Temperatur- und Feuchtefühlern im Nest und Lichtschranken am Nesteingang zeichnen sie sämtliche Schwankungen und Bewegungen auf und werten sie anschliessend aus.

Hornissen haben, wie alle Insekten, aufgrund eines ungünstigen Verhältnisses von Körperoberfläche und Körpervolumen hohe Wärmeverluste. Eine isolierende Nesthülle aus Luftkammern hält diese Wärme jedoch im Nest und führt sie der Brut zu. Um an warmen Tagen hingegen Überhitzung zu vermeiden, müssen sie eine beträchtliche Menge an überschüssiger Wärme aus dem Nest abführen können. Auf thermische Trägheit ihrer Konstruktion können sich die Insekten dabei nicht stützen, denn sie bauen besonders leicht, um den Energie konsumierenden Bauaufwand gering zu halten. Erschwerend kommt ebenfalls hinzu, dass das Nest so lange ausgebaut wird, bis die Population im späten Sommer ihren Höhepunkt erreicht.

Diesen unterschiedlichen Anforderungen begegnen die Tiere mit der Integration von spezifischen Verhaltensweisen, Konstruktionsprinzipien und nicht zuletzt der Wahl eines geeigneten Baumaterials.



Bild 1. Ein bewohntes, hängendes Hornissennest im Versuchsstand.



Bild 2. Ein bewohntes, hängendes Hornissennest im Versuchsstand. Aufnahme von unten.



Bild 3. Hornissennest mit aufgeschnittener Hülle. Die Struktur im Innern wird sichtbar.



Bild 4. Schlüpfende Hornisse.

Exemplarische Konstruktion, angepasste Verhaltensweise und zweckmässiges Baumaterial

Dank der Konstruktion ihres Nests aus waagrechten Wabentellern, umschlossen von einer gekammerten Hülle, sind die Insekten in der Lage, die Nesttemperatur verhältnismässig genau zu regeln und den Wärmeabfluss der Einzeltiere besonders während kühler Nächte einzudämmen. Bei drohender Überhitzung hingegen bedienen sich die Hornissen eines Dampfdruckgradienten zwischen Nestinnerem und Umgebung. Die Luft im Nest ist feuchter und wärmer, enthält somit im Vergleich zur Aussenluft mehr Energie pro Gewichtseinheit. Mit ventilierenden Flügeln sitzen die Hornissen dann am Nesteingang, sorgen für eine höhere Luftwechselrate und führen so Energie aus dem Nestinneren ab.

Das holzbasierte Baumaterial ist zudem hygroskopisch, d.h. es bindet Wasser an sich. Nachts nimmt es Feuchte auf und gibt dabei im Nestinneren Kondensationswärme ab, tagsüber gibt es diese über kühlende Verdunstung wieder ab. Durch gezielten Feuchteeintrag und zusätzlichen Luftaustausch sind die Hornissen in der Lage, diesen Effekt noch zu verstärken.

Vorbild für Gebäudehüllen

Die Ergebnisse des vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Empa-Projekts fliessen auch in die Dissertation von Raoul Klingner ein, die er in Zusammenarbeit mit dem Institut für Hochbautechnik der ETH Zürich schreibt. Ziel von Projekt und Dissertation ist es, das thermodynamische Verhalten der natürlichen Konstruktion aus Holz besser zu verstehen. Es ist durchaus möglich, dass aufgrund der Erkenntnisse eine Anwendung dieser Mechanismen auch im Holzbau erfolgen könnte. Denkbar sind einerseits Adaptionen von mehrschichtigen und belüftbaren Gebäudehüllen; andererseits könnte das hygroskopische Potenzial des Baumaterials Holz ausgeschöpft werden, indem es als passiver Dämpfer gegen unerwünschte Schwankungen des Innenklimas eingesetzt wird.

Anschrift der Verfasser Raoul Klingner, Abteilung Holz, Tel. 044 823 46 60, E-Mail: raoul.klingner@empa.ch
Dr. Klaus Richter, Abteilung Holz, Telefon 044 823 41 15, E-Mail: klaus.richter@empa.ch